

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N

SUPERPLASTIFIANT (FM)

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Superplastifiant selon SN EN 934-2 à base de PCE pour la fabrication du béton avec des exigences particulières pour la surface.

**EMPLOI**

- Béton en préfabrication
- Convient pour le béton apparent
- Convient pour le béton autocompactant (SCC)
- Convient pour le béton à réduction d'eau extrême
- Convient pour béton avec délais de décoffrage courts

**AVANTAGES**

- Réduction d'eau extrêmement importante
- Propriétés rhéologiques élevées
- Etanchéités et résistances élevées

- Comportement au retrait et au fluage amélioré
- Ralentissement de la carbonatation du béton
- Durabilité améliorée
- Ne contient ni chlorures ni autres substances susceptibles de provoquer ou de favoriser la corrosion de l'acier
- Inoffensif pour les constructions en béton armé et précontraint
- Délais de décoffrage écourtés resp. économie lors du traitement de la chaleur
- Comportement de désaération élevé

**CERTIFICATS**

Déclaration de performance (DoP) no 45145641: Marquage CE selon les exigences de la norme SN EN 934-2+A1:2012 par le surveillant externe certifié 2116

**INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

<b>Base chimique</b>	Polycarboxylate modifié en phase aqueuse	
<b>Conditionnement</b>	Emballage perdu (fût):	220 kg
	Conteneur plastique échangeable:	1000 kg (propriété Sika Schweiz AG)
<b>Aspect/Couleurs</b>	Ambre Homogène	
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
<b>Conditions de stockage</b>	Stocker à des températures entre +5 °C et +35 °C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel. Pour l'entreposage, utiliser des réservoirs propres. Ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par année. Si le produit Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N est gelé, celui-ci peut être réutilisé après avoir été lentement dégelé à température ambiante et après un malaxage intensif.	
<b>Densité</b>	~ 1.08 kg/l	(Densité relative à +20 °C)

Valeur pH	~ 8.0
Teneur usuelle en corps solides	~ 36.1 M.-%
Teneur totale en ions de chlorure	≤ 0.10 M.-%
Equivalent Na2O	≤ 1.0 M.-%

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Directive pour le bétonnage	Pour assurer une mise en œuvre et un traitement de cure optimal du béton, il faut prendre les mesures nécessaires selon SIA 262.
-----------------------------	--

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0.2 - 2.0 % Le dosage se rapporte au poids du ciment.
Compatibilité	Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N <b>ne doit jamais</b> être combiné avec les produits à base de mélamine et/ou naphtaline. Des essais préliminaires sont indispensables.
Mélange	Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N peut être ajouté dans l'eau de gâchage ou dans le malaxeur en même temps que l'eau. Idéalement, le dosage se fait après 50 - 80 % de la plus grande partie de l'eau de gâchage. Ne jamais ajouter Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N dans le mélange sec. Pour profiter de façon optimale de la forte capacité de réduction d'eau, nous recommandons un malaxage mouillé soigneux pendant 60 secondes au minimum. Pour éviter un excès d'eau dans le béton, il faut veiller en plus à ne pas procéder au dosage fin de l'eau avant 40 secondes.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Fiche technique du produit  
Sika® ViscoCrete®-20 X-tend N  
Décembre 2018, Version 03.01  
021301011000002063

**Sika Suisse SA**

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

SikaViscoCrete-20X-tendN-fr-CH-(12-2018)-3-1.pdf