



# SikaCeram<sup>®</sup> StarGrout

## RESISTANCE CHIMIQUE

- Excellente ouvrabilité
- Nettoyage simple
- Emanation d'odeur réduite
- Longue conservation

# SikaCeram® StarGrout

## RESISTANCE CHIMIQUE

SikaCeram® StarGrout est la nouvelle génération de mortiers époxy qui ont été classés selon les normes EN 12004 R2T et EN 13888 RG.

Ce mortier de jointoiment premium convient pour le jointoyage de tous les types de carreaux céramiques, mosaïques, marbre et pierre naturelle\*, en intérieur et extérieur, ayant une largeur de joint entre 1 et 15 mm.

Grâce à sa résistance extrêmement élevée aux sollicitations mécaniques et aux agents chimiques, il convient parfaitement pour les secteurs faisant partie du domaine de l'habitation et du domaine commercial, là où une hygiène absolue est requise comme p.ex. les piscines, laboratoires, cuisines industrielles ou l'industrie alimentaire.

Le matériau a été testé dans les conditions suivantes et avec les produits chimiques suivants:

Produit chimique	Concentration (%)	Pondération	Produit chimique	Concentration (%)	Pondération
Acide acétique	5	C	Chlorure de fer	saturé	A
Chlore actif	6.5	A	Acide lactique	5	C
Sulfate d'aluminium	saturé	A	Acide nitrique	25	B
Chlorure de calcium	saturé	A	Acide oxalique	10	B
Soude caustique	50	A	Huile d'olives	100	A
Carburant diesel	100	A	Pétrole	100	A
Alcool éthylique	100	C	Potasse caustique	50	B
Ethylène glycol	100	A	Acide phosphorique	50	B
Acide formique	2.5	C	Chlorure de sodium	saturé	A
Glycérine	100	A	Hydrogénosulfate de sodium	saturé	A
Acide chlorhydrique	37	B	Sucre	saturé	A
Peroxyde d'hydrogène	1	A	Acide sulfurique	50	A
Peroxyde d'hydrogène	10	B	Acide tartrique	10	A

Evaluation: A Très bon | B Bon | C Uniquement sous réserve \*

\*Veuillez contacter votre conseiller technique



**SikaCeram® StarGrout offre de nombreux avantages:**

- Excellente ouvrabilité
- Nettoyage simple
- Emanation d'odeur réduite
- Longue conservation

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich

**Contact**  
Téléphone +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch | www.sika.ch

**BUILDING TRUST** 