

Sarnavert Aquadrain 550 g/m²

Sarnavert Einschichtaufbau mit 1.5% oder mehr Gefälle

Produktbeschreibung	100 % Polypropylen (PP)
----------------------------	-------------------------

Anwendung	Schutz- und Drainageschicht ■ begrünte Dächer
------------------	--

Produkt Daten		
----------------------	--	--

Farbe	braun	
--------------	-------	--

Länge	25.00 m	
--------------	---------	--

Breite	2.00 m (+/- 10%)	
---------------	------------------	--

Dicke	ca. 6 mm (+/- 10%)	EN ISO 9863-1
--------------	--------------------	---------------

Flächengewicht	550 g/m ² (+/- 10%)	EN ISO 9864
-----------------------	--------------------------------	-------------

Reisskraft längs und quer	≥ 19 kN/m	EN ISO 10319
----------------------------------	-----------	--------------

Höchstzugkraft längs und quer	≥ 80%	EN ISO 10319
--------------------------------------	-------	--------------

Stempeldurchdrückkraft (CRB)	3.1 kN	EN ISO 12236
-------------------------------------	--------	--------------

Wasserdurchlässigkeit senkrecht $V_{I_{H50}}$	49 l/(m ² *s) (-13)	EN ISO 11508
---	--------------------------------	--------------

Durchlässigkeit horizontal	10.5 x 10 ⁻⁶ m ² /s (+/-2.0)	EN ISO 12958
-----------------------------------	--	--------------

Roofing



Roofing

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und Erfolg versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Roofing
Industriestrasse
CH-6060 Sarnen

Telefon 058 436 79 66
Telefax 058 436 78 17
www.sarnafil.ch



Sarnafil®