



SikaCerাম[®] StarGrout

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

- Lavorabilità eccellente
- Facilmente pulibile
- Sviluppo ridotto di odore
- Lunga conservabilità

SikaCeram® StarGrout

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

SikaCeram® StarGrout è la nuova generazione di malta epossidica ed è stata classificata secondo le norme EN 12004 R2T ed EN 13888 RG.

Questa malta premium per fughe è adatta per la fugatura di ogni genere di piastrelle* in ceramica, mosaico, marmo e pietra naturale.

Grazie alla sua elevata resistenza contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti chimici, è particolarmente idonea per ubicazioni in zone abitative o industriali, nelle quali è richiesta l'igiene assoluta come, ad esempio, in piscine, laboratori, cucine industriali o nell'industria dei generi alimentari.

Il materiale è stato testato nelle seguenti condizioni e con le sostanze chimiche indicate qui di seguito:

Sostanza chimica	Concentrazione (%)	Valutazione	Sostanza chimica	Concentrazione (%)	Valutazione
Acido acetico	5	C	Cloruro di ferro	saturo	A
Cloro attivo	6.5	A	Acido lattico	5	C
Solfato di alluminio	saturo	A	Acido nitrico	25	B
Cloruro di calcio	saturo	A	Acido ossalico	10	B
Soluzione di soda caustica	50	A	Olio d'oliva	100	A
Nafta	100	A	Petrolio	100	A
Alcol etilico	100	C	Potassa caustica	50	B
Glicole etilenico	100	A	Acido fosforico	50	B
Acido formico	2.5	C	Cloruro di sodio	saturo	A
Glicerina	100	A	Idrogenosolfato di sodio	saturo	A
Acido cloridrico	37	B	Zucchero	saturo	A
Perossido d'idrogeno	1	A	Acido solforico	50	A
Perossido d'idrogeno	10	B	Acido tartarico	10	A

Valutazione: A Molto bene | B Bene | C | Idoneo solo con riserva*

*Vogliate contattare il vostro consulente tecnico.



SikaCeram® StarGrout offre notevoli vantaggi:

- Lavorabilità eccellente
- Facilmente pulibile
- Sviluppo ridotto di odore
- Lunga conservabilità.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch | www.sika.ch

BUILDING TRUST

