

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikafloor®-390 N

Rivestimento epossidico bicomponente elastificato



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento bicomponente elastificato, colorato, a base di resina epossidica, ad elevata resistenza chimica.

## IMPIEGO

Sikafloor®-390 N dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Rivestimento elastificato resistente agli agenti chimici
- Rivestimento autolivellante o cosparso per pavimenti industriali
- Sigillatura finale di rivestimenti cosparsi elastici
- Sistema elastificato per autosilo (OS 8)
- Per sollecitazioni meccaniche e chimiche medie, come in padiglioni di produzione, laboratori, camere senza polvere ecc.
- Particolarmente adatto ai locali di recupero di liquidi che potrebbero inquinare le acque
- Su calcestruzzo e massetti cementizi

## VANTAGGI

- Elevata resistenza chimica
- Elastificato
- A tenuta di liquidi
- Superficie lucida
- Possibilità di realizzare superfici antisdrucchiolo

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations»

- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials»
- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Indoor Environmental Quality (EQ): Low-Emitting Materials»
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) certificata IBU

## CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conforme alla EN 1504-2: prodotto per la protezione delle superfici - rivestimento
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conforme alla EN 13813: massetto di resina sintetica ad uso negli edifici
- ASIT - Ispettorato delle caldaie, Wallisellen (CH): certificato di tutela delle acque - CCA 221.002.19
- MPA Dresden GmbH, Freiberg (DE): verifica del comportamento al fuoco ai sensi della norma EN 13501, classe B<sub>f1-s1</sub> - verbale di prova n. 20190974/04
- Fraunhofer IPA, Stoccarda (DE): emissioni di particelle ai sensi della norma ISO 14644-1, classe 3 e GMP - verbale di prova n. SI 1403-695
- Fraunhofer IPA, Stoccarda (DE): emanazione di gas ai sensi della norma ISO 14644-1, classe 9.6 - verbale di prova n. SI 1403-695
- Fraunhofer IPA, Stoccarda (DE): resistenza biologica ai sensi della norma ISO 846, classe 2/buono - verbale di prova n. SI 1403-695
- Wessling GmbH, Altenberge (DE): certificazione di conformità per il contatto indiretto con gli alimenti - verbale di prova n. CAL-19-024852-1/tec

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Resina epossidica	
<b>Imballaggi</b>	Comp. A:	21.25 kg
	Comp. B:	3.75 kg
	Comp. A + B:	25.00 kg miscela pronta all'uso
<b>Aspetto / Colore</b>	Comp. A Resina:	Liquido colorato
	Comp. B Induritore:	Liquido trasparente
	Tinte standard:	~ RAL 7032
	Altre colorazioni:	Su richiesta
	Nel caso di impiego di tinte chiare (tonalità di giallo o arancio), il potere coprente come rivestimento finale è limitato. Eseguire un'area di prova! Sotto l'azione diretta del sole possono verificarsi variazioni di colore, tuttavia ciò non influisce sulla funzionalità tecnica del prodotto.	
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.	
<b>Densità</b>	Comp. A:	~ 1.73 kg/l (+23 °C) (EN ISO 2811-1)
	Comp. B:	~ 1.05 kg/l (+23 °C)
	Comp. A + B:	~ 1.60 kg/l (+23 °C)
<b>Contenuto solido in peso</b>	~ 100 %	
<b>Contenuto solido in volume</b>	~ 100 %	

## INFORMAZIONI TECNICHE

<b>Durezza Shore D</b>	~ 60	(14 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53505)
<b>Resistenza all'abrasione</b>	~ 75 mg	(8 giorni, +23 °C) (CS 10/1000/1000)	(DIN 53109 Test con abrasimetro Taber)
<b>Resistenza alla flessione</b>	~ 10 N/mm <sup>2</sup>	(7 giorni, +23 °C)	(DIN 53455)
<b>Allungamento a rottura</b>	~ 20 %	(7 giorni, +23 °C)	(DIN EN ISO 527-2)
<b>Resistenza coesiva a trazione</b>	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	(Cedimento del calcestruzzo)	(EN 13892-8)
<b>Resistenza chimica</b>	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.		
<b>Resistenza termica</b>	<b>Sollecitazione<sup>1</sup></b>	<b>Calore secco</b>	
	Permanente:	+50 °C	
	Breve, mass. 7 giorni:	+80 °C	
	Breve, mass. 12 ore:	+100 °C	
	Sopporta brevi esposizioni occasionali al calore umido/bagnato <sup>1</sup> fino a +80 °C (lavaggi al vapore ecc.).		
	1. Senza contemporanea sollecitazione chimica e meccanica.		

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Rapporto di miscelazione</b>	Comp. A : B:	85 : 15 (parti in peso)
<b>Consumo</b>	Rivestimento autolivellante:	~ 2.50 kg/m <sup>2</sup> (1.60 kg per mm)
	Rivestimento cosparso:	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup>

<b>Temperatura dell'aria</b>	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.			
<b>Umidità relativa dell'aria</b>	Mass. 80 %			
<b>Punto di rugiada</b>	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.			
<b>Temperatura del sottofondo</b>	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.			
<b>Umidità del sottofondo</b>	Vedi scheda dati sulle caratteristiche del primer scelto.			
<b>Tempo di impiego</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Durata</b>		
	+10 °C	~ 60 minuti		
	+20 °C	~ 30 minuti		
	+30 °C	~ 10 minuti		
<b>Tempo di indurimento</b>	<b>Sigillatura Sikafloor®-390 N</b>			
	<b>Temperatura sottofondo</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>	
	+10 °C	48 ore	72 ore	
	+20 °C	30 ore	48 ore	
+30 °C	20 ore	30 ore		
Questi valori sono puramente indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.				
<b>Tempo d'attesa prima dell'uso</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Praticabile</b>	<b>Sollecitazioni leggere</b>	<b>Pienamente sollecitabile</b>
	+10 °C	~ 48 ore	~ 6 giorni	~ 14 giorni
	+20 °C	~ 30 ore	~ 4 giorni	~ 10 giorni
	+30 °C	~ 20 ore	~ 3 giorni	~ 7 giorni
<b>Importante:</b> questi valori sono puramente indicativi e possono variare in base alle condizioni atmosferiche.				

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

<b>Sistema</b>	<b>Rivestimento di superfici verticali, ~ 2-3 mm: Sikafloor® MultiDur ET-39 V</b>		
	<b>Rivestimento</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>
	Mano di fondo:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
	Strato di base:	Sikafloor®-390 N	2 * ~ 1.25 kg/m <sup>2</sup>
	(Spessore dello strato: ~ 1.50 mm)	+ 2.4 - 4.0 % in peso di Sika® Tixotropizzante T	
	<b>Rivestimento autolivellante, ~ 2-3 mm: Sikafloor® MultiDur ES-39</b>		
	<b>Rivestimento</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>
	Mano di fondo:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
	Strato di base:	Sikafloor®-390 N	~ 2.50 kg/m <sup>2</sup>
	(Spessore dello strato: ~ 1.50 mm)		
	<b>Rivestimento cosperso, ~ 3-4 mm: Sikafloor® MultiDur EB-39</b>		
	<b>Rivestimento</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>
	Mano di fondo:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
	Strato di base:	Sikafloor®-390 N	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup>
	Spolvero:	Sika® Sabbia di quarzo 0.3-0.9 mm in abbondanza	~ 6.00 kg/m <sup>2</sup>
	Sigillatura:	Sikafloor®-390 N + mass. 5 % in peso di Sika® Diluente C	0.75 - 0.85 kg/m <sup>2</sup>

1. In alternativa è possibile utilizzare Sikafloor®-150, Sikafloor®-151 o Sikafloor®-701. Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto!

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare Sikafloor®-390 N su superfici esposte ad umidità ascendente.

Proteggere Sikafloor®-390 N applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Un trattamento preliminare insufficiente delle crepe può ridurre la durata di vita e provocare nuove screpolature.

Per evitare differenze di colorazione, utilizzare solamente componenti A e B dello stesso lotto.

La sollecitazione simultanea con temperature elevate e carichi concentrati può lasciare delle impronte.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di impurità.

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

Sikafloor®-390 N va sempre applicato su una mano di fondo priva di pori. Osservare la scheda dati sulle caratteristiche del primer scelto.

## MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B e miscelare per 2 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Secondo il sistema, aggiungere il tixotropizzante e rimescolare per altri 2 minuti. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare ancora brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

## APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il tenore di umidità, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

### Mano di fondo

L'applicazione della mano di fondo serve a garantire una superficie uniforme e priva di pori. Se necessario applicare una seconda mano. Osservare la scheda dati sulle caratteristiche del primer scelto.

### Livellamento

Le asperità vanno dapprima livellate con una spatola raschiata applicando un fondo resinoide Sikafloor®. Osservare la scheda dati sulle caratteristiche del primer scelto.

### Rivestimento autolivellante

Versare Sikafloor®-390 N sul substrato e ripartire uniformemente il prodotto con una talocchia dentellata. Livellare e sfiatare immediatamente con un rullo a spazzola, eseguendo movimenti incrociati.

### Superfici verticali

Miscelare Sikafloor®-390 N con il 2.5 - 4.0 % in peso di Sika® Tixotropizzante T. Applicare uno strato regolare di prodotto servendosi di un frattazzo, in 2 mani di lavoro, lasciando indurire Sikafloor®-390 N tra una mano e l'altra.

### Rivestimento con finitura a spolvero

Versare Sikafloor®-390 N sul substrato e ripartire uniformemente il prodotto con una talocchia dentellata. Livellare e sfiatare immediatamente con un rullo a spazzola, eseguendo movimenti incrociati. Cospargere la superficie dapprima leggermente, poi abbondantemente con sabbia di quarzo.

### Sigillatura finale

Stendere uno strato regolare di Sikafloor®-390 N + mass. 5 % in peso di Sika® Diluente C servendosi di un tiretto in gomma dura o di un frattazzo liscio e rifinire con un rullo a pelo corto, eseguendo movimenti incrociati.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

## MANUTENZIONE

### PULIZIA

Per preservare l'aspetto delle superfici rivestite con Sikafloor®-390 N, asciugare immediatamente i liquidi versati e pulire regolarmente il suolo secondo il concetto di manutenzione. Sika Schweiz AG mette a disposizione concetti di manutenzione per Sikafloor®-390 N.

### DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikafloor®-390 N  
Marzo 2025, Versione 07.01  
020811020020000036

Sikafloor-390N-it-CH-(03-2025)-7-1.pdf