

INDUSTRIEBESCHICHTUNGEN

	Sikafloor-264 N	Sikafloor-2640	Sikafloor-381
Basis	EP	EP	EP
Einsatz	Universalharz	Schnelles Harz für Einstreubelag und Versiegelung	Chemisch und mechanisch hochbeständige Beschichtung, starr
Topfzeit bei 20 °C	ca. 25 Min.	ca. 20 Min.	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.
Schichtdicke	je nach Aufbau	3–4 mm	ca. 2,0 mm
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	● ● ●	● ● ●	● ● ●

	Sikafloor-390 N	Sikafloor-721	Sikafloor-3240
Basis	EP	EP lösemittelfrei	PUR, lösemittelfrei
Einsatz	Chemisch beständige Beschichtung, flexibilisiert	Minergie-Eco	Einstreubelag, Fliessbelag, hartelastische Industrieböden
Topfzeit bei 20 °C	ca. 30 Min.	ca. 25 Min.	ca. 30 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	+15 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 80% r. F.	max. 70% r. F.	max. 75% r. F.
Schichtdicke	ca. 2,0 mm	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	● ● ●	● ● ●	● ● ●

	Sikafloor-20 PurCem	Sikafloor-21 PurCem	Sikafloor-31 PurCem
Basis	PUR-Zement lösemittelfrei	PUR-Zement lösemittelfrei	PUR-Zement lösemittelfrei
Einsatz	thermoschockresistente Beläge	thermisch beständige Beschichtung matt	Versiegelung für Einstreubeschichtungen, matt
Topfzeit bei 20 °C	ca. 18–22 Min.	ca. 18–22 Min.	ca. 22–25 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C (opt. +15 °C bis +21 °C)	+10 °C bis +25 °C (opt. +15 °C bis +21 °C)	+10 °C bis +25 °C (opt. +15 °C bis +21 °C)
Luftfeuchtigkeit	max. 85% r. F.	max. 85% r. F.	max. 85% r. F.
Schichtdicke	6–9 mm	3–6 mm	0,7 mm
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	● ●	● ●	● ●

	Sikafloor-210 PurCem	Sikafloor-310 PurCem
Basis	PUR-Zement lösemittelfrei	PUR-Zement lösemittelfrei
Einsatz	thermisch beständige Beschichtung, glänzend	Versiegelung für Einstreubeschichtungen, glänzend
Topfzeit bei 20 °C	ca. 22–25 Min.	ca. 22–25 Min.
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C (opt. +15 °C bis +21 °C)	+10 °C bis +25 °C (opt. +15 °C bis +21 °C)
Luftfeuchtigkeit	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.
Schichtdicke	3–6 mm	0,7 mm
Verarbeitung	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	● ●	● ●