

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaBond®-700 Parquet Premium

Adhésif pour parquets premium, rigide

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Adhésif monocomposant, exempt de solvants et d'eau, à base de polymères à terminaison silane.

EMPLOI

- Pour le collage résistant au cisaillement de tous les types de parquets courants sur les supports appropriés
- Convient pour le collage de sols en dérivés du bois et le laminé selon les recommandations du fabricant

AVANTAGES

- Colle rigide selon ISO 17178
- Exempt de substances superplastifiantes
- Développement rapide de la résistance

- Résistances très élevées au cisaillement
- Peut être utilisé sans primaire sur presque tous les supports
- Convient pour tous les types de parquets courants
- Convient pour les sols en dérivés du bois selon DIN EN 14354 et les sols en laminé selon DIN EN 13329, selon les recommandations du fabricant
- Pas d'interactions nocives avec le scellement pour parquet SYNTEKO®
- Convient pour le chauffage au sol

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Confirmation des évaluations Eco-construction: Adhésif pour les revêtements de sols et de parois, 1ère priorité ECO-CFC 281
- EMICODE EC1^{PLUS} R, très faible émission, ajusté

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polymères à terminaison silane	
Conditionnement	Seau en plastique:	18 kg
Couleurs	Brun clair	
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +5 °C et +25 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
Densité	~ 1.6 kg/l	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A	~ 80	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.)	(DIN 53505)
-----------------------	------	-------------------------------	-------------

Résistance à la traction	≥ 3.0 N/mm ²	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.)	(DIN 53504)
Allongement à la rupture	~ 40 %	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.)	(DIN 53504)
Résistance à la traction et au cisaillement	≥ 3.0 N/mm ²	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.)	(ISO 17178)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	Collage pleine surface		
	Selon le type de parquet: 800 - 1 300 g/m ² TKB B3, B11, B15		
	Selon la nature du support, p.ex. planéité et dimension du parquet utilisé, il peut également être nécessaire, le cas échéant, d'utiliser un peigne ayant une denture plus élevée (afin d'empêcher la formation de cavités).		
	Pour les supports qui ont été traités au préalable avec Sika® Primer MB resp. Sika® Primer MR Fast, la consommation de colle est moins élevée.		
Température de l'air ambiant	Min. +15 °C, max. +35 °C		
Humidité relative de l'air	Min. 40 %, max. 70 %		
Température du support	Au moment de la pose du parquet et jusqu'au durcissement complet de SikaBond®-700 Parquet Premium, la température du support doit être au minimum +15 °C et pour les chapes chauffantes, la température doit être au maximum de +20 °C.		
Humidité du support	Taux d'humidité autorisé pour une chape sans chauffage au sol		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.3 % CM pour les chapes ciment ▪ 0.5 % CM pour les chapes de sulfate de calcium ▪ 3 - 12 % CM pour les chapes de magnésie (suivant la part de composants organiques) 		
	Taux d'humidité autorisé pour une chape avec chauffage au sol		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 % CM pour les chapes ciment ▪ 0.3 % CM pour les chapes de sulfate de calcium ▪ 3 - 12 % CM pour les chapes de magnésie (suivant la part de composants organiques) 		
	En ce qui concerne la teneur en humidité et la nature du support, il faut observer les directives du fabricant de parquets.		
Temps de durcissement	~ 2.0 mm par 24 heures	(+23 °C, 50 % h.r.)	
	Le sol peut être sollicité resp. poncé après 24 heures.		
	SikaBond®-700 Parquet Premium atteint sa résistance finale après env. 48 heures. Ceci dépend des conditions climatiques ambiantes et de la quantité de colle appliquée.		
Formation de pellicule/durée de pose	~ 25 minutes	(+23 °C, 50 % h.r.)	

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être prêt pour la pose, c.à.d. plan, solide, propre, sec et exempt de poussière. Se conformer aux exigences de la SIA.

Béton, chape ciment

Ponçage p.ex. à l'aide d'une machine à poncer mono-disque jusqu'à l'obtention d'une surface solide et frottante, ensuite dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur industriel.

Chape de sulfate de calcium et chape de sulfate de calcium fluide

Ponçage p.ex. à l'aide d'une machine à poncer mono-disque jusqu'à l'obtention d'une surface solide et fro-tante, ensuite dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur industriel juste avant d'effectuer le collage.

Carrelage céramique émaillée

Dégraissier avec Sika® Aktivator-205 ou poncer la sur-face et dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspi-rateur industriel.

Chape sèche p.ex. en panneaux de plâtre ou en bois (panneaux d'agglomérés, contreplaqué)

Il est nécessaire de les fixer au support à l'aide de vis ou de colle, afin de les fixer solidement.

Autres supports

Veuillez contacter le conseiller technique de Sika Schweiz AG.

SikaBond®-700 Parquet Premium peut être utilisé sans primaire sur les supports préparés (prêts pour la pose) suivants: chapes ciment, chape de sulfate de calcium, asphalte coulé saupoudré de sable, panneaux d'ag-glomérés V100, béton et carreaux céramiques.

Les chapes ciment ayant une teneur en humidité éle-vée et les supports avec d'anciens résidus de colle doivent être traités au préalable avec Sika® Primer MB resp. Sika® Primer MR Fast.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique du produit correspondante ou contacter le conseiller technique de Sika Schweiz AG.

OUTILLAGE/APPLICATION

Appliquer SikaBond®-700 Parquet Premium directe-ment du bidon sur le support et étaler uniformément au peigne. Bien presser les éléments de parquets dans le lit de colle pour assurer le mouillage intégral de la face inférieure du parquet. Le joint entre les éléments peut ensuite être fermé à l'aide d'un marteau et d'un bloc de bois. Ce procédé est nécessaire pour de nom-breuses sortes de parquets. Il faut garder une distance de 8 - 15 mm jusqu'au mur.

Suivre impérativement les instructions de pose du fa-bricant de parquets.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec Sika® Remover-208. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Pour savoir comment nettoyer de la peau, utilisez Sika® Cleaning Wipes 400.

En cas de salissures sur la surface du parquet, tester la compatibilité avant l'utilisation.

For more information, please contact the technical advisor of Sika Schweiz AG.
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaBond®-700 Parquet Premium
Août 2018, Version 01.02
02051202000000045

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être diffé-rentes pour des raisons indépendantes de notre vo-lonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-cale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-mations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la ma-nipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environ-nementales, toxicologiques et autres relatives à la sé-curité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des pro-duits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recom-mandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du pro-duit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypo-thèse d'une application non conforme à nos rensei-gnements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions géné-rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilis-a-teurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

