

PAVIMENTI E PARETI

RIVESTIMENTI CONFORTO

	Sikafloor Comfort Adhesive	Sikafloor Comfort Regupol 4580	Sikafloor Comfort Porefiller
Base	PUR privo di solventi	Granuli di gomma PUR	PUR privo di solventi
Impiego	Adesivo per stuoie insonorizzanti	Stuoia insonorizzante	Chiusura pori per stuoie insonorizzanti
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 45 min.	-	Ca. 20 min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.
Spessore dello strato	Ca. 1 mm	Ca. 4 mm	-
Messa in opera	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-320	Sikafloor-300	Sikafloor-330
Base	PUR privo di solventi	PUR privo di solventi	PUR privo di solventi
Impiego	Insonorizzazione liquida	Sika ComfortFloor Decorative	Sika ComfortFloor
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 90 Min.	Ca. 90 Min.	Ca. 15 Min.
Temp. di messa in opera	+15 °C a +30 °C	+15 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% r. F.	Max. 80% u.r.	Max. 80% u.r.
Spessore dello strato	Ca. 3,5 mm	Ca. 2,0 mm	Ca. 2,0 mm
Messa in opera	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-3000 FX	Sikafloor-302 W+	Sikafloor-304 W / 305 W
Base	PUR privo di solventi	PUR privo di solventi	PUR privo di solventi
Impiego	Sika ComfortFloor Marble FX	Sigillatura trasparente e colorata per interni con elevati requisiti estetici	Sigillatura opaca per interni - 304 W: trasparente - 305 W: colorato
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 90 Min.	Ca. 72 min.	Ca. 30 Min.
Temp. di messa in opera	+15 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 80% r. F.	Max. 75% u.r.	Max. 75% r.F.
Spessore dello strato	Ca. 2,0 mm	-	-
Messa in opera	A mano	A mano	A mano
Rendimento per m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-304 W Matt
Base	PUR privo di solventi
Impiego	Sigillatura opaca per interni, trasparente
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 30 Min.
Temp. di messa in opera	+10 °C a +30 °C
Umidità dell'aria	Max. 75% r.F.
Spessore dello strato	-
Messa in opera	A mano
Rendimento per m ²	●●●

Spiegazioni:

● medio ●● buono ●●● ottimo