

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Tixotropizzante T

Agente tixotropizzante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fibre sintetiche inerti per tixotropizzare (inspessire) sistemi Sikafloor®.

IMPIEGO

- In combinazione con sistemi Sikafloor® epossidici, poliuretanic e PMMA
- Per realizzare rivestimenti finali orizzontali strutturati
- Come tixotropizzante per il rivestimento di superfici verticali
- Per realizzare rasature fini di livellamento e di riparazione su superfici orizzontali e verticali

VANTAGGI

- Consente di regolare secondo necessità la viscosità dei prodotti Sikafloor®
- Utilizzo semplice ed economico
- Non influisce sul tempo di impiego e di indurimento
- Consumo minimo
- Prodotto inerte

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Fibre di polietilene
Imballaggi	Sacco: 2 kg
Aspetto / Colore	Polvere bianca
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Dosaggio raccomandato	Vedi la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo componente del sistema Sikafloor®.
-----------------------	---

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Miscelazione

Rimescolare brevemente il componente A, quindi aggiungere la quantità desiderata di Sika® Tixotropizzante T e miscelare lentamente per ca. 15 secondi fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi visibili. Unire il componente B al componente A e miscelare per 2 minuti. Spatolare almeno una volta le pareti e il fondo del contenitore con un attrezzo piatto per assicurare un rimescolamento completo. Versare la miscela in un recipiente pulito e rimescolare brevemente.

Evitare di includere aria mescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

Messa in opera

Secondo l'impiego utilizzare un frattazzo dentato o un rullo strutturato per ottenere un rivestimento finale strutturato.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non miscelare a mano, ma utilizzare un miscelatore meccanico.

In dosi elevate Sika® Tixotropizzante T può influire sul grado di lucentezza del rivestimento.

In dosi elevate Sika® Tixotropizzante T può influire negativamente sull'adesione.

In dosi elevate Sika® Tixotropizzante T può essere visibile nelle resine trasparenti.

Proteggere Sika® Tixotropizzante T dall'umidità e conservarlo all'asciutto.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika® Tixotropizzante T
Aprile 2019, Versione 01.01
020816020040000002

SikaTixotropizzanteT-it-CH-(04-2019)-1-1.pdf