

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# SikaBond®-700 Parquet Premium

Adesivo duro premium per parquet



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo monocomponente, privo di acqua e di solventi, a base di polimeri a terminazione silanica.

### IMPIEGO

- Per l'incollaggio resistente al taglio da trazione di tutti i tipi di parquet più comuni su substrati appropriati
- Adatto all'incollaggio di pavimenti a base di legno secondo le raccomandazioni del fabbricante

### VANTAGGI

- Adesivo duro come da ISO 17178
- Privo di sostanze plasticizzanti
- Sviluppo rapido delle resistenze

- Resistenza molto elevata al taglio
- Utilizzabile senza primer su quasi tutti i substrati
- Adatto a tutti i tipi di parquet più comuni
- Adatto all'incollaggio di pavimenti a base di legno come da DIN EN 14354 e di pavimenti in laminato come da DIN EN 13329, secondo le raccomandazioni del fabbricante
- Nessuna interazione negativa con i sigillanti per parquet SYNTEKO®
- Adatto ai pavimenti riscaldati

### INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Omologazione della classificazione eco-bau: Adesivo per rivestimenti a pavimento e a parete, 1a priorità eco-CFC 281
- EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R, emissioni debolissime, regolato

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Polimero a terminazione silanica		
Imballaggi	Secchio di plastica:	18 kg	
Colore	Marrone chiaro		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzino tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Densità	~ 1.6 kg/l		

### INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A	~ 80	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53505)
Resistenza a trazione	≥ 3.0 N/mm <sup>2</sup>	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53504)

Allungamento a rottura	~ 40 %	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53504)
Resistenza a taglio per trazione	≥ 3.0 N/mm <sup>2</sup>	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(ISO 17178)

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	<b>Incollaggio a tutta superficie</b>		
	Secondo il tipo di parquet:	800 - 1 300 g/m <sup>2</sup> TKB B3, B11, B15	
	Secondo il substrato, ad es. rugosità, e le dimensioni del parquet può essere necessario utilizzare una spatola a denti più profondi (per prevenire la formazione di cavità).		
Il consumo di adesivo è inferiore sui substrati pretrattati con Sika® Primer MB risp. Sika® Primer MR Fast.			
Temperatura dell'aria	Min. +15 °C, mass. +35 °C		
Umidità relativa dell'aria	Min. 40 %, mass. 70 %		
Temperatura del sottofondo	Durante l'applicazione e fino all'indurimento completo di SikaBond®-700 Parquet Premium la temperatura del substrato deve essere di almeno +15 °C, al massimo +20 °C per i pavimenti riscaldati.		
Umidità del sottofondo	<b>Tenore di umidità ammesso su massetti non riscaldanti</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.3 % CM per massetti cementizi</li> <li>▪ 0.5 % CM per massetti al solfato di calcio</li> <li>▪ 3 - 12 % CM per massetti di magnesite (secondo la percentuale di componenti organici)</li> </ul>		
	<b>Tenore di umidità ammesso su massetti riscaldanti</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.5 % CM per massetti cementizi</li> <li>▪ 0.3 % CM per massetti al solfato di calcio</li> <li>▪ 3 - 12 % CM per massetti di magnesite (secondo la percentuale di componenti organici)</li> </ul>			
Per quanto concerne il tenore di umidità e la qualità del substrato, osservare le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.			
Tempo di indurimento	~ 2.0 mm ogni 24 ore	(+23 °C, 50 % um. rel.)	
Il pavimento può essere sollecitato o smerigliato dopo 24 ore.			
SikaBond®-700 Parquet Premium raggiunge le resistenze finali dopo ca. 48 ore, secondo le condizioni climatiche e la quantità di adesivo applicata.			
Tempo pelle / Tempo di posa	~ 25 minuti	(+23 °C, 50 % um. rel.)	

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve presentarsi pronto per la posa, ovvero piano, solido, pulito, asciutto e privo di polvere, ai sensi dei requisiti SIA 253.

#### Calcestruzzo, massetti cementizi

Smerigliare il substrato, ad es. con smerigliatrice a disco, fino ad ottenere una superficie solida e mordente. Pulire accuratamente con un aspiratore industriale.

#### Massetti al solfato di calcio, massetti autolivellanti al solfato di calcio

Smerigliare il substrato, ad es. con smerigliatrice a disco, fino ad ottenere una superficie solida e mordente. Pulire accuratamente con un aspiratore industriale subito prima della posa.

#### Piastrelle di ceramica smaltata

Sgrassare con Sika® Aktivator-205 o smerigliare la superficie e rimuovere la polvere con un aspiratore industriale.

## Massetti asciutti, ad es. in pannelli in gesso o legno (truciolato, Furnier)

Fissare al substrato con delle viti o dell'adesivo così da assicurarne la stabilità.

### Altri substrati

Contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

SikaBond®-700 Parquet Premium può essere utilizzato senza primer su massetti cementizi, massetti al solfato di calcio, asfalto colato cosparso, pannelli in truciolato V100, calcestruzzo e piastrelle ceramiche pronti per la posa.

Pretrattare con Sika® Primer MB risp. Sika® Primer MR Fast i massetti cementizi con un elevato tenore di umidità e i substrati con vecchi residui di adesivo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto o contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

### ATTREZZI / APPLICAZIONE

SikaBond®-700 Parquet Premium è colato direttamente dal secchio sul substrato e ripartito uniformemente con la spatola dentata. Premere bene gli elementi del parquet nel letto di adesivo fino a bagnare completamente il lato da incollare. Serrare quindi gli elementi con l'apposito martello o pestello. Molti tipi di pavimento in legno richiedono una battitura successiva. Secondo il tipo di parquet, mantenere lungo il perimetro una distanza di 8 - 15 mm tra parquet ed elementi strutturali.

Osservare imperativamente le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Remover-208 immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per la pulizia della pelle utilizzare le salviettine Sika® Cleaning Wipes-100.

In caso di impurità sulla superficie del parquet, prima dell'uso verificare la compatibilità.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

### DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

SikaBond®-700 Parquet Premium  
Agosto 2018, Versione 01.02  
02051202000000045

SikaBond-700ParquetPremium-it-CH-(08-2018)-1-2.pdf

