

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## SYNTEKO® RE-COVER

Huile d'entretien pour les sols huilés

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile d'entretien pour le premier entretien et l'entretien complet des planchers en bois.

### EMPLOI

SYNTEKO® RE-COVER ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Pour l'entretien professionnel des planchers en bois huilés.
- Est à appliquer pur et à polir à la machine.

### AVANTAGES

- Convient pour les planchers en bois huilés
- Prêt à l'emploi
- Produit d'entretien très efficace
- Très bon rendement
- Séchage rapide
- Ne jaunit pas

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	Boîte métallique:	1 l
	Set:	6 x 1 l
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 24 mois à partir de la date de production	
<b>Conditions de stockage</b>	Stocker à des températures entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.	
<b>Densité</b>	~ 0.9 kg/l	
<b>Teneur en corps solides en volume</b>	~ 77 %	(ISO 3251)

### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

<b>Consommation</b>	Par application:	~ 10 - 20 g/m <sup>2</sup>
		~ 50 - 100 m <sup>2</sup> /l
	Dépend de la méthode d'application et de la porosité du bois.	
<b>Temps de durcissement</b>	Par application:	~ 2 - 4 heures (+23 °C, 50 % h.r.)
	Durcissement final:	~ 10 jours (+23 °C, 50 % h.r.)

# INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

## APPLICATION

### Premier entretien et entretien complet des planchers en bois huilés

Avant l'application de SYNTEKO® RE-COVER, éliminer les salissures non adhérentes en balayant ou en passant l'aspirateur ou à l'aide d'un chiffon humide.

Frotter avec précaution les salissures plus adhérentes au moyen d'un pad blanc.

Le cas échéant, une couche de fond avec SYNTEKO® REMOVER est nécessaire (veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante).

Bien agiter le récipient avant utilisation.

Appliquer SYNTEKO® RE-COVER régulièrement en couche mince, au moyen d'une spatule en acier inoxydable puis polir au moyen d'un pad blanc ou d'un chiffon non pelucheux jusqu'à obtention d'une surface satinée. Veiller à une méthode de travail régulière afin d'éviter des effets de "trop ou trop peu".

En cas d'utilisation sur de grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser une machine monobrosse appropriée.

Après un temps d'attente de 30 minutes environ, la surface doit être à nouveau polie afin d'essuyer un éventuel surplus de matière.

Ne pas laisser sécher le surplus de matière!

## AUTRES REMARQUES

**SYNTEKO® RE-COVER en relation avec la poussière de ponçage, des chiffons ou similaires, peut s'enflammer spontanément!**

Les pads, tissus, chiffons etc. utilisés pour l'application doivent être trempés dans l'eau froide après utilisation et stockés dans un récipient à fermeture hermétique ou éliminer de manière non inflammable.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Sika Suisse SA  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



Fiche technique du produit  
SYNTEKO® RE-COVER  
Avril 2018, Version 01.02  
020812020110000003

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SYNTEKORE-COVER-fr-CHSYNTEKO-(04-2018)-1-2.pdf

**SYNTEKO®**

A SIKA COMPANY