

SikaGard®-6440

Protezione per sottoscocca e antipietrisco spruzzabile

Caratteristiche tecniche

Base chimica	A base di caucciù
Colore (CQP ¹ 001-1)	Nero, grigio
Indurimento	Essiccamento in aria
Densità (allo stato liquido) (ISO 12185)	Ca. 1.05 kg/l
Contenuto di corpi solidi (ISO 3251)	Ca. 49%
Temperatura d'uso	15 °C – 25 °C
Spessore dello strato	bagnato asciutto
	600 µm 300 µm
Secco dopo ²	Ca. 24 ore
Sicuro al tatto dopo	Ca. 60 min.
Temperatura di servizio	-30 °C – 90 °C
Conservazione (stoccaggio a temperature tra 5 °C e 25 °C)	24 mesi

¹⁾ Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50% um. rel.

Descrizione del prodotto

SikaGard®-6440 è un rivestimento protettivo resistente, tixotropico, a base di caucciù, con eccellenti caratteristiche di protezione antiruggine e di isolamento fonico dalle vibrazioni. Il prodotto esplica un'efficace protezione della sottoscocca e della carrozzeria dal pietrisco e convince per l'eccellente risultato finale. SikaGard®-6440 è facilmente riverniciabile e protegge le superfici metalliche dalla corrosione e dal pietrisco.

SikaGard®-6440 è prodotto in osservanza del sistema di garanzia della qualità ISO 9001 / 14001 e del programma Responsible Care.

Vantaggi

- Buona resistenza all'abrasione, al pietrisco e al sale cosparso
- Buona aderenza
- Non gocciola, non cola
- Riverniciabile
- Molteplici finiture possibili
- Privo di metalli pesanti
- Flessibile anche una volta essiccato
- Adatto anche alle basse temperature

Impiego

SikaGard®-6440 è una protezione anticorrosione a spruzzo per la riparazione e la protezione delle parti verniciate del veicolo più vulnerabili, come battitacchi, passaruote, parafango anteriore e posteriore, e le parti della sottoscocca. SikaGard®-6440 ha un'ottima aderenza su molteplici vernici, primer, metalli e PVC.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di personale con la necessaria esperienza. Per garantire l'aderenza e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali alle condizioni d'uso.



Resistenza chimica

SikaGard®-6440 è resistente ad acqua dolce, acqua salmastra, nebbia salina, olio, acidi e basi. Queste informazioni sono soltanto indicative. Su richiesta saremo lieti di offrirvi una consulenza specifica all'oggetto.

Indicazioni di messa in opera

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di ruggine, polvere e grassi. Il metallo lucido va dapprima trattato al fine di migliorare la protezione anticorrosione (ad es. acciaio lucido ecc.).

Impiego

Applicare SikaGard®-6440 con una pistola ad aria compressa con una pressione di ca. 3 – 6 bar, utilizzando Sika® SCP Gun (pistola con serbatoio a pressione) o Sika® UBC Gun (pistola a vuoto). Agitare energicamente il barattolo per ca. 40 volte. Proteggere le superfici adiacenti dagli spruzzi. Spruzzare SikaGard®-6440 a temperatura ambiente da una distanza di circa 25 cm, eseguendo movimenti incrociati, al fine di ottenere uno strato regolare di prodotto. SikaGard®-6440 è applicabile senza gocciolamenti. Spruzzare il prodotto fino ad ottenere lo spessore di strato desiderato. Se occorre applicare uno strato di spessore maggiore, attendere l'essiccamento del prodotto tra uno strato e l'altro. Variando la tecnica di spruzzo è possibile ottenere strutture superficiali differenti. Non spruzzare su parti del motore, del sistema frenante o di scarico.

Pulizia degli attrezzi

Sikaflex®-6440 ancora fresco può essere rimosso dagli attrezzi mediante Sika® Remover-208. Il materiale essiccato può essere asportato solo meccanicamente. Pulire immediatamente le mani e la pelle con Sika® Handclean o con una pasta per mani appropriata e acqua. Non utilizzare solventi!

Riverniciatura

Una volta essiccato (dopo ca. 24 ore) SikaGard®-6440 può essere sovraverniciato con i più comuni sistemi di verniciatura. Il tempo d'attesa può essere abbreviato accelerando l'essiccamento (mass. 60 °C). Data l'ampia gamma di vernici, si raccomanda di eseguire prove preliminari di adesione e di compatibilità dei materiali.

Altre informazioni

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza

Imballaggi

Barattolo	1 l
-----------	-----

Indicazioni sui valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Indicazioni di protezione del lavoro

Per informazioni sul trasporto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento dei nostri prodotti si rimanda alle indicazioni essenziali sulle caratteristiche fisiche, tossicologiche, ecologiche e di sicurezza riportate nella scheda dati più recente sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Con riserva di modifica delle specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere impreteritamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederla.

Maggiori informazioni su:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40

