

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Rock Ankermörtel Typ Normal

Ankermörtel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Normalabbindender, frostbeständiger Ankermörtel auf mineralischer Basis.
Granulometrie: 0.8 mm

ANWENDUNG

Gebrauchsfertiger Ankermörtel zum Verfüllen von Ankerbohrlöchern mit guten Endfestigkeiten.

VORTEILE

- Zum Versetzen von Stahlankern und glasfaserverstärkten Kunststoffankern
- Leicht quellend
- Frostbeständig
- Einfache Verarbeitung mit Mörtelpumpen SIG Jet oder Mungg

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Zemente, Zuschläge von 0 - 0.8 mm sowie weitere hochwertige Anteile	
Lieferform	Sack:	25 kg
	Palette:	42 × 25 kg
	Big Bag:	Auf Anfrage
	Silo:	Auf Anfrage
Farbton	Graues Pulver	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 6 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.	
Dichte	Schüttdichte des Pulvers:	~ 1.50 kg/l
	Frishmörteldichte:	~ 2.10 kg/l

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Druckfestigkeit	1 Tag:	~ 25 N/mm ² (+20 °C, 50 % r.F.)
	3 Tage:	~ 40 N/mm ² (+20 °C, 50 % r.F.)
	28 Tage:	~ 60 N/mm ² (+20 °C, 50 % r.F.)
Auszugswiderstand	Nach 12 Stunden:	~ 20 kN bei 1 m Einbettungslänge

ANWENDUNGSGEWINNUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Verbrauch:	Weiche Konsistenz: ~ 5.0 l/25 kg Sack
	Ergiebigkeit:	1.80 kg Trockenmischung/Liter Mörtel
Lufttemperatur	Min. +5 °C	
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C	
Offenzeit	~ 30 Minuten	(+20 °C)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Auf Wunsch auch als sulfatbeständiger Ankermörtel lieferbar.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

MISCHEN

Mörtelpulver kann mit Mörtelpumpe Mungg oder SIG Jet gemischt und verarbeitet werden.

Bei der Verwendung von kontinuierlich arbeitenden Mörtelmischpumpen ist auf eine ausreichende Mischintensität zu achten.

Wasser je nach gewünschter Konsistenz zugeben.

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Den knollenfrei gemischten Mörtel bis zum Verpressen mit möglichst langsam drehenden Rührwerk in Bewegung halten, da sonst ein thixotropes Ansteifen auftritt. Erneutes Aufrühren mit zusätzlichem Wasser schadet dem Mörtel.

Verarbeitungstemperatur: Min. +5 °C

Das Material ist schnell erhärtend und darf nach Erstarrungsbeginn keinesfalls wieder aufgemischt werden!

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sika® Rock Ankermörtel Typ Normal
August 2025, Version 03.01
020205010040000005

SikaRockAnkermörtelTypNormal-de-CH-(08-2025)-3-1.pdf

