

NEU!



SikaScreed® SE-01

SCHNELL ERHÄRTENDER ZEMENTÜBERZUG FÜR DEN INNENBEREICH

- Hydraulisch schnell abbindend
- Extrem schwindarm
- Früh nutzbar
- EMICODE® EC1^{PLUS}
- Löst SikaScreed®-1 ab

BUILDING TRUST



SikaScreed® SE-01

SCHNELL ERHÄRTENDER, ERDFEUCHTER ZEMENTESTRICH FÜR DEN INNENBEREICH (AUSSENBEREICH AUF ANFRAGE). ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER KLASSE EN 13813 CT-C30-F6, 25 – 80 MM.



ANWENDUNG:

Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche im Innenbereich (Aussenbereich eingeschränkt) und zur Reparatur von Zementestrichen unter Keramik-, Naturstein-, Textil- und Parkettbelägen.

PRODUKTINFORMATIONEN:

- Druckfestigkeit $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ (28 Tage) (EN 13892-2)
- Biegezugfestigkeit $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (28 Tage) (EN 13892-2)
- Chemische Basis zementgebundener Fertigmörtel
- Topfzeit: ~ 40 min
- Verbrauch: ~ 2.0 kg/m² pro mm Schichtdicke
- Sack à 25 kg / Palette à 42 × 25 kg (1050 kg)
- Haltbarkeit: 9 Monate im ungeöffneten Originalgebände ab Produktionsdatum

VORTEILE:

- Hydraulisch schnell abbindend
- Extrem schwindarm
- Früh nutzbar

PRÜFZEUGNISSE:

Leistungserklärung (DoP) Nr. 11667221:
CE-Kennzeichnung gemäss den Anforderungen der Norm EN 13813:2002



Produkt	Klasse nach EN 13813	Begehbarkeit	Belegereife	Schichtstärke		Innen	Aussen
				Verbund	Schwimmend		
SikaScreed® SE-01	CT-C30-F6	ca. 4 – 8 h	8 – 10 h sofern $\leq 2.5 \text{ CM-}\%$ / 2 Tage sofern $\leq 1.8 \text{ CM-}\%$	25 – 80 mm	45 mm	x	Auf Anfrage
SikaScreed® SE-04	CT-C50-F7	ca. 3 – 4 h	4 h sofern $\leq 2.5 \text{ CM-}\%$ / 24 h $\sim 1.8 \text{ CM-}\%$	25 – 80 mm	45 mm	x	x



Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

