

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaBond®-199 Parquet Home

Adesivo elastico per parquet



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo elastico monocomponente privo di acqua e di solventi, a base di polimeri a terminazione silanica.

IMPIEGO

Per l'incollaggio a tutta superficie di parquet multistrato come da DIN EN 13489 e legno massello con un rapporto larghezza/spessore di massimo 10:1, su substrati appropriati.

VANTAGGI

- Sviluppo rapido delle resistenze
- Elevata resistenza al taglio
- Utilizzabile senza primer su molteplici substrati
- Adatto ai parquet multistrato come da DIN EN 14389
- Adatto a legno massello con un rapporto larghezza/spessore di massimo 10:1
- Incollaggio elastico fonoassorbente
- Adatto ai pavimenti riscaldati

INFORMAZIONI AMBIENTALI

EMICODE EC1^{PLUS}, emissioni debolissime

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Polimero a terminazione silanica	
Imballaggi	Secchio di plastica:	16 kg
Colore	Marrone	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Incollaggio a tutta superficie	
	Secondo il tipo di parquet:	800 - 1 300 g/m ² TKB B3, B11, B15
	Secondo il substrato, ad es. rugosità, e le dimensioni del parquet può essere necessario utilizzare una spatola a denti più profondi (per prevenire la formazione di cavità).	
Il consumo di adesivo è inferiore sui substrati pretrattati con Sika® Primer MR Fast.		

Temperatura dell'aria	Min. +15 °C, mass. +35 °C
Umidità relativa dell'aria	Min. 40 %, mass. 70 %
Temperatura del sottofondo	Durante la lavorazione e fino all'indurimento completo di SikaBond®-199 Parquet Home, mantenere una temperatura minima del substrato di +15 °C. Nei massetti riscaldati, la temperatura non deve superare i +20 °C.
Umidità del sottofondo	<p>Tenore di umidità ammesso su massetti non radianti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.3 % CM per massetti cementizi ▪ 0.5 % CM per massetti a base di solfato di calcio ▪ 3 - 12 % CM per massetti di magnesia (secondo la percentuale di componenti organici) <p>Tenore di umidità ammesso su massetti radianti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 % CM per massetti cementizi ▪ 0.3 % CM per massetti a base di solfato di calcio ▪ 3 - 12 % CM per massetti di magnesia (secondo la percentuale di componenti organici) <p>Per quanto concerne il tenore di umidità e la qualità del substrato, osservare le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.</p>
Tempo di indurimento	<p>~ 2.0 mm ogni 24 ore (+23 °C, 50 % um. rel.)</p> <p>Il pavimento può essere sollecitato o smerigliato dopo 24 - 48 ore.</p> <p>SikaBond®-199 Parquet Home raggiunge le resistenze finali dopo ca. 48 ore, secondo le condizioni climatiche e la quantità di adesivo applicata.</p>
Tempo pelle / Tempo di posa	~ 40 minuti (+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve presentarsi pronto per la posa, ovvero piano, solido, pulito, asciutto e privo di polvere, ai sensi dei requisiti SIA 253.

Calcestruzzo, massetti cementizi

Smerigliare il substrato, ad es. con smerigliatrice a disco, fino ad ottenere una superficie solida e mordente. Pulire accuratamente con un aspiratore industriale.

Massetti al solfato di calcio, massetti autolivellanti al solfato di calcio

Smerigliare il substrato, ad es. con smerigliatrice a disco, fino ad ottenere una superficie solida e mordente. Pulire accuratamente con un aspiratore industriale subito prima della posa.

Piastrelle di ceramica smaltata

Sgrassare con Sika® Aktivator-205 o smerigliare la superficie e rimuovere la polvere con un aspiratore industriale.

Massetti asciutti, ad es. in pannelli in gesso o legno (truciolo, Furnier)

Fissare al substrato con delle viti o dell'adesivo così da assicurarne la stabilità.

Altri substrati

Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.

SikaBond®-199 Parquet Home può essere utilizzato senza primer su massetti cementizi, massetti al solfato di calcio, asfalto colato cosperso, pannelli in truciolo V100, calcestruzzo e piastrelle ceramiche pronti per la posa.

Pretrattare con Sika® Primer MR Fast i massetti cementizi con un elevato tenore di umidità e i substrati con vecchi residui di adesivo.

Per maggiori informazioni consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto o contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

SikaBond®-199 Parquet Home è colato direttamente dal secchio sul substrato e ripartito uniformemente con la spatola dentata. Premere bene gli elementi del parquet nel letto di adesivo fino a bagnare completamente il lato da incollare. Serrare quindi gli elementi con l'apposito martello o pestello. Molti tipi di pavimento in legno richiedono una battitura successiva. Secondo il tipo di parquet, mantenere lungo il perimetro una distanza di 8 - 15 mm tra parquet ed elementi strutturali.

Osservare imperativamente le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con Sika® Remover-208 immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per la pulizia della pelle utilizzare le salviettine Sika® Cleaning Wipes-100.

In caso di impurità della superficie del parquet, prima dell'uso verificare la compatibilità.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaBond®-199 Parquet Home
Maggio 2020, Versione 01.01
02051202000000062

SikaBond-199ParquetHome-it-CH-(05-2020)-1-1.pdf