

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SYNTEKO® BASIC 45

Sigillatura per parquet satinata resistente all'abrasione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillatura per parquet monocomponente, a base acqua, dal rapido essiccamento.

IMPIEGO

Sigillatura per parquet e pavimenti in legno sottoposti a sollecitazioni da normali a medie in ambienti abitati.

VANTAGGI

- Essiccamento rapido
- Resistente all'abrasione
- Buona resistenza ai grassi, all'acqua, all'alcol e ai prodotti chimici domestici
- Privo di NMP
- Non ingiallisce

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Tanica di plastica:	5 l
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.	
Contenuto solido in volume	~ 28 %	(ISO 3251)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	Per applicazione:	100 - 120 g/m ² 8 - 10 m ² /l
	Con rullo per sigillature in nylon con pelo di ca. 6 mm.	
Temperatura del sottofondo	Min. +15 °C, mass. +25 °C	
Tempo di indurimento	Per applicazione:	4 - 6 ore* (+23 °C, 50 % um. rel.)
	Indurimento finale:	~ 10 giorni (+23 °C, 50 % um. rel.)
	* Per i prodotti a base acqua si raccomanda un'unica applicazione a rullo al giorno.	
Tempo d'attesa	Calpestabile o leggermente sollecitabile:	~ 4 ore (+23 °C, 50 % um. rel.)
	Smerigliabile o sovrallavorabile con se stesso:	4 - 6 ore* (+23 °C, 50 % um. rel.)
	Pulizia, manutenzione e posa di tappeti:	~ 10 giorni (+23 °C, 50 % um. rel.)

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Dopo la levigatura fine, aspirare accuratamente la superficie del parquet.

Primerizzare con SYNTEKO® SEALMASTER o SYNTEKO® FAST SEALER la superficie dei parquet privi di assemblaggio scanalatura/linguetta (consultare la scheda dati del rispettivo prodotto).

Si raccomanda in generale di primerizzare con SYNTEKO® FAST SEALER i legni esotici (come il teak) o con una spiccata tendenza a formare macchie (ad es. faggio, ciliegio).

APPLICAZIONE

Agitare accuratamente l'imballaggio prima dell'uso.

Applicare a saturazione uno strato regolare di SYNTEKO® BASIC 45 utilizzando un rullo a pelo corto e ripartire rapidamente il prodotto eseguendo movimenti incrociati. Evitare stagnazioni di materiale. Per questa operazione raccomandiamo un rullo per sigillature in nylon con pelo di 6 mm.

Se è stato messo in opera un primer, attendere l'essiccamento completo di quest'ultimo e applicare almeno 2 mani di SYNTEKO® BASIC 45.

In caso di sistema completo, applicare almeno 3 mani di SYNTEKO® BASIC 45.

Avvertenza: Prima della messa in opera spegnere il riscaldamento a pavimento ed evitare l'applicazione sotto i raggi solari diretti e con correnti d'aria. Le superfici calde accelerano l'essiccamento, il che può causare la formazione di macchie e striature.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

MANUTENZIONE

PULIZIA

La manutenzione delle superfici trattate con una sigillatura per parquet SYNTEKO® è molto semplice. Di regola è sufficiente aspirare la polvere. Se necessario pulire la superficie con una soluzione detergente di SYNTEKO® SUPER CLEAN, utilizzando uno straccio ben strizzato in materiale idoneo per una pulizia a umido.

Rimuovere immediatamente le tracce di scarpe, inchiostro, rossetto ecc. con una soluzione detergente di SYNTEKO® REMOVER.

L'utilizzo di spazzole, raschietti o altri detersivi può danneggiare la superficie.

Per tutti i prodotti di pulizia e manutenzione SYNTEKO® si raccomanda di consultare la relativa scheda dati sulle caratteristiche del prodotto.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SYNTEKO® BASIC 45
Settembre 2019, Versione 01.02
020812030110000002

SYNTEKOBASIC45-it-CHSYNTEKO-(09-2019)-1-2.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY