

REVÊTEMENTS RAPIDES

	Sikafloor-10 Pronto N	Sikafloor-13 Pronto	Sikafloor-14 Pronto	Sikafloor-15 Pronto
Base	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA
Emploi	Couche pour supports difficiles (béton dense, carrelage, asphalte ou acier)	Couche de fond	Couche de base pour revêtements saupoudrés de Colorquartz	Couche de base résiliente pour les revêtements saupoudrés de Colorquartz
Vie en pot à 20 °C	Selon le dosage	Selon le dosage	Selon le dosage	Selon le dosage
Temp. de mise en œuvre	-10 °C à +30 °C	-10 °C à +30 °C	0 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C
Humidité de l'air	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.
Épaisseur de couche	-	-	ca. 2,0 mm	ca. 2,0 mm
Application	À la main	À la main	À la main	À la main
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-16 Pronto	Sikafloor-18 Pronto	Sikafloor-32 Pronto
Base	PMMA	PMMA	PMMA
Emploi	Scellement rigide	Scellement résilient	Couche d'usure modifiée au PU
Vie en pot à 20 °C	Selon le dosage	Selon le dosage	Selon le dosage
Temp. de mise en œuvre	-5 °C à +30 °C	0 °C à +30 °C	5 °C à +30 °C
Humidité de l'air	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.	max. 80% r. F.
Épaisseur de couche	-	-	ca. 2,0 mm
Application	À la main	À la main	von Hand
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●

SYSTÈMES ANTISTATIQUES

	Sikafloor-220 W Conductive	Sikafloor-221 W Conductive	Sikafloor-2350 ESD	Sikafloor-262 AS N
Base	EP aqueux, faible teneur de solvant	EP aqueux, faible teneur de solvant	EP, rigide	EP, rigide
Emploi	Pellicule conductrice	Pellicule conductrice, VDE 0100-610	Revêtement coulé ESD	Revêtement coulé, revêtement saupoudré ECF
Vie en pot à 20 °C	Env. 2 heures	Env. 2 heures	Env. 25 minutes	Env. 30 minutes
Temp. de mise en œuvre	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C	+15 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C
Humidité de l'air	Max. 75% h. r.	Max. 75% h. r.	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.
Épaisseur de couche	0,08 mm (humide)	0,08 mm (humide)	ca. 1,5 mm	ca. 1,5 mm
Application	À la main	À la main	À la main	À la main
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-381 ECF	Sikafloor-390 ECF N	Sikafloor-3240 ECF	Sikafloor-302 W ESD / Sikafloor-305 W ESD
Base	EP, rigide	EP, élastique	PUR sans solvant	Dispersion aqueuse à base de polyuréthane
Emploi	Revêtement coulé, revêtement saupoudré ECF	Revêtement coulé, revêtement saupoudré ECF	Revêtement coulé ECF	Scellement avec propriétés ESD
Vie en pot à 20 °C	Env. 30 minutes	Env. 30 minutes	Env. 30 minutes	Env. 30 minutes / Env. 40 minutes
Temp. de mise en œuvre	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C	+10 °C à +30 °C
Humidité de l'air	Max. 80% h. r.	Max. 80% h. r.	Max. 75% h. r.	Max. 75% h. r.
Épaisseur de couche	ca. 1,5 mm	ca. 1,5 mm	ca. 1,5 mm	-
Application	À la main	À la main	À la main	À la main
Performance par m ²	●●●	●●●	●●●	●●●

Légende:

● moyenne ●● bonne ●●● très bonne