



Sikaflex[®]-406 Pavement CH SIGILLANTE ELASTICO AD ALTE PRESTAZIONI PER GIUNTI NELL' AMBITO STRADALE E FERROVIARIO

- Indurimento rapido
- Se cosparso è calpestabile e carrabile dopo 1 ora
- Elevata capacità di deformazione $\pm 25\%$
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Indurimento uniforme esente da bolle
- Ottima adesione su calcestruzzo, asfalto appena tagliato e vari tipi di acciaio

BUILDING TRUST



Sikaflex®-406 Pavement CH

Sigillante elastico ad alte prestazioni, accelerato, autolivellante per giunti nell'ambito stradale e ferroviario.



IMPIEGO

Giunti di movimento e di raccordo rapidamente sollecitabili:

- Zone pedonali e di transito, come piazze pubbliche
- Binari del tram su carreggiate
- Autorimesse
- Autosilo
- Magazzini e padiglioni di produzione
- Giunti a pavimento in gallerie

VANTAGGI

- Elevata capacità di deformazione $\pm 25\%$
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Esposizione minima a errori di miscelazione
- Indurimento uniforme esente da bolle
- Se cosparso è calpestabile e carrabile dopo 1 ora
- Ottima adesione su calcestruzzo, asfalto appena tagliato e vari tipi di acciaio
- Privo di solventi

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Colori: nero, grigio calcestruzzo
- Conservazione:
Sikaflex®-406 Pavement CH / Sikaflex®-406 Pavement CH Booster:
15 mesi dalla data di produzione
- Stoccaggio: Temperatura di stoccaggio tra $+5^{\circ}\text{C}$ e $+25^{\circ}\text{C}$.
Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.
- Temperatura d'uso: Min. -40°C , mass. $+80^{\circ}\text{C}$
- Temperatura del sottofondo: Min. $+5^{\circ}\text{C}$, mass. $+40^{\circ}\text{C}$,
almeno 3°C sopra il punto di rugiada

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

IMBALLAGGI

Art. no	Prodotto	Applicazione manuale	Applicazione meccanica
570880 grigio calcestruzzo (10 l) 570869 nero (10 l)	Sikaflex®-406 Pavement CH	Secchio: 10 l Pallet: 45 secchi	Fustino: 23.0 l
611298 (5 x 150 ml)	Sikaflex®-406 Pavement CH Booster	Porzione tubolare: 150 ml Cartone: 45 pezzi	Fustino: 19.5 l

CONSUMO

Larghezza giunto [mm]	Profondità giunto [mm]	Distanza giunto [m] per 10 l
10	10	100
15	12	55
20	17	29
28	22	16
35	28	10
40	32	7
45	36	6
50	40	5