

# PRODUKTDATENBLATT

## SikaBond® FoamFix+

Schaumklebstoff für Dämm- und Gipsplatten

### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, schnellhärtender PUR-Schaumklebstoff mit guter Haftung auf verschiedenen Untergründen.

### ANWENDUNG

Entwickelt zur Befestigung von Gips- und Dämmplatten, z. B.:

- Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS)
- Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS)
- Holzfaserplatten
- Korkdämmplatten
- Polyurethan-Hartschaumplatten (PUR/PIR)

### VORTEILE

- 1-komponentig
- 1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 10 m<sup>2</sup>
- Schnellhärtend
- Gute Haftzugfestigkeit
- Gute Haftung auf Beton, bituminösem Untergrund, Holz, Mauerwerk, Putz, Metall sowie PVC
- Für die vertikale und horizontale Anwendung
- Anwendbar im Innen- und Aussenbereich
- FCKW-frei

### PRÜFZEUGNISSE

DIN 4102: Baustoffklasse B2

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	1-komponentiges Polyurethan, feuchtigkeitshärtend	
<b>Lieferform</b>	Dose:	750 ml
	Karton:	12 Dosen
	Palette:	42 x 12 Dosen (504 Stück)
<b>Farbton</b>	Hellgelb	
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum Angebrochene Gebinde sind innerhalb von 4 Wochen aufzubrauchen.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Dosen müssen in Senkrechtstellung gelagert werden!	
<b>Dichte</b>	~ 15 kg/m <sup>3</sup>	

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Zugfestigkeit</b>	~ 10 N/cm <sup>2</sup>	(ISO 1926)
<b>Scherfestigkeit</b>	~ 8 N/cm <sup>2</sup>	(ISO 1922)
<b>Formbeständigkeit</b>	~ 10 %	

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Ergiebigkeit</b>	<b>750 ml Dose</b> ~ 30 l ~ 10 m <sup>2</sup> Befestigung von Hartschaumplatten ~ 30 m Fuge (30 * 30 mm)	
	Schaumaustritt mit Adapter regulieren, dadurch höchste Ausbeute.	
<b>Lufttemperatur</b>	<u>Optimal:</u>	<u>Min. +18 °C, max. +25 °C</u>
	<u>Zulässig:</u>	<u>Min. +5 °C, max. +30 °C</u>
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	Min. 30 %, max. 95 %	
<b>Untergrundtemperatur</b>	<u>Optimal:</u>	<u>Min. +18 °C, max. +25 °C</u>
	<u>Zulässig:</u>	<u>Min. +5 °C, max. +30 °C</u>
<b>Bearbeitungszeit</b>	20 mm Raupe kann nach ca. 12 Minuten (+23 °C, 50 % r.F.) geschnitten werden. Vollständig ausgehärtet nach 12 Stunden (+23 °C, 50 % r.F.).	
<b>Klebfrei</b>	~ 7 Minuten	(+23 °C, 50 % r.F.)

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

SikaBond® FoamFix+ muss eine Temperatur von min. +10 °C aufweisen.

Für eine gute Schaumqualität sollte die Temperatur der Dosen nicht mehr als 10 °C von der Umgebungstemperatur abweichen.

Für ein korrektes Aushärten des Schaumes, ist ausreichend Feuchtigkeit notwendig.

Unzureichende Feuchtigkeit bei der Anwendung kann anschliessend zu einer unbeabsichtigten Schaumausdehnung führen.

Nicht auf Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon), Silikon oder andere Trennmittel verwenden.

Hohlräume sollten nicht vollständig ausgefüllt werden, da sich der Schaum beim Aushärten ausdehnt.

SikaBond® FoamFix+ ist nicht UV-beständig.

Sicherheitshinweise und Technische Angaben auf SikaBond® FoamFix+ Dose beachten.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

Für die Verarbeitung von SikaBond® FoamFix+ müssen die allgemeinen Regeln der Baukunst eingehalten werden.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, frei von Fett, Öl, Staub und losen Teilen sein. Anstriche, Zementmilch oder schlecht haftende Teile müssen entfernt.

SikaBond® FoamFix+ haftet ohne Primer und/oder Aktivator.

Vor der Applikation Untergrund mit sauberem Wasser gut anfeuchten, dies gewährleistet, dass der Schaum korrekt aushärtet und es zu keiner sekundären Schaumausdehnung kommt.

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

SikaBond® FoamFix+ vor Gebrauch und nach langen Unterbrechungen ca. 20 Sekunden lang kräftig schütteln. Den Adapter festschrauben ohne das Ventil zu drücken.

Der Verbrauch kann über den Druck auf den Abzug geregelt werden.

Tiefe Hohlräume sollten in mehreren Schichten aufgefüllt werden.

Für ausreichendes Aushärten und um genügend Ausdehnung zu gewährleisten, sollte die Aushärtezeit eingehalten werden und bei schichtweiser Verarbeitung Wasser zwischen die Schichten gesprüht werden.

Alle Baumaterialien müssen temporär fixiert werden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist.

Mindestens 3 Raupen auf die Dämmplatte oder direkt auf den Untergrund sprühen. Dose während der Applikation senkrecht halten. Aufgesprühte Schaumraupen 4 - 6 Minuten ruhen lassen (Schaum braucht Zeit zu reagieren) und dann Dämmplatten auf den Untergrund drücken. Die Aushärtezeit des SikaBond® FoamFix+ ist abhängig von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Deshalb wird empfohlen die Aushärtezeit vor der Anwendung zu prüfen.

Falls erforderlich können die Fugen zwischen den Rändern der Platten mit SikaBond® FoamFix+ ausgefüllt werden. Sobald der SikaBond® FoamFix+ ausgehärtet ist, kann der überschüssige Schaum mit einem Messer weggeschnitten oder mit einer Feile abgeschliffen werden.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Remover-208 und/oder Sika Boom® Cleaner reinigen. Ausgehärteter Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Produktdatenblatt**  
SikaBond® FoamFix+  
Mai 2021, Version 02.04  
02051406000000036

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

SikaBondFoamFix+-de-CH-(05-2021)-2-4.pdf