

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaGrout[®]-311

Mortier de scellement R4, fin, à faible retrait



DESCRIPTION DU PRODUIT

Mortier de scellement monocomposant, expansif, lié au ciment, à retrait compensé, pour des épaisseurs de couche de 3 - 10 mm, conforme aux exigences selon EN 1504-6.

EMPLOI

SikaGrout[®]-311 est utilisé comme mortier de scellement fluide pour des épaisseurs de couche de 3 - 10 mm, y compris pour:

- Renforcement structural (principe 4, méthode 4.2 selon EN 1504-9), augmentation de la capacité de charge de la structure en béton par l'ajout de mortier
- Pour le scellement et le calage d'appuis, d'assises de machines, de piliers préfabriqués, d'ancrages
- Pour le comblement de creux, d'interstices et de réservations

AVANTAGES

- Evolution rapide des résistances
- Résistance finale élevée
- Pas de ségrégation ou de ressuage
- Retrait compensé
- Mise en œuvre facile
- Facile à mélanger, ajouter simplement de l'eau
- Consistance ajustable
- Peut être pompé ou coulé
- Résistance élevée au gel et aux sels de déverglaçage (R4)
- Non corrosif
- Classe incendie A1

CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 1504-6: Ancrage de fers d'armature
- EN 1504-6: Hartl Ges.m.b.H., Seyring (AT): Rapport d'essai no 2-24251/1 du 10.08.2011

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| Base chimique | Ciment, adjuvants sélectionnés et additifs spéciaux | |
| Conditionnement | Sac: | 25 kg |
| | Palette: | 42 x 25 kg (1 050 kg) |
| Aspect/Couleurs | Poudre grise | |
| Conservation | En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production | |
| Conditions de stockage | En emballage d'origine non endommagé, entreposer au frais et au sec. Protéger de l'humidité! | |
| Densité | Densité du mortier durci: | ~ 2.3 kg/l |
| Grain maximum | D _{max} : | 1 mm |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------|------------|
| Résistance à la compression | 1 jour: | ~ 30 MPa | (EN 12190) |
| | 7 jours: | ~ 45 MPa | |
| | 28 jours: | ~ 80 MPa | |
| Module d'élasticité (compression) | ~ 28 GPa | | (EN 13412) |
| Résistance à la traction par flexion | 1 jour: | ~ 6 MPa | (EN 12190) |
| | 28 jours: | ~ 9 MPa | |
| Résistance à l'arrachement | ≤ 0.6 mm en cas de sollicitation de 75 kN | | (EN 1881) |
| Contrainte d'adhérence de traction | ~ 2.5 MPa | | (EN 1542) |
| Coefficient de dilatation thermique | ~ 12 * 10 ⁻⁶ /K | | (EN 1770) |
| Comportement au feu | Classe Euro A1 | | |

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Rapport de mélange | 3.2 - 3.4 l d'eau par sac de 25 kg | |
| Consommation | Par 1 cm d'épaisseur de couche et m ² : ~ 19 kg de poudre La consommation de matière dépend de la rugosité du support et de l'épaisseur de couche appliquée. | |
| Rendement | 25 kg de poudre donnent: | ~ 12.3 l de mortier |
| Épaisseur de couche | Min. 3 mm, max. 10 mm | |
| Température de l'air ambiant | Min. +5 °C, max. +30 °C | |
| Température du support | Min. +5 °C, max. +30 °C | |
| Durée de vie en pot | ~ 40 minutes | (+20 °C) |

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Béton

Le support en béton doit être porteur et présenter une résistance à la compression suffisante (> 25 N/mm²) ainsi qu'une résistance à la traction minimale de 1.5 N/mm².

Le support doit être propre, exempt d'huiles et de graisses, sans particules friables ou adhérant mal. Enlever complètement la laitance de ciment, les anciennes couches de peinture et autres agents de traitement de surface.

Le support doit présenter une profondeur de rugosité suffisante.

Surface métallique

Enlever la rouille, la calamine, le mortier, le béton, la poussière et autres particules friables ou nocives qui peuvent entraver l'adhérence ou favoriser la corrosion (Sa 2 selon ISO 8501-1).

Autres informations dans la norme EN 1504-10.

MALAXAGE DES PRODUITS

SikaGrout®-311 peut être mélangé au moyen d'un mélangeur électrique tournant à faibles tours (max. 500 t/min.). Nous recommandons des malaxeurs à un ou deux agitateurs en forme de panier, des malaxeurs à action forcée ou des mélangeurs statiques.

Verser la quantité d'eau minimale recommandée dans un récipient approprié. Ajouter la poudre à l'eau sans cesser de remuer et mélanger ensuite soigneusement durant au minimum 3 minutes. Le cas échéant, ajouter encore de l'eau jusqu'à obtention de la consistance souhaitée sans toutefois dépasser la quantité d'eau maximale fixée. Avant le coulage, laisser reposer env. 5 minutes.

APPLICATION

Après la désaération, couler le mortier avec suffisamment de pression dans les ouvertures préparées. L'évacuation d'air déplacé par le mortier doit être assurée par des événements pour éviter que des poches d'air rendent impossible le remplissage intégral.

Le support doit être humidifié au préalable jusqu'à saturation capillaire et doit être maintenu humide-mat jusqu'à l'application. Enlever l'eau stagnante.

Exécuter les travaux de calage en coulant le mortier de façon continue en prévoyant un gradient de pression suffisant.

Utiliser le mortier sans délai pour profiter de façon optimale de l'effet expansif (en moins de 15 minutes).

TRAITEMENT DE CURE

Le mortier frais doit être protégé contre une dessiccation trop rapide en prenant des mesures adéquates. Il faut exécuter un traitement de cure courant pour les mortiers, p.ex. recouvrir avec un feutre humide ou une feuille PE ou application d'une protection contre l'évaporation.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

AUTRES REMARQUES

D'autres informations sont contenues dans les directives de mise en œuvre.

Utiliser uniquement pour des scellements ou des travaux de calage.

Ne pas utiliser comme mortier de réparation ou comme mortier de chape sur des surfaces libres.

Éviter l'application en cas d'ensoleillement direct et/ou de fort vent.

Ne pas dépasser la quantité d'eau maximale.

Appliquer uniquement sur un support propre et préparé.

Durant le traitement de la surface, ne pas ajouter un supplément d'eau, ceci provoquerait une décoloration et la formation de fissures.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

SikaGrout®-311

Août 2020, Version 01.04
020201010010000004

Protéger le matériau fraîchement appliqué contre le gel.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaGrout-311-fr-CH-(08-2020)-1-4.pdf