BUILDING TRUST

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard®-752

Stucco fine monocomponente in dispersione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco fine monocomponente in dispersione per i sistemi Sika® DecoWall R e Sika® DecoWall RW.

IMPIEGO

- Stucco fine specificatamente sviluppato per i sistemi per pareti decorative Sika® DecoWall R e Sika® DecoWall RW
- Per superfici verticali in bagni, docce e locali sanitari in ambienti abitativi
- Adatto alle costruzioni MINERGIE-ECO

VANTAGGI

- Monocomponente
- Buona resistenza meccanica
- Impermeabile ai liquidi
- Privo di solventi
- Perfettamente smerigliabile

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Informazione MINERGIE-ECO sul prodotto: tenore di COV < 1% (prodotto pronto all'uso)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Dispersione, legante organico con cariche minerali	
Imballaggi	Secchio:	25 kg
Aspetto / Colore	Bianco	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.	
Densità	~ 1.7 - 1.9 kg/l	(+23 °C)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza coesiva a trazione	> 1.0 N/mm²	(Cedimento del calcestruzzo)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	~ 1.60 kg/m²/mm ~ 4.80 kg/m²
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.

Temperatura del sottofondo

Min. +10 °C, mass. +30 °C
La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.

Tempo d'attesa tra i singoli strati

Sikalastic®-1 K/Sikagard®-752 su Sikagard®-751:	~ 3 - 4 ore (+20 °C, ~ 50 % um. rel.)
Sikalastic®-1 K su Sikalastic®-1 K:	~ 4 ore (+20 °C, ~ 50 % um. rel.)
Sikagard®-752 su Sikalastic®-1 K:	~ 12 ore (+20 °C, ~ 50 % um. rel.)
Sikagard®-752 su Sikagard®-752:	~ 12 ore (+20 °C, ~ 50 % um. rel.)
Sikafloor®-302 W+, colorato, su Sikagard®-752:	~ 12 ore (+20 °C, ~ 50 % um. rel.)

Questi valori sono puramente indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Sika® DecoWall R

Sistema	Prodotto	Consumo
Mano di fondo:	Sikagard®-751	1 - 2 * 0.25 - 0.40 kg/m²
1° strato di stucco, ~ 1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 3.00 kg/m²
Allettamento rete:	Tessuto di rinforzo giallo	-
2° strato di stucco, ~ 1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.80 kg/m²
Sigillatura[1.]:	Sikafloor®-302 W+, colorato	2 - 3 * ~ 0.10 kg/m²/mano di lavoro

Sika® DecoWall RW

Sistema	Prodotto	Consumo
Mano di fondo:	Sikagard®-751	1 - 2 * 0.25 - 0.40 kg/m²
Impermeabilizzante, 2.0 mm min.:	Sikalastic®-1 K	~ 1.10 kg/m²/mm
1° strato di stucco, ~ 1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 3.00 kg/m²
Allettamento rete:	Tessuto di rinforzo giallo	-
2° strato di stucco, ~ 1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.80 kg/m²
Sigillatura[1.]:	Sikafloor®-302 W+, colorato	2 - 3 * ~ 0.10 kg/m²/mano di lavoro

1. Secondo la colorazione il potere coprente può essere limitato. Prevedere eventualmente più mani di lavoro. In caso di dubbio realizzare dei provini.

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità (potere assorbente) e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc. Il consumo dipende in larga misura anche dalla tecnica di applicazione.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

La direttiva di messa in opera Sistemi Sika® DecoWall va imperativamente osservata al pari di tutte le condizioni preliminari.

Sikagard®-752 è adatto solamente per superfici verticali.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di personale con le necessarie conoscenze sulla messa in opera di rivestimenti decorativi per pareti e sull'osservanza dei relativi limiti d'applicazione. Si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Si rimanda alla direttiva di messa in opera Sistemi Sika® DecoWall.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch