

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaFiber® Force-60

Macrofibres synthétiques pour le béton et le béton projeté

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Macrofibres synthétiques pour les armatures statiques et constructives d'éléments en béton.

EMPLOI

Son utilisation est particulièrement recommandée pour:

- Béton projeté pour le soutènement à l'excavation de tunnels et pour l'exploitation des mines
- Béton projeté pour la consolidation de roches et des fondations
- Béton projeté pour des consolidation temporaires et permanentes
- Remplacement ou remplacement partiel des fers d'armatures
- Radiers et sols industriels
- Dalles en béton adhérente
- Fondations avec béton de fibres
- Eléments en béton préfabriqués, préfabrications
- Surfaces soumises à une abrasion élevée

AVANTAGES

Par l'ajout de SikaFiber® Force-60, il est possible d'obtenir les améliorations des propriétés suivantes dans le béton durci:

- Forte augmentation de l'absorption d'énergie pour le béton durci
- Capacité de pontage des fissures en présence de grandes ouvertures des fissures
- Augmentation de la conservation grâce à une résistance élevée aux agents chimiques
- Surface exempte de rouille
- Augmentation de la ductilité
- Meilleure répartition des fissures
- Bonne pompabilité
- Réduit l'usure des installations de malaxage, de transport et de refoulement en comparaison aux fibres d'acier

CERTIFICATS

Déclaration de performance (DoP) no 30839536: Marquage CE selon les exigences de la norme EN 14889-2:2006 par le surveillant externe certifié 0761

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyoléfine
Conditionnement	5 kg (paquet soluble dans l'eau dans un sac en papier hydrosoluble)
Aspect/Couleurs	Blanc, fibres droite avec empreinte
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 5 ans à partir de la date de production
Conditions de stockage	Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil, du gel, de l'eau et des salissures.
Densité	~ 0.91 kg/l

Dimensions	Longueur:	~ 60 mm
	Diamètre équivalent:	~ 0.84 mm
Point de fusion	~ +170 °C	

INFORMATIONS TECHNIQUES

Directive pour le bétonnage	<p>Pour assurer une mise en œuvre et un traitement de cure optimal du béton, il faut prendre les mesures nécessaires selon SIA 262.</p> <p>Des essais de laboratoire doivent être exécutés avant le bétonnage sur site, en particulier lors de l'utilisation d'une nouvelle conception de mélange ou lors de la fabrication de nouveaux éléments en béton.</p> <p>Le béton frais doit être protégé aussi tôt que possible.</p>	
Temps de malaxage	Afin d'obtenir une répartition homogène des fibres dans le béton, il peut être judicieux de prolonger la durée du mélange, en particulier en cas de dosages élevés des fibres (> 6 kg/m ³).	
Résistance à la traction	~ 430 MPa	(EN 10002-1, taux d'allongement: 7 %/min.)
Module d'élasticité (traction)	~ 6 GPa	(EN 10002-1, taux d'allongement: 7 %/min.)

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	3 - 10 kg/m ³	
Mélange	<p>SikaFiber® Force-60 est dosé en même temps que les granulats directement dans la bétonnière.</p> <p>SikaFiber® Force-60 peut aussi être ajouté dans le camion-malaxeur. Dans ce cas, une durée de mélange supplémentaire de 1 minute par m³ est nécessaire.</p> <p>L'ajout de SikaFiber® Force-60 peut avoir pour effet de réduire la consistance du béton frais. Nous recommandons de ne pas corriger cette perte en rajoutant une plus grande quantité d'eau, mais d'ajuster la consistance souhaitée par un dosage approprié de plastifiant.</p>	

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

SikaFiber® Force-60
Novembre 2019, Version 01.02
021408021000000088

SikaFiberForce-60-fr-CH-(11-2019)-1-2.pdf

