

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sika® Bonding Primer

Primer acquoso bicomponente a base EP

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer acquoso bicomponente a base epossidica.

Adatto all'impiego su calcestruzzo, muratura, laterizi, piastrelle, schiume isolanti, substrati bituminosi così come intonaci, massetti e malte cementizi.

### IMPIEGO

Versatile mano di fondo per:

- Sistemi Sikalastic® MTC e sistemi per l'impermeabilizzazione di tetti
- Sistemi Sikafloor® MTC
- Sikagard® Hygienic Wallcoatings

### VANTAGGI

- Può essere rivestito dopo 1 - 2 ore (in condizioni ideali)
- Elevato tempo di impiego
- Lavorazione facile con pennello e rullo
- Prodotto a base acqua, quasi inodore

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Resina epossidica (EP)		
<b>Imballaggi</b>	Comp. A:	12.0 l	
	Comp. B:	3.0 l	
	Comp. A + B:	15.0 l (~ 15.55 kg)	
<b>Aspetto / Colore</b>	Comp. A Resina:	Liquido verdognolo	
	Comp. B Induritore:	Liquido lattiginoso	
<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione		
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Temperature più elevate riducono la conservabilità di Sika® Bonding Primer.		
<b>Densità</b>	Comp. A + B:	~ 1.03 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)

### INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Rapporto di miscelazione</b>	Comp. A : B: 4 : 1 (parti in volume)		
<b>Consumo</b>	<b>Rivestimento</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>
	Mano di fondo:	1 - 2 * Sika® Bonding Primer	1 - 2 * ~ 0.1 kg/m <sup>2</sup>

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del substrato, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

<b>Temperatura dell'aria</b>	Min. +5 °C, mass. +40 °C	
<b>Umidità relativa dell'aria</b>	Mass. 80 %	
<b>Punto di rugiada</b>	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.	
<b>Temperatura del sottofondo</b>	Min. +5 °C, mass. +40 °C	
<b>Umidità del sottofondo</b>	Tenore di umidità ≤ 4 % (metodo di prova Tramex) Nessuna umidità ascendente (secondo test ASTM con foglio PE).	
<b>Tempo d'attesa tra i singoli strati</b>	<b>Sovralavorazione di Sika® Bonding Primer con prodotti contenenti solventi</b>	
	<b>Temperatura</b>	<b>Minimo</b> <b>Massimo</b>
	+10 °C	~ 4 ore      7 giorni
	+20 °C	2.5 - 3.5 ore      7 giorni
	+30 °C	~ 1 ora      7 giorni
	<b>Sovralavorazione di Sika® Bonding Primer con prodotti privi di solventi</b>	
	<b>Temperatura</b>	<b>Minimo</b> <b>Massimo</b>
	+10 °C	~ 24 ore      7 giorni
	+20 °C	~ 8 ore      7 giorni
	+30 °C	~ 6 ore      7 giorni

Questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Asciutto, pulito, sgrassato, senza pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima alla compressione di 25 N/mm<sup>2</sup>, resistenza coesiva a trazione di almeno 1.5 N/mm<sup>2</sup>.

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

### Pretrattamento

Preparare il substrato mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento così da ottenere una superficie aperta strutturata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sika-floor®, Sikadur® e Sikagard®.

Il substrato deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

### MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B e miscelare per 2 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare ancora brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

### APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il tenore di umidità del substrato, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

### Mano di fondo

La mano di fondo serve a garantire una superficie uniforme e priva di pori. Se necessario applicare una seconda mano. Mettere in opera il prodotto a rullo, spazzola o con apparecchio a spruzzo airless e ripassare eventualmente con un rullo dopo una breve attesa.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

### ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare su superfici esposte ad umidità ascendente.

Non utilizzare Sika® Bonding Primer in combinazione

con Sikagard®-307, Sikagard®-317 e/o Sikalastic®-641.

Per assicurare l'indurimento completo, nei locali chiusi provvedere ad un buon apporto e ricambio d'aria.

Proteggere Sika® Bonding Primer applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Se la superficie pretrattata con Sika® Bonding Primer si bagna, sarà necessario applicare una seconda mano di primer.

Una valutazione inappropriata e un trattamento insufficiente delle crepe possono ridurre la durata di vita.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldamenti elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

Prima di rivestire un calcestruzzo fresco attendere un'età di maturazione di almeno 10 giorni (maturazione ideale: 28 giorni).

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

# ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Scheda dati del prodotto

Sika® Bonding Primer  
Dicembre 2019, Versione 02.03  
02091595100000009

SikaBondingPrimer-it-CH-(12-2019)-2-3.pdf