

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaRoof® AT-15

Étanchéité synthétique TPO hybride pour toiture plate léstée et toiture sans couche d'alourdissement fixée mécaniquement



DESCRIPTION DU PRODUIT

Membrane synthétique multicouche (épaisseur 1,5 mm) à base de polyoléfines thermoplastiques souples avec une armature en voile de verre et polyester. Le SikaRoof® AT-15 est fabriqué sur la base d'une technologie hybride. Il est cacheté sur sa surface inférieure d'un voile polymère. Il est soudable thermiquement à l'air chaud.

EMPLOI

Membrane d'étanchéité pour les toitures léstées et fixées mécaniquement:

- Couche d'alourdissement gravier ou végétalisée
- Praticable ou carrossable
- Fixation mécanique par points Sarnafast
- Fixation mécanique linéaire Sarnabar

AVANTAGES

- Une seule membrane d'étanchéité pour tous les systèmes de toitures
- Résistance permanente aux rayons UV
- Résistant aux influences environnementales
- Soudable à l'air chaud
- Grande stabilité dimensionnelle grâce à la trame en voile de verre
- Résistant au poinçonnement et à la grêle
- Grande résistance aux chocs mécaniques
- Anti-racine
- Compatible aux anciens bitumes
- Compatible avec tous les produits Sarnafil T

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Conformité avec LEED v4 SSc 5 (option 1): Réduction des îlots de chaleur - toiture (blanc trafic uniquement)
- Conformité avec LEED v4 MRc 3 (option 2): Divulgaration et optimisation des produits de construction - Approvisionnement en matières premières
- Conformité avec LEED v4 MRc 4 (option 2): Divulgaration et optimisation des produits de construction - Ingrédients des matériaux
- Déclaration environnementale de produit disponible (EPD)
- Cradle to Cradle certifié™ Argent

CERTIFICATS

- Membrane synthétique d'étanchéité pour toiture selon EN 13956, reconnue d'après le certificat 1213-CPD-3914 et pourvu de la marque CE
- Norme protection incendie AEA1 2017 RF 3 (cr) / BKZ 4.2
- Selon la Norme SIA 281 et SIA 271

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Matériau de renforcement	Membrane synthétique hybride à plusieurs couches à base de polyolé-fines thermoplastiques (TPO) avec une trame interne en voile de verre et polyestère et cachetée sur sa surface inférieure dans voile polymère.	
Conditionnement	Chaque rouleau de SikaRoof® AT-15 est emballé dans un film jaune en PE.	
	Unité d'emballage:	voir liste de prix actuelle
	Longueur de rouleau:	20,00 m
	Largeur du rouleau:	2,00 m
	Poids du rouleau:	66,00 kg
Aspect/Couleurs	Surface:	mate
	Couleur:	
	Surface supérieure:	gris fenêtré (identique RAL 7040) blanc trafic (identique RAL 9016) beige
	Surface inférieure:	noir
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à 30 °C à doivent être stockés en position horizontale et être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres pendant le transport ou le stockage.	
Déclaration de produit	EN 13956	
Défauts visibles	Conforme	(EN 1850-2)
Longueur	20,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Largeur	2,00 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Epaisseur effective	1,5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Rectitude	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Planéité	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Masse par unité de surface	1,65 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance aux chocs	support rigide:	≥ 1250 mm	(EN 12691)
	support souple:	≥ 2000 mm	
Résistance à la grêle	support rigide:	≥ 23 m/s	(EN 13583)
	support souple:	≥ 38 m/s	
Résistance aux sollicitations statiques	support rigide:	≥ 20 kg	(EN 12730)
	support souple:	≥ 20 kg	
Capacité de résistance à la pénétration de racines	Conforme		(EN 13948)
Résistance à la traction	longitudinale (MD) ¹⁾	≥ 950 N/50 mm	(EN 12311-2)
	transversale (TD) ²⁾	≥ 900 N/50 mm	

¹⁾ MD = Direction de la machine
²⁾ TD = Direction transversale de la machine

Allongement	longitudinale (MD) ¹⁾	≥ 18 %	(EN 12311-2)
	transversale (TD) ²⁾	≥ 18 %	
¹⁾ MD = Direction de la machine ²⁾ TD = Direction transversale de la machine			
Résistance à la déformation	longitudinale (MD) ¹⁾	≤ 0,4 %	(EN 1107-2)
	transversale (TD) ²⁾	≤ 0,2 %	
¹⁾ MD = Direction de la machine ²⁾ TD = Direction transversale de la machine			
Résistance à la déchirure amorcée	longitudinale (MD) ¹⁾	≥ 250 N	(EN 12310-2)
	transversale (TD) ²⁾	≥ 250 N	
¹⁾ MD = Direction de la machine ²⁾ TD = Direction transversale de la machine			
Résistance au pelage (joint)	Rupture à côté de la soudure		(EN 12316-2)
Résistance au cisaillement (joint)	≥ 400 N/50 mm		(EN 12317-2)
Pliage à basse température	≤ -50 °C		(EN 495-5)
Comportement extérieur au feu	B _{ROOF} (t1) < 20°		(EN 13501-5)
Comportement au feu	Classe E (EN ISO 11925-2, classification d'après EN 13501-1) RF 3 (cr) / BKZ 4.2 selon AEAI		
Effet de substances chimiques à l'état liquide (incl. l'eau)	Sur demande		(EN 1847)
Résistance au bitume	Conforme ³⁾		(EN 1548)
³⁾ compatible avec les anciens bitumes			
Exposition aux UV	Conforme (> 5000 h / degré 0)		(EN 1297)
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ = 190 000		(EN 1931)
Etanchéité à l'eau	Conforme		(EN 1928)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	<p>Pour une mise en oeuvre sûre et efficace du SikaRoof® AT-15, un assortiment d'accessoires et de pièces façonnées sont à disposition:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SikaRoof® AT-18 FSA P ▪ Sarnafil® T 66-15 D bandeau de détails ▪ Sarnafil® T tôle cachetée ▪ Sarnabar® / Sarnafast® ▪ Sarnafil® T cordon de soudure ▪ SikaRoof® Tape P <p>Tous les accessoires ou pièces préconfectionnées Sarnafil T peuvent être utilisés avec le SikaRoof® AT-15.</p>
Compatibilité	<p>Le SikaRoof® AT-15 peut être posé sur tous les types d'isolation thermiques et de couches de séparations adaptés à la toiture. Il convient à une pose directe sur les toitures bitumineuses existantes, propre et planes. Une décoloration de la surface de la membrane peut survenir en cas de contact direct avec le bitume.</p> <p>Aux compartimentages, le SikaRoof® AT-15 peut être raccordé directement avec le pare-vapeur.</p> <p>Le SikaRoof® AT-15 n'est pas compatible avec les produits à base de PVC souple.</p>

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	-20 °C min. / +60 °C max.
Température du support	-30 °C min. / +60 °C max.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Lors de travaux dans des locaux fermés, un apport d'air frais doit être assuré.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

AUTRES REMARQUES

L'utilisation de membrane SikaRoof® AT-15 est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -50 °C. La température ambiante permanente est limitée à +50 °C pendant l'utilisation.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Pour l'exécution des relevés, une bande autoadhésive SikaRoof® AT-FSA P est idéalement utilisée. Comme autre alternative, on peut utiliser la bande collante double face SikaRoof® Tape P, qui est à base de Polyacrylate.

Le support doit être propre, solide, exempt d'huile, de graisse et de poussière. Le support doit avoir une résistance suffisante. Des aspérités doivent être enlevées. Pour le collage avec la Sarnacol® T-660 le support doit être résistant aux solvants.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaRoof® AT-15
Novembre 2020, Version 01.03
020910012110151001

APPLICATION

Les travaux de pose ne peuvent être réalisés que par des entrepreneurs avec une formation Sika. L'application de la colle est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Lorsque la température ambiante est basse, des mesures spéciales s'imposent. Veuillez vous référer aux fiches techniques respectives.

- SikaRoof® AT-FSA P
- SikaRoof® Tape P
- Sarnacol® T-660

OUTILLAGE/APPLICATION

Lors de la pose, veuillez respecter les directives de pose. Ceux-ci peuvent être demandés chez Sika.

Machines à souder recommandées:

- Appareils de soudure manuelles Leister
- Automate à souder Sarnamatic

Avant la soudure les paramètres de réglage doivent être vérifiés par un test de soudure. Une fois refroidies, les soudures doivent être contrôlés mécaniquement à l'aide d'un tournevis.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaRoofAT-15-fr-CH-(11-2020)-1-3.pdf