

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

SikaShield® EVA 35 flam

Barriera al vapore in bitume elastomero con inserto in velo vetro, saldabile



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Barriera al vapore in bitume elastomero con composito in alluminio poliestere e inserto in velo vetro rinforzato longitudinalmente.

Il lato superiore è cosparso con un sottile strato di sabbia di quarzo e il lato inferiore è rivestito con una pellicola di polietilene a saldatura rapida. Nell'area di sovrapposizione della giunzione longitudinale, un'estremità del lato superiore è provvista di una striscia di pellicola PET.

Spessore del materiale: 3.5 mm

IMPIEGO

Barriera al vapore per tetti piani su supporti i calcestruzzo

VANTAGGI

- Comportamento elastico alle basse temperature
- Impermeabile al vapore e al radon
- Striscia di pellicola di giunzione
- Buona resistenza agli agenti chimici

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Massa di copertura:	bitume elastomero
	Armatura:	velo vetro con composito in alluminio poliestere
Imballaggi	Rotolo	
Aspetto / Colore	Lato superiore:	spolvero fine, bordo con pellicola di rinforzo
	Lato inferiore:	pellicola di rinforzo
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione	

Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta, dalla pioggia, dalla neve, dal ghiaccio, dall'umidità ecc. Conservare in posizione orizzontale. Durante il trasporto e lo stoccaggio, non accatastare i pallet carichi di rotoli né collocarvi sopra pallet di altri prodotti.		
Dichiarazione sul prodotto	Come da SIA 281:	E-V,A-3.5-sflam	
	Gruppo di applicazioni come da SIA 270:	B1, D, E	
Imperfezioni visibili	Privo di difetti visibili.		(EN 1850-1)
Lunghezza	10 m		(EN 1848-1)
Larghezza	1 m		(EN 1848-1)
Spessore	3.5 mm	(±10 %)	(EN 1849-1)
Rettilineità	< 20 mm/10 m		(EN 1848-1)
Peso unitario	4.45 kg/m ²	(±10 %)	(EN 1849-1)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a trazione	Forza di trazione massima Longitudinale: ≥ 400 N/50 mm (EN 12311-1)		
Allungamento a rottura	Allungamento massimo a trazione Longitudinale e trasversale: ≥ 2 % (EN 12311-1)		
Comportamento al fuoco	Classe E		(EN 13501-1, EN ISO 11925-2)
Trasmissione del vapore acqueo	s _d :	1 500 m (±20 %)	(EN 1931, procedimento A)
Tenuta all'acqua	100 kPa		(EN 1928, procedimento B)
Comportamento alla flessione a freddo	-20 °C		(EN 1109)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	La messa in opera va eseguita con una temperatura minima di +5 °C.
Temperatura del sottofondo	La messa in opera va eseguita con una temperatura minima di +5 °C.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Durante i lavori in cantiere, proteggere le membrane in bitume elastomero dal danneggiamento.

In caso di messa in opera (saldatura) in ambienti chiusi provvedere a un'aerazione sufficiente.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

Il supporto deve essere solido, regolare, liscio, omogeneo, pulito, asciutto, privo di sporgenze taglienti, oli, grassi, polvere e parti in distacco.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Per ottenere la qualità della superficie richiesta, utilizzare attrezzature di preparazione adeguate.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Osservare le istruzioni per la messa in opera di sistemi impermeabilizzanti bituminosi così come i certificati e gli standard applicabili.

In generale, è necessario rispettare le disposizioni, gli standard e le normative pertinenti.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaShield® EVA 35 flam
Aprile 2026, Versione 02.03
020945301100000060

SikaShieldEVA35flam-it-CH-(04-2026)-2-3.pdf

