

# PRODUKTDATENBLATT

## Sikagard<sup>®</sup>-752

1-KOMPONENTIGER, DISPERSIONSGEBUNDENER FEINSPACHTEL FÜR DIE SYSTEME SIKA DECO-WALL R UND SIKA DECO-WALL RW.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-Komponentiger, dispersionsgebundener Feinspachtel für die Systeme Sika<sup>®</sup> DecoWall R und Sika<sup>®</sup> DecoWall RW.

### ANWENDUNG

- Speziell entwickelter Feinspachtel für die dekorativen Wandsysteme Sika<sup>®</sup> DecoWall R und Sika<sup>®</sup> DecoWall RW
- Für vertikale Flächen in häuslichen Bädern, Duschen und Sanitärräumen
- Geeignet für MINERGIE-ECO Bauten

### VORTEILE

- 1-Komponentig
- Gute mechanische Beständigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Lösemittelfrei
- Sehr gut schleifbar

### UMWELTINFORMATIONEN

#### MINERGIE-ECO Produktinformation

VOC-Gehalt < 1 % (gebrauchsfertiges Produkt)

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Dispersion, organisches Bindemittel mit mineralischen Füllstoffen	
<b>Lieferform</b>	Gebinde à:	25 kg
<b>Aussehen/Farbton</b>	Weiss	
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebände 12 Monate ab Produktionsdatum.	
<b>Lagerbedingungen</b>	Bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.	
<b>Dichte</b>	~ 1.7 - 1.9 kg/l	(+23 °C)

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Haftzugfestigkeit</b>	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>	(Betonbruch)
--------------------------	-------------------------	--------------

## SYSTEMINFORMATIONEN

### Systemaufbau

<b>Sika® DecoWall R</b>		
<b>System</b>	<b>Produkt</b>	<b>Verbrauch</b>
Grundierung:	1 - 2 x Sikagard®-751	1 - 2 x ~ 0.25 - 0.40 kg/m <sup>2</sup>
1. Spachtelanstrich, ~ 1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
Netzeinbettung:	Armierungsgewebe gelb	-
2. Spachtelanstrich, ~ 1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
Versiegelung*:	2 - 3 x Sikafloor®-302 W+, farbig	~ 0.10 kg/m <sup>2</sup> /AG

  

<b>Sika® DecoWall RW</b>		
<b>System</b>	<b>Produkt</b>	<b>Verbrauch</b>
Grundierung:	1 - 2 x Sikagard®-751	1 - 2 x ~ 0.25 - 0.40 kg/m <sup>2</sup>
Abdichtung, 2.0 mm min.:	Sikalastic®-1 K	~ 1.10 kg/m <sup>2</sup> /mm
1. Spachtelanstrich, ~1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
Netzeinbettung:	Armierungsgewebe gelb	-
2. Spachtelanstrich, ~1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
Versiegelung*:	2 - 3 x Sikafloor®-302 W+, farbig	~ 0.10 kg/m <sup>2</sup> /AG

\* Je nach Farbton kann es sein, dass die Deckkraft eingeschränkt ist. Es sind entsprechend mehrere Arbeitsgänge einzuplanen. Im Zweifelsfall Vorversuche durchführen.

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität (Saugfähigkeit), Oberflächenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc. Zudem hat die Spachteltechnik einen wesentlichen Einfluss auf den Verbrauch.

## ANWENDUNGSMITTELINFORMATIONEN

<b>Verbrauch</b>	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Lufttemperatur</b>	+10 °C min. / +30 °C max. Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.
<b>Taupunkt</b>	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.
<b>Untergrundtemperatur</b>	+10 °C min. / +30 °C max. Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

**Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Sikagard®-752 auf Sikagard®-751**  
~ 3 - 4 Stunden (+20 °C, ~ 50 % r.F.)

**Sikagard®-752 auf Sikagard®-752**  
~ 12 Stunden (+20 °C, ~ 50 % r.F.)

Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beeinflusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

# VERARBEITUNGSANWEISUNG

## APPLIKATION

Konsultieren Sie dazu die Verarbeitungsrichtlinie "Sika® DecoWall Systeme".

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## WEITERE HINWEISE

Die Verarbeitungsrichtlinie "Sika® DecoWall Systeme" ist zwingend mit allen Vorbedingungen einzuhalten. Sikagard®-752 ist nur für vertikale Flächen geeignet. Dieses Produkt ist nur für Kunden bestimmt deren Mitarbeiter über die erforderlichen Kenntnisse der Verarbeitung von dekorativen Wandbeschichtungen und der Einhaltung der entsprechenden Applikationslimiten verfügen. Generell sind die Regeln der Baukunst zu beachten.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

# ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40

sika@sika.ch

www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sikagard®-752

November 2018, Version 01.02

020406020010000075

Sikagard-752-de-CH-(11-2018)-1-2.pdf