

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCeram[®] LatexGrout

Emulsione di lattice per affinare SikaCeram[®] CleanGrout

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Emulsione acquosa contenente resine sintetiche e additivi specifici. L'emulsione può essere miscelata con SikaCeram[®] CleanGrout al posto dell'acqua. Aumenta la compattezza e la resistenza e riduce la porosità e l'assorbimento di acqua.

IMPIEGO

Per stuccare:

- Ogni tipo di piastrella ceramica
- Piscine

- Facciate
- Pavimenti industriali e pavimenti sottoposti a forti sollecitazioni
- Rivestimenti ceramici su substrati in legno

VANTAGGI

- Migliora la coesione tra le piastrelle
- Migliora la durezza superficiale
- Migliora l'elasticità
- Migliora la resistenza meccanica
- Riduce l'assorbimento di acqua

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Lattice di gomma sintetica	
Imballaggi	Secchio:	5 kg
Aspetto / Colore	Bianco	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +10 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Richiudere immediatamente gli imballaggi aperti.	
Densità	~ 1.08 kg/l	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	~ 1.4 litri per sacco da 5 kg di SikaCeram [®] CleanGrout
---------	--

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

SikaCeram[®] LatexGrout non modifica la colorazione dei giunti.

Non applicare su materiali dalla superficie assorbente, come il cotto toscano o simili.

Non applicare su superfici molto calde, ad esempio per effetto del sole.

Non adatto a giunti di movimento. In questo caso utilizzare un prodotto della linea Sikaflex® o Sikasil®.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Il substrato deve essere stabile, portante e privo di fessurazioni. Rimuovere gli strati instabili, non portanti, i fanghi di cemento, gli strati che potrebbero ostacolare l'adesione (sporcizia, polvere, grassi, oli, resti di vernici e simili), i residui di malta adesiva e i distanziatori.

In caso di utilizzo con temperature elevate su piastrelle molto assorbenti, prima di procedere alla stuccatura il substrato può essere leggermente inumidito.

Evitare stagnazioni d'acqua e substrati saturi d'acqua.

MISCELAZIONE

Sostituire l'acqua d'impasto con SikaCeram® Latex-Grout e miscelare con SikaCeram® CleanGrout. La miscela deve essere cremosa e facilmente spalmabile con un frattazzo di gomma. Rimuovere immediatamente il materiale essiccato.

APPLICAZIONE

Applicare la malta fresca con una spatola di gomma o l'apposita spatola per stuccatura, avendo cura di riempire i giunti in profondità e su tutta la superficie. Spostare con la spatola il materiale in eccesso.

Una volta indurito il materiale, procedere ad una prima pulizia grossolana. Poi rimuovere il velo di cemento residuo con una spugna pulita inumidita. Il materiale essiccato va rimosso immediatamente con uno straccio.

Per evitare efflorescenze, osservare quanto segue: Osservare imperativamente il rapporto di miscelazione sopra indicato, evitare molte miscelazioni diverse, stuccare ogni locale in una volta sola, prima della messa in opera attendere che il pavimento sia completamente asciutto.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaCeram® LatexGrout
Giugno 2021, Versione 01.02
02172010000000018

SikaCeramLatexGrout-it-CH-(06-2021)-1-2.pdf