

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaTack® Panel Primer

Primer pigmentato a base solvente per il sistema SikaTack® Panel

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Base chimica	Primer epossidico a base solvente	
Colore (CQP001-1)	Nero	
Densità	(ISO 2811-1)	1.05 kg/l
Frazione secca	32 %	
Temperatura d'impiego	Tra 5 °C e 40 °C Temperatura del substrato almeno 3 °C superiore al punto di rugiada	
Metodo d'impiego	Pennello, feltrino o spugnetta in melammina	
Consumo	secondo la porosità del substrato	50 ml/m ²
Tempo di appassimento	≥ 15 °C < 15 °C massimo	15 minuti 30 minuti 8 ore
Durata di conservazione	9 mesi ^{A)}	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Conservare nell'imballaggio originale sigillato posizionato verticalmente, in luogo asciutto, sotto i 25 °C

DESCRIZIONE

SikaTack® Panel Primer è un primer nero a base solvente che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria depositando sulla superficie uno sottile film. Questo strato funge da collegamento tra substrato e adesivo.

SikaTack® Panel Primer è specificatamente formulato per pretrattare le superfici da incollare con l'adesivo SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer è parte integrante del sistema SikaTack® Panel per il montaggio economico e nascosto di facciate ventilate omologato per l'utilizzo in edilizia (Z-10.8-408).

CAMPO D'IMPIEGO

SikaTack® Panel Primer viene utilizzato per migliorare l'adesione su substrati porosi e metallici come alluminio, pannelli laminati (HPL), legno, calcestruzzo, ceramica e fibrocemento. Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.

Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali effettuare dei test preliminari con i substrati in condizioni reali.

MESSA IN OPERA

Le superfici devono essere portanti, compatte, pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polveri, parti incoerenti, lattime di cemento, vernici, agenti idrofobizzanti e antigraffiti.

È possibile migliorare l'adesione sui substrati aggiungendo e/o combinando altri processi di pretrattamento come abrasione, pulizia e attivazione prima di applicare il primer.

Messa in opera

Agitare molto accuratamente SikaTack® Panel Primer fino ad udire chiaramente la sfera d'acciaio nel flacone. Continuare a scuotere per un altro minuto.

Applicare uno strato fine, ma coprente di SikaTack® Panel Primer servendosi di un pennello pulito. Sulle superfici lisce non assorbenti è possibile utilizzare anche un rullo resistente ai solventi o una spugna melamminica (ad es. Basotect®).

Applicare un unico strato di primer. Sui substrati particolarmente assorbenti potrebbe essere necessario applicare una seconda mano di prodotto.

Richiudere ermeticamente il flacone subito dopo ogni utilizzo.

La temperatura ideale d'applicazione e del substrato è compresa tra 15 °C e 25 °C.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaTack® Panel Primer
Version 02.01 (03 - 2023), it_CH
014761020019001000

INDICAZIONI IMPORTANTI

SikaTack® Panel Primer è un sistema reattivo all'umidità. Per preservare la qualità del primer, richiudere immediatamente il flacone con il sigillo di plastica interno dopo ogni uso. Una volta ultimato il trattamento preliminare, richiudere il flacone anche con il tappo a vite. Dopo il primo utilizzo, smaltire il primer entro un mese se usato regolarmente o dopo due mesi in caso di uso sporadico.

Non utilizzare più il primer se è gelificato, non è omogeneo o presenta una viscosità accresciuta.

Il prodotto non va diluito o mescolato con altre sostanze.

I primer sono solamente coadiuvanti dell'adesione. Essi non sostituiscono una corretta pulizia della superficie, né migliorano le resistenze del substrato.

I primer migliorano la durabilità dell'incollaggio o della sigillatura.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda dei dati di sicurezza
- scheda dati del sistema SikaTack® Panel

CONFEZIONAMENTO

Flacone	1000 ml
---------	---------

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaTack® Panel Primer
Version 02.01 (03 - 2023), it_CH
014761020019001000

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

