

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-82 EpoCem®

Rivestimento tricomponente a base ECC



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento colabile fine, tricomponente, a base di cemento, affinato con resine epossidiche, per spessori di strato tra 3 e 7 mm.

IMPIEGO

Sikafloor®-82 EpoCem® dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Quale barriera igroscopica temporanea (spessore min. 2 mm) sotto rivestimenti in resina sintetica, su substrati con un elevato tenore di umidità o sul calcestruzzo fresco.

Come rivestimento colabile

- Livellamento o riprofilamento di superfici in calcestruzzo grezze o fresate
- Pavimenti su substrati umidi non sovrastanti scantinati, con esigenze estetiche minime
- Massetto colato come sottofondo di rivestimenti sintetici, piastrelle, moquette o parquet
- Risanamento di pavimenti in calcestruzzo mono e vacuum

Si addice, ai sensi della norma EN 1504-9

- Principio 2 «Controllo dell'umidità», metodo 2.3
- Principio 3 «Ripristino del calcestruzzo», metodo 3.1
- Principio 5 «Resistenza fisica», metodo 5.1
- Principio 7 «Conservazione e ripristino della passività», metodi 7.1 e 7.2
- Principio 8 «Aumento della resistività», metodo 8.3

VANTAGGI

- Può essere rivestito dopo 24 ore (+20 °C, 75 % um. rel.) con sistemi Sikafloor® a base di resine sintetiche
- Impedisce la formazione osmotica di bolle su pavimenti in resina sintetica in caso di substrati umidi
- Messa in opera economica, facile e rapida
- Classe R4 come da norma EN 1504-3
- Buona fluidità
- Impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo
- Resistente ai sali disgelanti
- Buona resistenza agli agenti chimici rispetto ad altri sistemi legati con cemento
- Coefficiente di dilatazione termica simile al calcestruzzo
- Eccellente adesione su calcestruzzo fresco o indurito, umido o asciutto
- Elevate resistenze meccaniche iniziali e finali
- Per uso interno; ad uso esterno si veda «Altre osservazioni»
- Sottofondo ideale per rivestimenti colabili
- Buona resistenza contro acqua ed olio
- Privo di solventi
- Non corrosivo per i ferri d'armatura
- Resistente all'applicazione a fiamma di membrane impermeabilizzanti di bitume polimero

INFORMAZIONI AMBIENTALI

- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations»
- Contribuisce alla conformità al credito LEED® v4 «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials»
- Informazione MINERGIE-ECO sul prodotto: tenore di COV < 1 % (prodotto pronto all'uso)
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) certificata IBU

CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-3: prodotto per la riparazione del calcestruzzo per riparazioni strutturali e non strutturali
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti cementizi per l'impiego negli edifici
- MPA Dresden GmbH, Freiberg (DE): classificazione antifluo A2_{fl}-s1 - verbale di prova n. 04 1706

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	ECC			
Imballaggi	Miscela pronta all'uso			
	Comp. A:	1.14 kg	11.4 kg	57 kg
	Comp. B:	2.86 kg	28.6 kg	143 kg
	Comp. A + B:	4.00 kg	40.0 kg	200 kg
	Comp. C:	1 x 25 kg	10 x 25 kg	50 x 25 kg
	Avvertenza: I componenti A + B corrispondono a Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem®			
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro:			
	Comp. A, B:	12 mesi dalla data di produzione		
	Comp. C:	12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C.			
	Comp. A, B:	Teme il gelo!		
	Comp. C:	Proteggere dall'umidità!		
Aspetto / Colore	Comp. A Resina:	Liquido bianco		
	Comp. B Induritore:	Liquido giallastro		
	Comp. C Carica:	Polvere grigia		
	Comp. A + B + C:	Grigio chiaro		
Densità	Comp. A:	~ 1.05 kg/l (+20 °C)	(EN 1015-6)	
	Comp. B:	~ 1.03 kg/l (+20 °C)		
	Comp. C:	~ 1.97 kg/l (+20 °C)		
	Comp. A + B + C:	~ 2.10 kg/l (+20 °C)		

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla compressione	≥ 15 N/mm ²	(1 giorno, +23 °C, 50 % um. rel.)	(EN 13892-2)
	≥ 45 N/mm ²	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	
Resistenza alla flessione	≥ 2 N/mm ²	(1 giorno, +23 °C, 50 % um. rel.)	(EN 13892-2)
	≥ 10 N/mm ²	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	
Resistenza coesiva a trazione	> 1.5 N/mm ²	(Cedimento del calcestruzzo)	(EN 1542)
Resistenza termica	Min. -30 °C, mass. +80 °C	Per sollecitazione permanente	

Resistenza chimica	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.		
Resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali	BE II FT secondo il metodo D-R:	Elevata (Fatt. di resistenza WFT-L = 86 %)	(VSS SN 640461)
Resistenza alla carbonatazione	R: ~ 24.2 m	(Strato dello spessore di 8 mm)	(EN 1062-6)

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema Il sistema descritto va assolutamente rispettato e non deve essere in nessun caso modificato.

Mani di fondo

Rivestimento	Prodotto	Consumo
Substrati normalmente assorbenti:	Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem® Modul	~ 0.2 - 0.3 kg/m ²
Substrati porosi, fortemente assorbenti:	Sikafloor®-155 WN	~ 0.3 - 0.5 kg/m ²
Esigenze elevate:	Sikafloor®-155 WN	~ 0.3 - 0.5 kg/m ²
Primer intermedio ¹ :	Sikafloor®-155 WN	~ 0.3 - 0.5 kg/m ²

1. Per successivo Sikafloor®-81 EpoCem® risp. Sikafloor®-82 EpoCem®.

Rivestimento autolivellante 3 - 7 mm

Rivestimento	Prodotto	Consumo
Strato di base:	Sikafloor®-82 EpoCem®	~ 2.25 kg/m ² /mm

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione Comp. A : B : C: 1.14 : 2.86 : 24 - 25 kg (predosato)

A temperature tra +12 °C e +25 °C

Comp. A : B : C:	1 : 2.5 : 21.9 (parti in peso)
Comp. (A + B) : C:	4 kg : 25 kg

A temperature tra +8 °C e +12 °C e tra +25 °C e +30 °C

Per migliorare la lavorabilità, la quantità di componente C può essere ridotta a 18 kg.

La quantità di componente C non va ulteriormente ridotta!

Attenzione: Non aggiungere acqua!

Consumo	~ 2.25 kg/m ² /mm di spessore dello strato
Spessore dello strato	Min. 3 mm, mass. 7 mm Se Sikafloor®-82 EpoCem® viene utilizzato come barriera igroscopica temporanea, lo strato deve essere di min. 3 mm.
Temperatura dell'aria	Min. +8 °C, mass. +30 °C
Umidità relativa dell'aria	Min. 20 %, mass. 80 %
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.
Temperatura del sottofondo	Min. +8 °C, mass. +30 °C

Umidità del sottofondo

Può essere applicato sul calcestruzzo fresco o umido-opaco, ma senza ristagni d'acqua.

Tempo di impiego

29 kg di miscela pronta all'uso

Temperatura	Durata
+10 °C (75 % um. rel.)	~ 50 minuti
+20 °C (75 % um. rel.)	~ 25 minuti
+30 °C (75 % um. rel.)	~ 12 minuti

Tempo di indurimento

Temperatura	Praticabile	Leggermente sollevabile	Indurimento completo
+10 °C	~ 24 ore	~ 3 giorni	~ 14 giorni
+20 °C	~ 15 ore	~ 2 giorni	~ 7 giorni
+30 °C	~ 12 ore	~ 1 giorno	~ 5 giorni

Importante: Questi valori sono puramente indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche.

Tempo d'attesa tra i singoli strati

Sikafloor®-82 EpoCem® su Sikafloor®-155 WN

Temperatura	Minimo	Massimo
+10 °C (~ 75 % um. rel.)	12 ore	72 ore
+20 °C (~ 75 % um. rel.)	6 ore	48 ore
+30 °C (~ 75 % um. rel.)	4 ore	24 ore

Sikafloor®-82 EpoCem® su modulo Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem®

Temperatura	Minimo	Massimo
+10 °C (~ 75 % um. rel.)	4 ore	24 ore
+20 °C (~ 75 % um. rel.)	2 ore	12 ore
+30 °C (~ 75 % um. rel.)	1 ora	

Fondo epossidico su Sikafloor®-82 EpoCem®

Temperatura	Minimo ¹	Massimo
+10 °C (~ 75 % um. rel.)	3 giorni	7 giorni
+20 °C (~ 75 % um. rel.)	1 giorno	7 giorni
+30 °C (~ 75 % um. rel.)	1 giorno	7 giorni

1. Dopo il tempo d'attesa minimo è possibile rivestire con un'umidità superficiale < 4 %.

Importante: Rivestimenti successivi con Sikafloor®-82 EpoCem® risp. Sikafloor®-81 EpoCem® sono possibili solamente dopo aver applicato un fondo con Sikafloor®-155 WN. Osservare i tempi d'attesa minimi sopra riportati.

Questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Se Sikafloor®-82 EpoCem® è utilizzato come barriera temporanea all'umidità, lo spessore dello strato deve essere di almeno 3 mm (ca. 6.75 kg/m²).

Provvedere sempre ad una buona ventilazione per evacuare l'umidità in eccesso.

Proteggere Sikafloor®-82 EpoCem® applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

In caso di messa in opera all'esterno, applicare il fondo e Sikafloor®-82 EpoCem® sempre con temperature decrescenti per evitare la formazione di pori.

In caso di messa in opera all'esterno, si raccomanda l'utilizzo di una tenda di protezione. Evitare un essiccamento troppo rapido del prodotto a fronte di temperature elevate, bassa umidità ambientale, raggi solari diretti, vento ecc.

Proteggere Sikafloor®-82 EpoCem® applicato di fresco dal vento e dai raggi solari diretti.

Non aggiungere in nessun caso acqua!

Sotto l'esposizione diretta alla luce solare i rivestimenti Sikafloor®-82 EpoCem® non sigillati possono subire variazioni di colore; ciò non influisce in nessun modo sulle proprietà meccaniche del prodotto.

Se Sikafloor®-82 EpoCem® deve soddisfare esigenze elevate, ad es. nessun rivestimento successivo, sovravorazione con rivestimento autolivellante ecc., primerizzare imperativamente con Sikafloor®-155 WN.

Un trattamento preliminare insufficiente delle crepe può ridurre la durata di vita e provocare nuove screpolature.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Pulito, sgrassato, senza pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima a compressione di 25 N/mm², resistenza coesiva minima di 1.5 N/mm².

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

Preparare il sottofondo mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento al fine di ottenere una superficie aperta texturizzata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sikafloor®, Sikadur® e Sikagard®.

MISCELAZIONE

Omogeneizzare brevemente il componente A (liquido bianco), quindi aggiungerlo al componente B (tanica di plastica) e agitare energicamente per almeno 30 secondi. Se si utilizzano i componenti liquidi in fusti, si raccomanda di rimescolarli prima del prelievo.

Versare la miscela di legante (comp. A + B) in un secchio di dimensioni idonee (ca. 30 l) e aggiungere gradualmente il componente C rimescolando senza interruzione con agitatore elettrico. Miscelare intensamente per almeno 3 minuti.

Si raccomanda l'impiego di miscelatori forzati a basso regime (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Rivestimento autolivellante

Applicare la mano di fondo a rullo, evitando stagnazioni di prodotto (per la scelta del primer vedi «Sistema»).

Versare Sikafloor®-82 EpoCem® sul substrato primerizzato (osservare il tempo d'attesa tra le mani di lavoro) e ripartire uniformemente il prodotto con una talocchia dentellata (di gomma o metallica). Livellare e sfiatare immediatamente lo strato regolare di prodotto con un rullo frangibolle, eseguendo movimenti incrociati.

La lavorabilità può essere adattata variando il contenuto di componente C (vedi «Rapporto di miscelazione»).

Non aggiungere acqua alla miscela, poiché potrebbe causare difetti e scolorimenti della superficie.

L'applicazione fresco su fresco permette di realizzare raccordi invisibili.

Dopo l'applicazione proteggere Sikafloor®-82 EpoCem® dai raggi solari diretti!

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli utensili con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

MANUTENZIONE

PULIZIA

Data la particolare finitura texturizzata, Sikafloor®-82 EpoCem® non è idoneo come rivestimento utile esposto ad impurità. Si raccomanda di applicare una sigillatura Sikafloor® adatta.

Rimuovere la sporcizia con mezzi appropriati, di preferenza un aspiratore industriale.

Non effettuare pulizie a umido prima che il rivestimento sia completamente asciutto. Non utilizzare sistemi abrasivi.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-82 EpoCem®
Maggio 2023, Versione 04.01
020814010020000002

Sikafloor-82EpoCem-it-CH-(05-2023)-4-1.pdf