

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-169 PT

Resina epossidica bicomponente, trasparente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Resina epossidica bicomponente, a bassissima viscosità, trasparente, debolmente ingiallente.

IMPIEGO

Sikafloor®-169 PT dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Strato di finitura trasparente su rivestimenti Colorquarz con finitura a spolvero antisdrucchiolo e antiusura
- Idoneo per sollecitazioni da normali a medie
- Particolarmente adatto all'industria alimentare e farmaceutica e a locali d'esposizione, officine ed impianti di produzione

VANTAGGI

- Trasparente
- Debole ingiallimento
- Buona resistenza all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche
- Bassa viscosità
- Sistema semplice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Resina epossidica	
Imballaggi	Comp. A:	6.66 kg
	Comp. B:	3.34 kg
	Comp. A + B:	10.00 kg miscela pronta all'uso
Aspetto / Colore	Comp. A Resina:	Liquido trasparente
	Comp. B Induritore:	Liquido giallognolo
L'esposizione ai raggi UV può provocare scolorimenti (leggero ingiallimento), tuttavia ciò non incide minimamente sulle caratteristiche meccaniche del prodotto.		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Densità	Comp. A:	~ 1.13 kg/l (+23 °C) (DIN EN ISO 2811-1)
	Comp. B:	~ 1.00 kg/l (+23 °C)
	Comp. A + B:	~ 1.10 kg/l (+23 °C)

INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore D	~ 83	(7 giorni, +23 °C)	(DIN 53505)
Resistenza all'abrasione	~ 30 mg (CS 10/1000/1000)	(8 giorni, +23 °C)	(DIN 53109 Test con abrasimetro Taber)
Resistenza chimica	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.		
Resistenza termica	Sollecitazione¹	Calore secco	
	Permanente:	+40 °C	
	Breve, mass. 7 giorni:	+80 °C	
	Breve, mass. 12 ore:	+100 °C	
1. Senza contemporanea sollecitazione chimica e meccanica.			
Supporta brevi esposizioni occasionali al calore ¹ umido/bagnato fino a +80 °C (lavaggi al vapore ecc.).			

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Rivestimento	Prodotto	Consumo
Mano di fondo:	Sikafloor®-160 ¹	1 - 2 * 0.3 - 0.5 kg/m ²
Strato base:	Sikafloor®-264 ²	~ 1.7 kg/m ² /mm
	Caricato secondo la scheda prodotto	
Spolvero:	Miscela Sikafloor® colorata rivestita con PU (Colorquarz 0.3-0.8)	~ 4.0 - 7.0 kg/m ²
Sigillatura:	Sikafloor®-169 PT	~ 0.5 kg/m ²
Sigillatura opaca (opzionale) ³ :	Sikafloor®-302 W+ o Sikafloor®-304 W	~ 0.15 kg/m ²

1. In alternativa è possibile utilizzare Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-161 o Sikafloor®-701. Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del relativo prodotto.
2. Colorazione adattata alla miscela cosparsa Sikafloor®.
3. Prima di applicare Sikafloor-302 W+ o Sikafloor®-304 W passare la superficie con un pad rosso.

A basse temperature, con strati più sottili o con tonalità di colore particolari può essere necessario ridurre la parte di sabbia quarzifera.

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Comp. A : B:	67 : 33 (parti in peso)
Consumo	~ 0.5 - 0.7 kg/m ² Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.	
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.	
Umidità relativa dell'aria	Mass. 80 %	

Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.			
Temperatura del sottofondo	Min. +10 °C, mass. +30 °C La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.			
Tempo di impiego	Temperatura	Durata		
	+10 °C	~ 45 minuti		
	+20 °C	~ 25 minuti		
	+30 °C	~ 15 minuti		
Tempo di indurimento	Sikafloor®-169 PT su Sikafloor®-169 PT o Sikafloor®-264			
	Temperatura sottofondo	Minimo	Massimo	
	+10 °C	24 ore	4 giorni	
	+20 °C	12 ore	2 giorni	
	+30 °C	6 ore	1 giorno	
	Sikafloor®-302 W+ o Sikafloor®-304 W su Sikafloor®-169 PT			
	Temperatura sottofondo	Minimo	Massimo	
	+10 °C	48 ore	4 giorni	
	+20 °C	24 ore	3 giorni	
	+30 °C	12 ore	2 giorni	
Questi valori possono variare secondo le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.				
Tempo d'attesa prima dell'uso	Temperatura	Praticabile	Leggermente sollecitabile	Indurimento completo
	+10 °C	~ 36 ore	~ 5 giorni	~ 10 giorni
	+20 °C	~ 12 ore	~ 3 giorni	~ 7 giorni
	+30 °C	~ 8 ore	~ 2 giorni	~ 5 giorni
	Importante: Questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche.			

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non utilizzare Sikafloor®-169 PT su superfici esposte ad umidità ascendente.

Proteggere Sikafloor®-169 PT applicato di fresco per almeno 24 ore dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Evitare stagnazioni di materiale.

Una valutazione inappropriata e un trattamento insufficiente delle crepe possono ridurre la durata di vita.

Sui massetti, la sollecitazione simultanea con temperature elevate e carichi concentrati può lasciare delle impronte.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, privo di oli e grassi, pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima alla compressione di 25 N/mm², resistenza minima alla trazione adesiva di 1.5 N/mm².

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

Trattamento preliminare

Preparare il sottofondo mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento al fine di ottenere una superficie aperta texturizzata. Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i prodotti appropriati delle linee Sika-floor®, Sikadur® e Sikagard®.

Il sottofondo deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

MISCELAZIONE

Rimescolare brevemente il componente A. Aggiungere il componente B e miscelare per 2 minuti fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Utilizzando Sikafloor® DecoFiller, aggiungere quest'ultimo alla miscela dei componenti A e B nel rapporto indicato e mescolare per altri 2 minuti, fino ad ottenere una massa omogenea.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Prima della messa in opera verificare il tenore di umidità del sottofondo, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Non appena il rivestimento cosparso è praticabile, rimuovere la sabbia in eccesso, smerigliare leggermente il rivestimento e rimuovere accuratamente la polvere.

Ripartire uno strato di finitura Sikafloor®-169 PT mediante una talocchia liscia di gomma o di acciaio. Livellare con un rullo di nylon a pelo corto, eseguendo movimenti incrociati.

Applicare uno strato regolare (movimenti incrociati) di sigillatura opaca opzionale Sikafloor®-302 W+ con un rullo in materiale sintetico (larghezza del rullo: 40 cm). Trattare dapprima i bordi utilizzando un pennello o un piccolo rullo. Prima dell'applicazione smerigliare la superficie con un pad rosso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente S immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-169 PT
Maggio 2021, Versione 01.03
020811020010000071

Sikafloor-169PT-it-CH-(05-2021)-1-3.pdf