

# PRODUKTDATENBLATT

## Sikafloor®-381

2-komponentige, chemisch und mechanisch hoch beständige Beschichtung auf EP-Basis



### PRODUKTBESCHREIBUNG

2-komponentige, farbige Beschichtung auf Epoxidharz-Basis mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit und geringen Emissionen.

### ANWENDUNG

Sikafloor®-381 soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Mechanisch und chemisch beständige Beschichtung
- Fließ- oder Einstreubelag für Industriefussböden
- Kopfversiegelung von Einstreubelägen
- Für hohe mechanische und chemische Belastung, z. B. in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Labors etc.
- Besonders geeignet für Reinraumanwendungen
- Auf Beton und Zementestrichen

### VORTEILE

- Hohe chemische und mechanische Beständigkeit
- Abrasionsbeständig
- Flüssigkeitsdicht
- Glänzende Oberfläche
- Rutschhemmende Oberfläche möglich

### UMWELTINFORMATIONEN

- LEED Produktinformation: Geprüft nach SCAQMD Methode 304. Erfüllt die Anforderungen von LEED v2009 IEQ Credit 4.2: VOC < 100 g/l (less water)
- IBU Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

### PRÜFZEUGNISSE

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 1504-2: Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 13813: Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden
- MPA Dresden GmbH, Freiberg (DE): Prüfung des Brandverhaltens gemäss EN 13501, Klasse B<sub>(f1)</sub>-s1 - Prüfbericht Nr. 2013-B-2119/07 vom 07.2013
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Partikelemission gemäss ISO 14644-1, Klasse 1 und GMP, Klasse A - Prüfbericht Nr. SI 1008-533
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Ausgangsverhalten gemäss ISO 14644-8, Klasse 9.6 - Prüfbericht Nr. SI 1008-533
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Biologische Beständigkeit gemäss ISO 846, Klasse 2/gut - Prüfbericht Nr. SI 1008-533
- Forschungszentrum Jülich GmbH - Abt. Sicherheit und Strahlenschutz, Jülich (DE): Sehr gute Dekontaminierbarkeit - Prüfbericht Nr. 170280

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Epoxidharz	
<b>Lieferform</b>	Komp. A:	21.25 kg
	Komp. B:	3.75 kg
	Komp. A + B:	25.00 kg Fertigmischung

**Aussehen/Farbtön**

Komp. A Harz:	Farbig, flüssig
Komp. B Härter:	Transparent, flüssig

Bei hellen Farbtönen (Gelb- oder Orangebereich) können durch das Verfüllen mit Quarzsand Farbtönenabweichungen auftreten. Zudem ist bei diesen Farbtönen die Deckkraft beim Einsatz als Deckschicht begrenzt. Vorversuche durchführen! Bei direktem Sonnenlicht können Farbtönenveränderungen vorkommen. Die technische Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt.

**Haltbarkeit**

Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum

**Lagerbedingungen**

Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern.

**Dichte**

Komp. A:	~ 1.77 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)
Komp. B:	~ 1.04 kg/l (+23 °C)	
Komp. A + B:	~ 1.60 kg/l (+23 °C)	

**Feststoffgehalt nach Gewicht**

~ 100 %

**Feststoffgehalt nach Volumen**

~ 100 %

**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<b>Shore D Härte</b>	~ 82	(7 Tage, +23 °C)	(DIN 53505)
----------------------	------	------------------	-------------

<b>Abriebfestigkeit</b>	~ 62 mg	(7 Tage, +23 °C) (CS 10/1000/1000)	(EN ISO 5470-1 Taber Abraser Test)
-------------------------	---------	---------------------------------------	---------------------------------------

<b>Druckfestigkeit</b>	~ 80 N/mm <sup>2</sup>	(14 Tage, +23 °C)	(EN 13892-2)
------------------------	------------------------	-------------------	--------------

<b>Biegezugfestigkeit</b>	~ 55 N/mm <sup>2</sup>	(14 Tage, +23 °C)	(EN 13892-2)
---------------------------	------------------------	-------------------	--------------

<b>Haftzugfestigkeit</b>	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	(Betonbruch)	(ISO 4624)
--------------------------	-------------------------	--------------	------------

**Chemische Beständigkeit**

Beständig gegen viele Chemikalien. Bitte Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

**Thermische Beständigkeit**

Belastung <sup>1</sup>	Trockene Hitze
Dauernd:	+50 °C
Kurzzeitig max. 7 Tage:	+80 °C
Kurzzeitig max. 12 Stunden:	+100 °C

Kurzzeitige feuchte/nasse Hitze<sup>1</sup> bis +80 °C bei gelegentlicher Beanspruchung (z. B. während Dampfreinigung).

1. Keine gleichzeitige chemische und mechanische Belastung.

**SYSTEMINFORMATIONEN****System****Beschichtung vertikaler Flächen, ca. 0.5 mm: Sikafloor® MultiDur ET-31 V**

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
Versiegelung:	Sikafloor®-381 + 2.5 - 4.0 Gew.-% Sika® Stellmittel T	2 * ~ 1.25 kg/m <sup>2</sup>

**Fliessbelag, ca. 2.0 - 3.0 mm: Sikafloor® MultiDur ES-31**

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
Basisschicht:	Sikafloor®-381 Verfüllt mit Sika® Quarz- sand 0.06-0.3 mm <sup>2</sup> .	1.50 - 1.80 kg/m <sup>2</sup> /mm + Quarzsand

**Produktdatenblatt**

Sikafloor®-381

Mai 2021, Version 04.02

020811020020000051

**Einstreubelag, ca. 4.0 mm: Sikafloor® MultiDur EB-31**

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-160 <sup>1</sup>	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m <sup>2</sup>
Basisschicht:	Sikafloor®-381	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup>
Abstreuerung:	Sika® Quarzsand 0.3-0.9 mm im Überschuss	~ 6.00 kg/m <sup>2</sup>
Versiegelung:	Sikafloor®-381 + 5 Gew.-% Sika® Verdünnung S	0.75 - 0.85 kg/m <sup>2</sup>

1. Alternativ kann Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-161 oder Sikafloor®-701 verwendet werden. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten.
2. Verfüllung mit Quarzsand je nach Temperatur:  
+10 °C bis +15 °C: Ohne Verfüllung (Nur Bindemittel 1.80 kg/m<sup>2</sup>)  
+15 °C bis +20 °C: 1 : 0.1 Gew.-% (1.65 + 0.15 kg/m<sup>2</sup>)  
+20 °C bis +30 °C: 1 : 0.2 Gew.-% (1.50 + 0.30 kg/m<sup>2</sup>)

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenraugigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.

**ANWENDUNGSGRUNDLAGEN**

Mischverhältnis	Komp. A : B:	85 : 15 (Gew.-Teile)		
Verbrauch	~ 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm			
Lufttemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.			
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 80 %			
Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.			
Untergrundtemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.			
Untergrundfeuchtigkeit	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Grundierung.			
Topfzeit	<b>Temperatur</b>	<b>Zeit</b>		
	+10 °C	~ 60 Minuten		
	+20 °C	~ 30 Minuten		
	+30 °C	~ 15 Minuten		
Aushärtezeit	<b>Überarbeitung von Sikafloor®-381</b>			
	<b>Untergrundtemperatur</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	
	+10 °C	24 Stunden	3 Tage	
	+20 °C	18 Stunden	2 Tage	
	+30 °C	6 Stunden	1 Tag	
Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beeinflusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.				
Wartezeit bis zur Nutzung	<b>Temperatur</b>	<b>Begehbar</b>	<b>Leicht belastbar</b>	<b>Voll belastbar</b>
	+10 °C	~ 48 Stunden	~ 3 Tage	~ 7 Tage
	+20 °C	~ 24 Stunden	~ 2 Tage	~ 7 Tage
	+30 °C	~ 12 Stunden	~ 1 Tag	~ 5 Tage
	<b>Wichtig:</b> Diese Richtwerte verändern sich je nach Witterungsbedingungen.			

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

Sikafloor®-381 nicht auf Flächen applizieren wo mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist.

Frisch applizierter Sikafloor®-381 muss für mindestens 24 Stunden vor Dampf, Kondensation und Wasser geschützt werden.

Ungenügende Vorbehandlung von Rissen kann zu einer reduzierten Nutzungsdauer und erneuter Rissbildung führen.

Um Farbunterschiede zu vermeiden nur Komp. A und Komp. B der selben Chargen-Nummer verwenden.

Bei gleichzeitiger Belastung durch hohe Temperatur und hohe Punktlast können Eindrücke entstehen.

Muss eine Einhausung beheizt werden, wird der Einsatz von elektrischen Heizgeräten empfohlen. Verbrennungs-Heizgeräte führen zur Entwicklung von Wasserdampf und Kohlendioxid, welche die Beschichtung beeinträchtigen können.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen sein.

Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche zu erstellen.

Sikafloor®-381 wird immer auf eine porenfreie Grundierung appliziert. Bitte das Produktdatenblatt der jeweiligen Grundierung beachten.

### MISCHEN

Komp. A kurz aufmischen. Anschliessend Komp. B zu Komp. A geben und für 2 Minuten mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Je nach System Stellmittel dazugeben und nochmals 2 Minuten mischen. Umtopfen und Mischung erneut kurz aufmischen. Die Einführung von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

## APPLIKATION

Vor der Verarbeitung Feuchtigkeitsgehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kontrollieren.

### Grundierung

Mit der Grundierung muss eine einheitliche und porenfreie Oberfläche sichergestellt werden. Falls erforderlich ist ein 2. Arbeitsgang beim Grundieren nötig. Das entsprechende Produktdatenblatt der gewählten Grundierung ist zu beachten.

### Ausgleichen

Raue Oberflächen müssen vorgängig mit einer Kratzspachtelung aus Sikafloor® Grundierharz ausgeglichen werden. Das entsprechende Produktdatenblatt der gewählten Grundierung ist zu beachten.

### Fliessbelag

Sikafloor®-381 wird ausgegossen und mit einer Zahntraufel gleichmässig verteilt. Danach sofort mit einer Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften.

### Vertikale Flächen

Sikafloor®-381 mit 2.5 - 4.0 Gewichts-% Sika® Stellmittel T mischen und mit einer Traufel gleichmässig in 2 Arbeitsgängen aufspachteln. Zwischen den Arbeitsgängen Sikafloor®-381 aushärten lassen.

### Einstreubelag

Sikafloor®-381 wird ausgegossen und mit einer Zahntraufel gleichmässig verteilt. Die gleichmässig verlegte Schicht sofort mit einer Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften. Anschliessend die Fläche zuerst leicht, dann im Überschuss mit Quarzsand abstreuen.

### Kopfversiegelung

Sikafloor®-381 + 5 Gewichts-% Sika® Verdünnung S gleichmässig mit einem Hartgummischieber oder glatter Traufel verteilen und mit einem kurzflorigen Roller im Kreuzgang nachrollen.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdünnung S reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## UNTERHALT

### REINIGUNG

Um das Erscheinungsbild der mit Sikafloor®-381 beschichteten Fläche zu erhalten, müssen verschüttete Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden sowie der Boden regelmässig gemäss Reinigungskonzept gereinigt werden. Reinigungskonzepte für Sikafloor®-381 werden durch die Sika Schweiz AG zur Verfügung gestellt.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Produktdatenblatt

Sikafloor®-381  
Mai 2021, Version 04.02  
020811020020000051

Sikafloor-381-de-CH-(05-2021)-4-2.pdf