BUILDING TRUST

Sikacryl®-620 Fire

APPLICATION DE PROTECTION INCENDIE AVEC UN MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ANTI-FEU AEAI

DESCRIPTION

Sikacryl®-620 Fire est un mastic d'étanchéité monocomposant, intumescent, en phase aqueuse, surcouchable.

Base chimique:
Dispersion acrylique monocomposante

AVANTAGES

- Selon homologation AEAI max. EI 90
- Jusqu'à 5 heures de résistance au feu selon DIN EN 1366-4
- Jusqu'à 2 heures de résistance au feu selon DIN EN 1366-3
- Bonnes propriétés de mise en œuvre
- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Peut être peint

EMPLOI

Utilisation pour les joints de dilatation et de raccordement anti-feu, convient pour les supports absorbants et non absorbants.

Remplissage du joint avec un fond de joint PE, finition du joint avec Sikacryl®-620 Fire.

CERTIFICATS

- Application de protection incendie AEAI no 26734
- EN 1366-3
- EN 1366-4
- EN 13501-2
- ETAG 026
- ETA 026, partie 3

	Epaisseur du matériau min. 150 mm	Résistance au feu	Largeur du joint [mm]*	Profondeur du joint minimale [mm]*
	**Verticalement (paroi)**	EI 90 EI 90	0-10* 0-50*	5* 25
	Horizontalement (sol)	EI 90 EI 30	0-10* 0-50*	5* 25
	**Verticalement (paroi)**	EI 90 EI 90	0-10* 0-50*	5* 25
	Horizontalement (sol)	EI 90 EI 30	0-10* 0-50*	5* 25

* Selon SIA 274, la largeur minimale du joint de 10 mm et la profondeur minimale du joint de 8 mm ne doivent pas être soupassées resp. la largeur maximale du joint de 35 mm ne doit pas être dépassée.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 · 8048 Zurich · Suisse
Téléphone: +41 58 436 40 40 · Fax: +41 58 436 46 55 · www.sika.ch