

BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-390 N

2-komponentige, elastifizierte Beschichtung auf EP-Basis



PRODUKTBESCHREIBUNG

2-komponentige, flexibilisierte, farbige Beschichtung auf Epoxidharz-Basis mit hoher chemischer Beständigkeit.

ANWENDUNG

Sikafloor®-390 N soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Flexibilisierte und chemisch beständige Beschichtung
- Fliess- oder Einstreubelag für Industriefussböden
- Kopfversiegelung von elastischen Einstreubelägen
- Elastifiziertes Parkdecksystem (OS 8)
- Für mittelschwere mechanische und chemische Belastung, z. B. in Produktionshallen, Labors, Reinräumen etc.
- Besonders geeignet für Auffangräume zum Schutz vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
- Auf Beton und Zementestrichen

VORTEILE

- Hohe chemische Beständigkeit
- Elastifiziert
- Flüssigkeitsdicht
- Glänzende Oberfläche
- Rutschhemmende Oberfläche möglich

UMWELTINFORMATIONEN

Trägt zur Erfüllung des Credits «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations» unter LEED® v4 bei

- Trägt zur Erfüllung des Credits «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization Sourcing of Raw Materials» unter LEED® v4 bei
- Trägt zur Erfüllung des Credits «Indoor Environmental Quality (EQ): Low-Emitting Materials» unter LEED® v4 bei
- IBU Umwelt-Produktdeklaration (EPD)

PRÜFZEUGNISSE

- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 1504-2: Oberflächenschutzprodukt - Beschichtungen
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden
- SVTI Kesselinspektorat, Wallisellen (CH): Gewässerschutzzertifikat - KVU 221.002.19
- MPA Dresden GmbH, Freiberg (DE): Prüfung des Brandverhaltens gemäss EN 13501, Klasse B_{fl}-s1 -Prüfbericht Nr. 20190974/04
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Partikelemission gemäss ISO 14644-1, Klasse 3 und GMP, Klasse A - Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Ausgangsverhalten gemäss ISO 14644-1, Klasse 9.6 - Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Biologische Beständigkeit gemäss ISO 846, Klasse 2/gut - Prüfbericht Nr. SI 1403-695
- Wessling GmbH, Altenberge (DE): Konformitätsbescheinigung für indirekten Lebensmittelkontakt -Prüfbericht Nr. CAL-19-024852-1/tec

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis

Epoxidharz

Produktdatenblatt

Sikafloor®-390 N März 2025, Version 07.01 020811020020000036

Lieferform	Komp. A:	21.25 kg		
	Komp. B: Komp. A + B:	3.75 kg 25.00 kg Fertign	nischung	
Aussehen/Farbton	Komp. A Harz: Komp. B Härter:	Farbig, flüssig Transparent, flü	ssig	
	Standardfarbton: Weitere Farbtöne:	~ RAL 7032 Auf Anfrage		
	Bei hellen Farbtönen (Einsatz als Deckschich Bei direktem Sonnenli	Gelb- oder Orangebereich) ist t begrenzt. Vorversuche durch cht können Farbtonveränderu ität wird dadurch nicht beeintr	führen! ngen vorkommen. Die	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Origi	nalgebinde: 24 Monate ab Pro	duktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwis	chen +5 °C und +30 °C. Trocker	n lagern.	
Dichte	Komp. A: Komp. B: Komp. A + B:	~ 1.73 kg/l (+23 °C) ~ 1.05 kg/l (+23 °C) ~ 1.60 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)	
Feststoffgehalt nach Gewicht	~ 100 %			
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 100 %			
TECHNISCHE INFORMATION	ONEN			
Shore D Härte	~ 60	(14 Tage, +23 °C, 50 % r.	F.) (DIN 53505)	
Abriebfestigkeit	~ 75 mg	(8 Tage, +23 °C) (CS 10/1000/1000)	(DIN 53109 Taber Abraser Test)	
Biegezugfestigkeit	~ 10 N/mm²	(7 Tage, +23 °C)	(DIN 53455)	
Bruchdehnung	~ 20 %	(7 Tage, +23 °C)	(DIN EN ISO 527-2)	
Haftzugfestigkeit	> 1.5 N/mm²	(Betonbruch)	(EN 13892-8)	
Chemische Beständigkeit	Beständig gegen viele Sika Schweiz AG konta	Chemikalien. Bitte Technische aktieren.	n Verkaufsberater der	
Thermische Beständigkeit	Belastung ^{1.} Dauernd:	Trockene Hitze +50 °C		
	Kurzzeitig max. 7 Tage:	+80 °C		
	Kurzzeitig max. 12 Stund	en: +100 °C	+100 °C	
	Kurzzeitige feuchte/na chung (z.B. während	asse Hitze¹ bis +80 °C bei geleg Dampfreinigung).	entlicher Beanspru-	
	1. Keine gleichzeitige ch	emische und mechanische Belastu	ing.	
ANWENDUNGSINFORMAT	TIONEN			
Mischverhältnis	Komp. A : B:	85 : 15 (GewT	eile)	
Verbrauch	Fliessbelag: Einstreubelag:	~ 2.50 kg/m² (1. ~ 1.60 kg/m²	60 kg pro mm)	
Lufttemperatur	Min. +10 °C, max. +30 °C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.			

Max. 80 %



Sikafloor®-390 NMärz 2025, Version 07.01
020811020020000036

Relative Luftfeuchtigkeit



Taupunkt	Keine Kondensation! Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.				
Untergrundtemperatur	Min. +10°C, max. +30°C Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unter- schritten werden.				
Untergrundfeuchtigkeit	Siehe Produktdatenblatt der gewählten Grundierung.				
Topfzeit	Temperatur			Zeit	
	+10 °C			~ 60 Minuten	
	+20 °C			~ 30 Minuten	
	+30 °C			~ 10 Minuten	
Aushärtezeit	Überarbeitung von Sikafloor®-390 N				
	Untergrundtem		imum	Maxi	imum
	+10 °C	48 S	tunden	72 St	tunden
	+20 °C 30 Stunden		tunden	48 Stunden	
	+30 °C 20 Stunden		tunden	30 St	tunden
	Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beeinflusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.				
Wartezeit bis zur Nutzung	Temperatur	Begehbar n	ach	Leicht belastbar nach	Voll belastbar nach
	+10 °C	~ 48 Stunde	en	~ 6 Tage	~ 14 Tage
	+20 °C	~ 30 Stunden		~ 4 Tage	~ 10 Tage
	+30 °C	~ 20 Stunden		~ 3 Tage	~ 7 Tage
	Wichtig: Diese Richtwerte verändern sich je nach Witterungsbedingungen.				

SYSTEMINFORMATIONEN

Sı	vstem	Beschichtung vertikaler Flächen, ca. 2 - 3 mm: Sikafloor® MultiDur ET-3	39 V
၁	Stelli	beschichtung vertikaler Flachen, ca. 2 - 5 mm. Sikanoor " iviulubur E1-3	39 V

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-1601	0.35 - 0.55 kg/m ²
Basisschicht	Sikafloor®-390 N	2 * ~ 1.25 kg/m²
(Schichtdicke ~ 1.5 mm):	+ 2.4 - 4.0 Gew% Sika®	
	Stellmittel T	

Fliessbelag, ca. 2 - 3 mm: Sikafloor® MultiDur ES-39

Beschitung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-1601.	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m ²
Basisschicht	Sikafloor®-390 N	~ 2.50 kg/m ²
(Schichtdicke ~ 1.5 mm):	_	

Einstreubelag, ca. 3 - 4 mm: Sikafloor® MultiDur EB-39

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Sikafloor®-1601.	1 - 2 * 0.35 - 0.55 kg/m ²
Basisschicht:	Sikafloor®-390 N	~ 1.60 kg/m²
Abstreuung:	Sika® Quarzsand 0.3-	~ 6.00 kg/m ²
	0.9 mm im Überschuss	
Versiegelung:	Sikafloor®-390 N	0.75 - 0.85 kg/m ²
	+ max. 5 Gew% Sika®	
	Verdünnung C	

^{1.} Alternativ kann Sikafloor®-150, Sikafloor®-151 oder Sikafloor®-701 verwendet werden. Bitte entsprechendes Produktedatenblatt beachten.

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.



Sikafloor®-390 NMärz 2025, Version 07.01
020811020020000036



MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

Sikafloor®-390 N nicht auf Flächen applizieren wo mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen ist.

Frisch applizierter Sikafloor®-390 N muss für mindestens 24 Stunden vor Dampf, Kondensation und Wasser geschützt werden.

Ungenügende Vorbehandlung von Rissen kann zu einer reduzierten Nutzungsdauer und erneuter Rissbildung führen.

Um Farbunterschiede zu vermeiden nur Komp. A und Komp. B der selben Chargen-Nummer verwenden.

Bei gleichzeitiger Belastung durch hohe Temperatur und hohe Punktlast können Eindrücke entstehen.

Muss eine Einhausung beheizt werden, wird der Einsatz von elektrischen Heizgeräten empfohlen. Verbrennungs-Heizgeräte führen zur Entwicklung von Wasserdampf und Kohlendioxid, welche die Beschichtung beeinträchtigen können.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-BEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen sein.

Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche zu erstellen.

Sikafloor®-390 N wird immer auf eine porenfreie Grundierung appliziert. Bitte das Produktdatenblatt der jeweiligen Grundierung beachten.

MISCHEN

Komp. A kurz aufmischen. Anschliessend Komp. B zu Komp. A geben und für 2 Minuten mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Je nach System Stellmittel dazugeben und nochmals 2 Minuten mischen. Umtopfen und Mischung erneut kurz aufmischen. Die Einführung von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Produktdatenblatt

Sikafloor®-390 NMärz 2025, Version 07.01
020811020020000036

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

APPLIKATION

Vor der Verarbeitung Feuchtigkeitsgehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kontrollieren.

Grundierung

Mit der Grundierung muss eine einheitliche und porenfreie Oberfläche sichergestellt werden. Falls erforderlich ist ein 2. Arbeitsgang beim Grundieren nötig. Das entsprechende Produktdatenblatt der gewählten Grundierung ist zu beachten.

Ausgleichen

Raue Oberflächen müssen vorgängig mit einer Kratzspachtelung aus Sikafloor® Grundierharz ausgeglichen werden. Das entsprechende Produktdatenblatt der gewählten Grundierung ist zu beachten.

Fliessbelag

Sikafloor®-390 N wird ausgegossen und mit einer Zahntraufel gleichmässig verteilt. Danach sofort mit einer Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften.

Vertikale Flächen

Sikafloor®-390 N mit 2.5 - 4.0 Gewichts-% Sika® Stellmittel T mischen und mit einer Traufel gleichmässig in 2 Arbeitsgängen aufspachteln. Zwischen den Arbeitsgängen Sikafloor®-390 N aushärten lassen.

Einstreubelag

Sikafloor®-390 N wird ausgegossen und mit einer Zahntraufel gleichmässig verteilt. Die gleichmässig verlegte Schicht sofort mit einer Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften. Anschliessend die Fläche zuerst leicht, dann im Überschuss mit Quarzsand abstreuen.

Kopfversiegelung

Sikafloor®-390 N + max. 5 Gewichts-% Sika® Verdünnung C gleichmässig mit mit einem Hartgummischieber oder glatter Traufel verteilen und mit einem kurzflorigen Roller im Kreuzgang nachrollen.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdünnung C reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Um das Erscheinungsbild der mit Sikafloor®-390 N beschichteten Fläche zu erhalten, müssen verschüttete Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden sowie der Boden regelmässig gemäss Reinigungskonzept gereinigt werden. Reinigungskonzepte für Sikafloor®-390 N werden durch die Sika Schweiz AG zur Verfügung gestellt.



LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktedatenblatt, das von uns angefordert werden soll-

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Tel. +41 58 436 40 40 www.sika.ch







Produktdatenblatt Sikafloor®-390 N März 2025, Version 07.01 020811020020000036 Sikafloor-390N-de-CH-(03-2025)-7-1.pdf

