

PRODUKTDATENBLATT

Farbofix

Haftgrundierung für Farboacustic

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige Haftgrundierung für den Akusticputz Farboacustic.

VORTEILE

- Ausgezeichnete Haftbrücke
- Hohes Penetrations- und Verfestigungsvermögen

ANWENDUNG

Grundierung für alle Arten von Mauerwerksuntergründen mit hoher Porosität sowie vorbereitende Schicht zur Verbesserung der Haftung für den Farboacustic.

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Acrylpolymer-Dispersion mit mineralischen Füllstoffen
Lieferform	Plastikeimer (Einweggebinde): 25 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
Farbton	Weiss
Dichte	~ 1.06 kg/l

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Je nach Porosität des Untergrundes: Min. 0.3 kg/m ² , max. 0.5 kg/m ²
Lufttemperatur	Min. +5 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund (Beton) muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen, wie Schmutz, Ölen, Fetten, Beschichtungen, Oberflächenbehandlungen etc., sein. Schlecht haftende, verseifende oder unverträgliche Altbeschichtungen und anderen Verunreinigungen müssen entfernt werden.

Altbeschichtung

Die bestehende Beschichtung ist auf ihre Haftung auf dem Untergrund zu überprüfen. Durchschnittliche Haftzugfestigkeit > 0.8 N/mm², kein Einzelwert tiefer als 0.5 N/mm² (siehe EN 1504-2).

MISCHEN

Min. 1 Minute

APPLIKATION

Vor der Applikation müssen alle Flächen die nicht beschichtet werden, abgeklebt und geschützt werden.

Farbofix wird 1-schichtig mit Rolle oder Pinsel auftragen.

Farbofix wird gebrauchsfertig geliefert, kann aber mit 10 % Wasser verdünnt werden.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Farbofix
Juli 2024, Version 01.01
021890200002000014

Farbofix-de-CH-(07-2024)-1-1.pdf