

PRODUKTDATENBLATT

SYNTEKO® BASIC 45

Abriebfeste, seidenmatte Parkettversiegelung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige, wasserbasierte, schnelltrocknende Parkettversiegelung.

ANWENDUNG

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im normal bis mittelstark beanspruchten Wohnbereich.

VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kunststoffkanister:	5 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 28 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Verbrauch	Pro Auftrag:	100 - 120 g/m ² 8 - 10 m ² /l
	Bei der Verwendung einer Nylon-Versiegelungsrolle mit ca. 6 mm Floorhöhe.	
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C	
Aushärtezeit	Pro Auftrag:	4 - 6 Stunden* (+23 °C, 50 % r.F.)
	Endfestigkeit:	~ 10 Tage (+23 °C, 50 % r.F.)
	* Bei wasserbasierten Produkten wird nur eine Rollenapplikation pro Tag empfohlen.	

Wartezeit	Begehbar resp. leicht belastbar:	~ 4 Stunden	(+23 °C, 50 % r.F.)
	Schleif- bzw. mit sich selbst überarbeitbar:	4 - 6 Stunden*	(+23 °C, 50 % r.F.)
	Reinigung, Pflege oder Auflegen von Teppichen:	10 Tage	(+23 °C, 50 % r.F.)

* Bei wasserbasierten Produkten wird nur eine Rollenapplikation pro Tag empfohlen.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach erfolgtem Feinschliff Parkettoberfläche gründlich absaugen.

Bei Parkettarten ohne Nut/Feder-Verbindung, ist die Fläche vorab mit SYNTEKO® SEALMASTER oder SYNTEKO® FAST SEALER zu grundieren (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten).

Bei Exoten- (z. B. Teak) bzw. stark zur Fleckenbildung neigenden Hölzern (z. B. Buche, Kirsche) wird generell eine Grundierung mit SYNTEKO® FAST SEALER empfohlen.

APPLIKATION

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

SYNTEKO® BASIC 45 gleichmässig satt mit kurzhaariger Rolle auftragen und zügig im Kreuzgang verteilen, Pfützenbildung vermeiden. Hierfür wird eine Nylon-Versiegelungsrolle, Floorhöhe 6 mm, empfohlen.

Nach vorgängigem Auftrag einer Grundierung ist nach vollständiger Trocknung dieser, ein Auftrag von SYNTEKO® BASIC 45 in min. 2 Schichten erforderlich.

Im Falle eines Vollaufbaus ist SYNTEKO® BASIC 45 in min. 3 Schichten aufzutragen.

Hinweis: Bodenheizung vor der Applikation abstellen und direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Warme Oberflächen beschleunigen die Trocknung was zu Flecken- bzw. Streifenbildung führen kann.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Oberflächen die mit SYNTEKO® Parkettversiegelungen behandelt wurden sind sehr einfach zu pflegen. In der Regel reicht das Aufsaugen von losem Staub. Wenn nötig die Fläche mit einer SYNTEKO® SUPER CLEAN Reinigungslösung abwischen. Hierzu ist ein ausgewrungener Lappen aus geeignetem Material für eine nebelfeuchte Anwendung zu verwenden.

Abrieb von Schuhen, Lippenstift, Tinte etc. sind sofort mit einer SYNTEKO® REMOVER Reinigungslösung zu entfernen.

Der Einsatz von Bürsten, Schabern oder anderen Reinigungsmitteln kann die Oberfläche schädigen.

Für alle SYNTEKO® Pflegeprodukte bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SYNTEKO® BASIC 45

September 2019, Version 01.02
020812030110000002

SYNTEKOBASIC45-de-CHSYNTEKO-(09-2019)-1-2.pdf

SYNTEKO®

A SIKA COMPANY