BODEN UND WAND

PLATTENWERKSTOFFE

KLEBEMÖRTELÜBERSICHT

	SikaCeram®-295 Star S2	SikaCeram®-290 StarLight	SikaCeram®-275 Marble & Stone	Schönox® Q9 / Q9 W	SikaCeram®-260 StarFlex / White	SikaCeram®-250 StarFix Rapid	SikaCeram®-250 StarFix / White	SikaCeram®-204 Medium / White	Schönox® Q20 Hybrid	SikaCeram®-500 Ceralastic	Schönox® 2K PU Solid
Basis	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Hybrid	Zement	Polyurethan
DIN EN 12004	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 FTE S1	C2 TE S1	C2 TE	–	C2 E S2	R2
EMICODE EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS	EC1PLUS		
Dust reduced Technologie (staubreduziert)	■	■			■	■		■	■		
Maximale Dicke [mm]	10	15	30	30	25	5	5	10	10	5	5
Nach ca. 3 Stunden verfugbar			■	■		■			ca. 4 h		ca. 4 h
Dünn-, Mittel- und Fliessbettmörtel	■	■	(3)	(3)	(3)				■		
Abdichtung gemäss EN 14891										CM 01 (7)	
Besonders nachhaltiges Rohmaterial		■									
ANWENDUNGSBEREICH											
Innen und Aussen	■	■	■	■	■	■	■	■	nur innen	■	■
Boden und Wand	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Auf beheizten Untergründen geeignet	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Dauernassbereiche z.B. Schwimmbäder											
Fassade (4)	■										
Balkone / Terrassen (4)	■				■					■	■
In der Regel ohne Grundierung (2)	■	■	■	■					■	■	■
BELAGSMATERIAL											
Grossformatige Platten	■	■	■	■	■				■		
Glasmosaik				(8)	(8)		(8)				■
Feinsteinzeug	■	■			■	■	■	■	■	■	■
Verfärbungsempfindliche Natursteine (1)			■	■							
Verformungsempfindliche Natur- und Kunststeine (1)											■
UNTERGRÜNDE											
Beton (mind. 28 Tage alt) (4)	(5)										
Beton (mind. 3 Monate alt)	■	■	■	■	01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3				■
Beton (mind. 6 Monate alt)	■	■	■	■	01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3	01 PR 1:3	■	01 PR 1:3	■
Zement- und Kalkzementputz	■	■	■	■	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	■	01 PR 1:5	■
Gips- und Kalkgipsputz	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	■	01 PR 1:1	01 PR 1:1
Gipskarton- und Gipsfaseplatten	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	■	01 PR 1:1	■
Zementestriche	■	■	■	■	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	■	01 PR 1:5	■
Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)	■	■	■	■	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	01 PR 1:5	■	01 PR 1:5	■
Anhydritestrich	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	01 PR 1:1	■	01 PR 1:1	01 PR 1:1
Alter Fliesenbelag im Innenbereich (gereinigt, angeschliffen)	02 PR (6)	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR		02 PR	02 PR (6)
Holzuntergründe im Innenbereich (gereinigt, angeschliffen)	02 PR										
PVC	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR	02 PR				■

■ ja / vorzugsweise; ■ ja / geeignet; ■ nein / nicht geeignet

Sikafloor®-01 Primer = 01 PR
Sikafloor®-02 Primer = 02 PR

(1) Bei Natursteinen unbedingt Probeverklebung und Probeverfugung durchführen.
(2) Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Produktdatenblätter
(3) Auch als Dickbettmörtel einsetzbar
(4) Beratung einholen
(5) Am Boden sehr geeignet
(6) Für Aussenbereich Beratung einholen
(7) Mit Armierungsgewebe CM 02 P
(8) In der Regel weisse Variante wählen

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST