

Sika® Rock-Gunit 4

Gunite prête à l'emploi, non accélérée

Description du produit

Sika® Rock-Gunit 4 est une gunite prête à l'emploi, liée au ciment, à prise non accélérée. Grain maximum 4 mm.

Emploi

Comme gunite à projeter à sec, remplace les mélanges préparés sur chantier, utilisée pour:

- Chantiers en haute montagne
- Percements de galeries
- Gunitage à basse température
- Chantiers difficilement accessibles

Avantages

- Mélange prêt à l'emploi séché au four
- Disponible en permanence en sac ou en BigBag; livraison en silo sur demande
- Ouvrabilité excellente
- Résistant au gel XF3
- Traitements de cure et à la taloche possibles
- Livrable aussi en type SR, au ciment résistant aux sulfates

Attestations

Certificats

Certificats par différents instituts d'essais peuvent être envoyés sur demande.

Caractéristiques du produit

Genre

Aspect / couleurs

Poudre grise

Conditionnement

Sacs de:	25 kg
Livraison sur palette:	48 x 25 kg
BigBag à:	1200 kg
Livraison en silo:	Sur demande

Stockage

Conditions de stockage / conservation

En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production
Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel.

Caractéristiques techniques

Densité	Masse volumique apparente de la poudre:	env. 1.75 kg/l
	Poids volumique du mortier frais:	env. 2.30 kg/l
Granulométrie	0 - 4 mm	

Caractéristiques mécaniques / physiques

Module E Env. 28'000 N/mm²

Développement de la résistance

	Après 1 jour	Après 28 jours
Résistance à la compression	10 - 15 N/mm ²	30 - 40 N/mm ²
Résistance à la traction par flexion		env. 7 N/mm ²
Contrainte d'adhérence de traction		≥ 1.5 N/mm ²

Remarques pour la mise en oeuvre

Nature du support **Roches, béton, mortier, maçonnerie**
Le support doit être propre, exempt de graisses, d'huiles, de parties friables ou de laitance.
Sur des supports mouillés, on recommande la projection d'une couche d'apprêt avec Sika® Rock-Gunit BE 4 ou Sika® Rock-Gunit BE 8.

Conditions d'application / limites

Restrictions Température minimale d'application et du support: Au minimum +5 °C
Épaisseur d'une couche par opération: Au minimum 15 mm, au maximum 40 mm
Des couches plus épaisses doivent être appliquées en plusieurs passes.

Quantité nécessaire Dépend de la structure du support, de l'application proprement dite (verticalement ou en surplomb) et de l'épaisseur de la couche. En moyenne, la consommation est de 25 - 35 kg/m² par 10 mm d'épaisseur de couche.

Instructions pour la mise en oeuvre

Application Sika® Rock-Gunit 4 peut être projeté avec chaque gunitieuse pour le procédé à sec, p.ex. Aliva®-246, Aliva®-252, Aliva®-263.
Le support bien préparé est généralement bien mouillé préalablement au moyen de la lance de la gunitieuse. Verser la gunite prête à l'emploi directement dans la trémie de la gunitieuse. L'eau est ajoutée dans la lance. On recommande la lance à haute pression Aliva®.

Nettoyage des outils Les outils peuvent être lavés à l'eau tant que le mortier n'a pas encore durci. Nettoyer la gunitieuse uniquement à l'air comprimé. Le mortier durci ne s'enlève plus que de façon mécanique.

Valeurs mesurées Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Restrictions locales

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

Renseignements importants de sécurité

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous www.sika.ch.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Schweiz AG
Case postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

