

PRODUKTDATENBLATT

SikaProof® A+ 20

Frischbetonverbund-Bahn (FPO) zur Abdichtung unter Terrain

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorgängig verlegte, hinterlaufsichere, 2-lagige Frischbetonverbund-Bahn mit Hybridverbundschicht aus flexiblen Polyolefinen (FPO-PE) für Tunnelbauwerke.
Membrandicke: 2.00 mm

ANWENDUNG

- Flächenabdichtung von Tunnelbauwerken
- Druckwasserdichte Flächenabdichtung von Betonkonstruktionen Unterterrain, Anwendungsgebiet B1.1 nach SIA 270
- Abdichtung von ein- oder zweihäuptig geschalteten Betonbauteilen

Geeignet für die Applikation auf:

- Erweiterungs- oder Umbauten sowie Sanierungen
- Vorfabrizierte Betonelemente

- Feuchtigkeitsschutz von Gebäuden
- Allgemein bei hochwertig genutzten Räumlichkeiten mit hohen Anforderungen an die Dichtigkeit (Dichtigkeitsklasse 1)

VORTEILE

- Hinterlaufsicherer Hybridverbund mit dem Beton: mechanisch und adhäsiv
- Hybridverbund funktioniert gleichzeitig als Signalschicht
- Geeignet für den Kontakt mit alkalischer Umgebung
- Verträglich gegen betonaggressive, weiche Wasser
- Optimiert in Flexibilität, Festigkeit und multi-axiale Dehnung
- Gute Kälteflexibilität

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Membran: <u>Flexible Polyolefin (FPO)</u>	Zementmodifiziertes Polymer
Lieferform	Rollenbreite: <u>~ 1 m</u>	<u>~ 2 m</u>
	Rollenlänge: <u>~ 15 m</u>	<u>~ 15 m</u>
	Individuelle Rollenlängen: <u>Auf Anfrage erhältlich.</u>	<u>Auf Anfrage erhältlich.</u>
Aussehen/Farben	Beschaffenheit: <u>Strukturierte Dichtungsbahn</u>	
	Farbe Oberschicht: <u>Hellgrau (Hybridverbundschicht), strukturiert</u>	
	Farbe Unterschicht: <u>Hellgelb, glatt</u>	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit etc. schützen. Horizontal lagern. Die Paletten mit den Rollen dürfen weder beim Transport noch bei der Lagerung übereinander oder unter Paletten anderer Produkte gestapelt werden.	

Effektive Dicke	Dicke, inkl. Verbund-schicht (d_{eff}): Membrandicke:	2.40 mm (-5/+10 %) ~ 2.00 mm	(EN 1849-2)
------------------------	--	---------------------------------	-------------

Flächenbezogene Masse	~ 2.40 kg/m ²	(-5/+10 %)	(EN 1849-2)
------------------------------	--------------------------	------------	-------------

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Widerstand gegen stossartige Belastung	Verfahren A: Verfahren B:	≥ 1 000 mm ≥ 800 mm	(EN 12691)
Zugfestigkeit	Längsrichtung: Querrichtung:	≥ 750 N/50 mm ≥ 750 N/50 mm	(EN 12311-2)
Dehnung	Längsrichtung: Querrichtung:	≥ 600 % ≥ 600 %	(EN 12311-2)
Scherfestigkeit (Fügenahrt)	≥ 100 N/50 mm		(EN 12317-2)
Brandverhalten	Klasse E		(EN 13501-1)
Beschleunigte Alterung in alkalischer Umgebung, Zugfestigkeit	Bestanden	(28 Tage, +23 °C)	(EN 1847)
	Bestanden	(24 Stunden, 60 kPa)	(EN 1929)
Wasserdichtigkeit	Bestanden	(24 Stunden, 60 kPa)	(EN 1928, Verf. B)
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtigkeit gegen künstliche Alterung	Bestanden	(12 Woche)	(EN 1296)
	Bestanden	(24 Stunden, 60 kPa)	(EN 1928, Verf. B)
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtigkeit gegen Chemikalien	Bestanden	(28 Tage, +23 °C)	(EN 1847)
	Bestanden	(24 Stunden, 60 kPa)	(EN 1928, Verf. B)
Gebrauchstemperatur	Min. -10 °C, max. +35 °C		
Schälzugfestigkeit	≥ 100 N/50 mm	(28 Tage, Betonbruch)	(EN 1372)
Hinterlaufsicherheit	Bestanden	(Bis zu 7 bar)	(ASTM D5385)

ANWENDUNGSDINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +45 °C
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +60 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sika® FlexoDrain ▪ Sikaplan® Geotextiles ▪ Sikaplan® W Tundrains ▪ Sikaplan® WP Drainagewinkel ▪ Sikaplan® WT Disc ▪ Sikaplan® WT Tape System
---------------------	--

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

WEITERE HINWEISE

SikaProof® A+ 20 darf nur von Sika geschulten Verarbeitern appliziert werden. Schulungsnachweise sind von der Bauleitung einzufordern und zu überprüfen.

Die SikaProof® A+ 20 Verarbeitungsrichtlinie mit den technischen Regeln und Informationen muss eingehalten werden.

Während andauerndem Regen oder Schnee kann SikaProof® A+ 20 nicht verlegt werden.

Die zu verklebenden Oberflächen (Stösse und Verbindungen) müssen sauber, trocken und mindestens über +5 °C sein (ansonsten sind geeignete Zusatzmassnahmen zu treffen).

Die Betonkonstruktion ist gemäss SIA 272 3.1 "Wasserdichte Betonkonstruktion (WDB)" auszuführen und zu planen.

Abweichend von dieser Norm sind Distanzschienen anstelle von Betonklötzen zu verwenden.

Die Beständigkeit der Dichtungsbahnen gegenüber Medien, z. B. Chemikalien, muss vor der Ausführung geprüft und freigegeben werden.

Die Dichtungsbahn ist nicht dauerhaft UV-stabil. Erfolgt die Betonage später als 90 Tage nach Verlegung von SikaProof® A+ 20, ist die Hybridverbundschicht vor UV-Strahlung zu schützen.

Bei Applikation der SikaProof® A+ 20 auf nassem Untergrund und Temperaturen unter +5 °C sowie bei relativer Luftfeuchtigkeit > 80 % sind spezielle Vorkehrungen zu treffen.

Die Frischluftzufuhr bei Schweißarbeiten in geschlossenen Räumen muss sichergestellt sein.

Nach Abschluss der Verlegearbeiten muss die Wassererdichtigkeit des Bauwerks gemäss den Anforderungen geprüft werden.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalieng-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Ortsbeton

Sauber, eben, homogen, fett- und ölfrei, frei von losen Teilen.

Spritzbeton

Es dürfen keine Stahlfasern an der Oberfläche abstehen.

Lokale Unebenheiten der Spritzbetonoberfläche dürfen das Verhältnis Bossenabstand zu Bossentiefe von 10:1 nicht unterschreiten und müssen einen Mindestradius von 20 cm aufweisen.

Undichte Stellen müssen mit einem wasserdichten Stopfmörtel abgedichtet oder mit FlexoDrain W drainiert werden.

Wo erforderlich soll eine dünne Gunitschicht von mindestens 5 cm Dicke, mit Zuschlagstoffen nicht grösser als 4 mm Durchmesser, auf eine rauhe Spritzbetonoberfläche appliziert werden.

Stahlteile (Stahlträger, Armierungsnetze, Anker usw.) müssen mit 5 cm Gunit überdeckt werden.

Die Oberfläche des Spritzbetons muss gereinigt werden (keine losen Steine, Nägel, Drähte).

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Lose Verlegung mit mechanischer Befestigung oder lose Verlegung mit Auflast in Übereinstimmung mit der Anleitung für die Installation von Dichtungsbahnen.

Alle Überlappungen müssen geschweisst werden, z. B. mittels Handschweissgerät und Anpressrolle oder mittels Schweissautomat mit individuell einstellbarer und elektronisch kontrollierbarer Schweißtemperatur. Je nach Art der Verschmutzung müssen die Nähte mit Wasser oder Sarnafil® T Prep gereinigt werden.

Die Schweissparameter wie Geschwindigkeit und Temperatur müssen durch eine Probeschweissung vor Arbeitsbeginn eingestellt werden.

Details wie Dilatations- oder Arbeitsfugen und Anschlüsse mit geeignetem Zubehör gemäss der Verarbeitungsrichtlinie ausführen.

Zusätzliche Sika® Fugenlösungen zum Abdichten von Konstruktions- und Dehnungsfugen verwenden.

Prüfung ob alle Verbindungen, Stösse und Details korrekt ausgeführt sind.

Der Beton muss innerhalb von 90 Tagen nach der Verlegung direkt auf SikaProof® A+ gegossen werden.

Eine endgültige Inspektion ist zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass die Verbundabdichtung fertig und sauber ist. Verarbeitungsrichtlinie für die korrekten Massnahmen beachten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



SikaProofA+20-de-CH-(12-2025)-1-3.pdf

Produktdatenblatt
SikaProof® A+ 20
Dezember 2025, Version 01.03
020720301100000075