

PRODUKTDATENBLATT

SikaCeram[®] Epoxy Remover

Abwaschhilfe für Epoxidharzfugenmörtel

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wasserbasiertes Mittel für die Entfernung von ausgehärteten Epoxidharzschleiern

ANWENDUNG

- Entfernen von leichten oder heftigen Epoxidharzschleiern auf Keramik oder Porzellan.
- Verdünnt, zum Reinigen und Entfetten von stark verschmutzten Böden aus Feinsteinzeug und Keramik.

VORTEILE

- Speziell für SikaCeram[®] StarGrout als Reiniger und Abwaschhilfe einsetzbar
- Auch einige Tage nach der Verfugung noch hohe Reinigungskraft
- Einfache Anwendung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Wässrige Lösung mit waschaktiven, epoxidharzemulgierenden Substanzen	
Lieferform	Flasche:	2 kg
Farbton	Gelblich	
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschliessen.	
Dichte	~ 1.01 kg/l	
pH Wert	~ 11.3	

ANWENDUNGSMITTELINFORMATIONEN

Verbrauch	Entfernung von Epoxidharzschleiern 1:5 verdünnt:	2 kg Flasche reicht für ca. 35 m ² (abhängig von der Oberflächenstruktur der Fliese)
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C	

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Entfernung von Epoxidharzschleiern

1:5 mit Wasser verdünnen, auftragen und ein paar Minuten einwirken lassen. Das Material mit Schwamm oder Pad entfernen. Danach mit klarem Wasser abwaschen.

Entfernung von alten, hartnäckigen Epoxidharzrückständen

Das unverdünnte Produkt auf die zu reinigende Stelle auftragen, 15 - 20 Minuten einwirken lassen, mit Scheuerfilz abreiben und mit klarem Wasser abwaschen.

Entfernung von Flecken auf Feinsteinzeug

Das unverdünnte Produkt auf den Flecken auftragen. Bis zum Antrocknen einwirken lassen und anschliessen mit klarem Wasser abwaschen.

Abwaschhilfe beim Verfugen mit Epoxidharzmörteln

Dem Abwaschwasser 5 - 10 % SikaCeram® Epoxy Remover hinzufügen. Den Schwamm häufig ausspülen und das Waschwasser oft erneuern.

Entfettung und Entfernung von Wachs

1:5 mit Wasser verdünnen, auftragen und ein paar Minuten einwirken lassen. Das Material mit Schwamm oder Pad entfernen. Danach mit klarem Wasser abwaschen.

Allgemeine Reinigung von Oberflächen

1:10 bis 1:20 mit Wasser verdünnen und auf die Oberfläche auftragen. Einige Minuten einwirken lassen und mit einer Einscheibenmaschine oder dem Schrubber bearbeiten. Rückstände mit einem Flüssigsauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Zuletzt sorgfältig mit klarem Wasser abwaschen. Vor dem Gebrauch ist eine Testfläche anzulegen.

WEITERE HINWEISE

Den Reiniger frühestens 48 Stunden nach dem Verfugen mit Epoxidharzmörtel applizieren (24 Stunden bei Temperaturen > +20 °C).

Nicht auf Marmor-, geschliffenen oder polierten Naturstein-, Holz- und Metacrylatbelägen anwenden.

Unwirksam bei Zementschleier, Kalk, Rost sowie allgemein anorganischen Verschmutzungen.

Den Untergrund vor der Verwendung von SikaCeram® Epoxy Remover auf Schadstellen kontrollieren.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

SikaCeram® Epoxy Remover
Oktober 2018, Version 02.03
02179060000000014

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfol-gversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

SikaCeramEpoxyRemover-de-CH-(10-2018)-2-3.pdf