

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Reemat Standard

Glasfaser-Gelege zur Verstärkung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Glasfaser-Gelege zur Verstärkung von Membranen.
Dichte: 100 g/m²

ANWENDUNG

- Verstärkung von Membranen
- Geeignet für Neubau und Sanierungen

VORTEILE

- Einfache und schnelle Anwendung
- Einfache Anwendung auch bei schwierigen, komplexen Detailstrukturen
- Gewährleistet die richtige Dicke der Grundbeschichtung
- Verbessert die Rissüberbrückung
- Verbessert die mechanische Beständigkeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Glasfaser-Gelege	
Lieferform	Rollenmass	
	Breite:	1.00 m
	Länge:	100 m
Aussehen/Farbton	Weiss	
Haltbarkeit	Unbegrenzt haltbar bei korrekter Lagerung.	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Trocken lagern.	
Flächenbezogene Masse	100 g/m ²	

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Detaillierte Informationen gemäss dem Produktdatenblatt der gewählten Membrane.
---------------------	---

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Untergrundvorbereitung gemäss Vorgaben des Produktdatenblatts der gewählten Grundierung.

APPLIKATION

Applikation der 1. Schicht der Membrane entsprechend der im Produktdatenblatt angegebenen Verbrauchswerte.

Sika® Reemat Standard blasen- und faltenfrei mit einer Mindestüberdeckung von 5 cm ausrollen. Mindestüberdeckungsbereiche müssen zur Versiegelung ausreichende Feuchtigkeit aufweisen.

Nach entsprechender Wartezeit mit nachfolgenden Schichten, gemäss den Vorgaben des entsprechenden Produktdatenblatts, fortfahren.

WEITERE HINWEISE

Einschränkungen werden durch das verwendete Sika-floor® Produkt vorgegeben. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt konsultieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sika® Reemat Standard
Juli 2018, Version 01.02
020915952000000003

SikaReematStandard-de-CH-(07-2018)-1-2.pdf