

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Farbofix

Couche de fond d'adhérence pour enduit Farbocustic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de fond d'adhérence monocomposant pour l'enduit acoustique Farbocustic.

AVANTAGES

- Excellent pont d'adhérence
- Pouvoir de pénétration et de consolidation élevé

EMPLOI

Couche de fond pour tous les types de supports de maçonneries à porosité élevée, et couche préparatoire pour améliorer l'adhérence de l'enduit Farbocustic.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Dispersion de polymères acryliques avec matériaux de remplissage minéraux
Conditionnement	Seau en plastique (emballage je- 25 kg table):
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au frais et au sec. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel.
Couleurs	Blanc
Densité	~ 1.06 kg/l

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Consommation	En fonction de la porosité du sup- Min. 0.3 kg/m ² , max. 0.5 kg/m ² port:
Température de l'air ambiant	Min. +5 °C
Température du support	Min. +5 °C

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

Le support (béton) doit être propre, sec et exempt de toute impureté, telle que saletés, huiles, graisses, revêtements, traitements de surface, etc. Les anciens revêtements saponifiés, incompatibles ou n'adhérant plus correctement, ainsi que toutes les autres impuretés, doivent être retirés.

Ancien revêtement

L'adhérence sur le support du revêtement existant doit être vérifiée. Résistance moyenne à l'arrachement > 0.8 N/mm², aucune valeur individuelle inférieure à 0.5 N/mm² (voir norme EN 1504-2).

MALAXAGE DES PRODUITS

Min. 1 minute

APPLICATION

Avant toute application, toutes les surfaces ne faisant pas l'objet du revêtement doivent être masquées et protégées.

Farbofix est appliqué en 1 couche au rouleau ou au pinceau.

Farbofix est livré prêt à l'emploi, mais il peut être dilué avec 10 % d'eau.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Farbofix
Juillet 2024, Version 01.01
021890200002000014

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Farbofix-fr-CH-(07-2024)-1-1.pdf