

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator PRO

Klarer, lösemittelhaltiger Haftreiniger für schwarzprimerloses verkleben

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis	Lösemittelhaltiger Haftreiniger
Farbe (CQP001-1)	Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur	-10 bis 45 °C
Verarbeitungshinweise	Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen
Verbrauch	20 ml/m ²
Ablüßzeit	-10 bis 45 °C höchstens
	3 Minuten 8 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern

BESCHREIBUNG

Sika® Aktivator PRO ist ein einzigartiges Vorbehandlungsmittel, das speziell für die PKW-Ersatzverglasung entwickelt wurde. Mit seinem breiten Anwendungstemperaturbereich ist Sika® Aktivator PRO die Vorbehandlungslösung für das ganze Jahr. Einfaches Abwischen als Auftragsverfahren erleichtert die Arbeit und spart Zeit.

Sika® Aktivator PRO ist ein ganzjährig einsetzbares Produkt, das sich ideal für die mobile oder betriebliche Ersatzverglasung eignet.

Produktvorteile

- Ganzjährig, auch bei kaltem Wetter einsetzbar
- Schnell, sauber und einfach anzuwenden
- Kurze Ablüßzeit
- Einfacher Wischauftrag

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® Aktivator PRO wurde speziell für die PKW-Ersatzverglasung entwickelt. Sika® Aktivator PRO kann ohne besondere Massnahmen bei bis zu -10 °C verarbeitet werden. Der breite Verarbeitungstemperaturbereich in Kombination mit der kurzen Ablüßzeit macht es zu einem idealen Produkt für den ganzjährigen mobilen oder betrieblichen Einsatz bei der Ersatzverglasung. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein. Die Haftung kann vor dem Aktivatorauftrag durch weitere Vorbehandlungsschritte, wie anschleifen oder reinigen verbessert werden.

Verarbeitung

Sika® Aktivator PRO sparsam verwenden und nicht wieder Abwischen.

Die ideale Verarbeitungs- und Oberflächen-temperatur liegt zwischen -10 °C und 45 °C. Bei anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird Sika® Aktivator PRO trübe und ist somit als Haftvermittler nicht mehr wirksam.

Sauberes, fusselfreies Tuch oder Papiervlies mit Sika® Aktivator PRO befeuchten und die Klebeflächen einmalig abwischen. Es ist sicherzustellen, dass die Klebefläche vorbehandelt wurde.

Der Verbrauch und die Art der Anwendung hängen von der spezifischen Beschaffenheit der Untergründe ab.

Gebinde unmittelbar nach jedem Gebrauch wieder dicht verschliessen.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® Aktivator PRO reagiert mit Feuchtigkeit. Um die Produktqualität zu erhalten, ist es wichtig, die Dose sofort nach jedem Gebrauch, wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel zu verschliessen.

Ist die Vorbehandlung komplett beendet, Dose mit dem Schraubdeckel schliessen. Bei anhaltender Einwirkung von Luftfeuchtigkeit wird Sika® Aktivator PRO unwirksam. Trüb gewordenen Aktivator nicht mehr verwenden.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Aktivator nach ca. einem Monat entsorgt werden.

Sika® Aktivator PRO nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

Aktivator nicht als Reinigungs- oder Abglättmittel verwenden.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Sika® Installationsanleitungen für die PKW-Ersatzverglasung, die eine spezielle Anwendung beschreiben können über dieses Produktdatenblatt hinaus gehende technische Angaben enthalten.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

Dose	100 ml
	250 ml
	1000 ml

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator PRO
Version 02.01 (03 - 2023), de_CH
014560010013001000

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

