

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaCor® EG Phosphat Rapid

Rivestimento di fondo a indurimento rapido, povero di solventi, a base di resine epossidiche e fosfati di zinco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento di fondo bicomponente a indurimento rapido, povero di solventi, a base di resine epossidiche e fosfati di zinco

IMPIEGO

SikaCor® EG Phosphat Rapid dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Rivestimento di fondo su superfici in acciaio esposte ad atmosfere corrosive.
- In combinazione con rivestimenti intermedi e di finitura bicomponenti crea un sistema di rivestimento con ottime resistenze alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e all'acqua, per una protezione anticorrosione durevole come da EN ISO 12944-5.

VANTAGGI

In combinazione con rivestimenti intermedi EP bicomponenti e rivestimenti di finitura PUR bicomponenti:

- Spessore di strato fino a 120 µm per mano di lavoro
- Eccellente protezione anticorrosione grazie ai pigmenti attivi anticorrosione
- Lavorabile anche a basse temperature, fino a -10 °C
- Rapidamente sovravorabile
- Povero di solventi ai sensi della direttiva VdL-RL 04 per rivestimenti anticorrosione del Verband der Lackindustrie Deutschland

CERTIFICATI / STANDARD

Ammesso e monitorato conformemente alla norma per costruzioni in acciaio TL/TP-KOR, foglio 97. Sono disponibili istruzioni per la messa in opera.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi	Miscela pronta all'uso	
	Comp. A:	13.50 kg 27.00 kg
	Comp. B:	0.75 kg 1.50 kg
	Comp. A + B:	14.25 kg 28.50 kg
Aspetto / Colore	Giallo sabbia:	~ RAL 1002
	Marrone rossiccio:	~ RAL 8012
	Grigio topo:	~ RAL 7005
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 36 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare al fresco e all'asciutto.	
Densità	~ 1.6 kg/l	
Contenuto solido in peso	~ 79 %	
Contenuto solido in volume	~ 57 %	

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza chimica	SikaCor® EG Phosphat Rapid è resistente all'azione di agenti atmosferici, acqua, acque di scarico, acqua marina, gas fumogeni, sali disgelanti, vapori acidi e alcalini, oli e grassi e all'azione temporanea di carburanti e solventi.	
Resistenza termica	Calore secco fino a:	~ +100 °C
	Per breve tempo fino a:	~ +150 °C
	In caso di temperature più elevate contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Acciaio 1 - 2 * SikaCor® EG Phosphat Rapid Rivestimenti intermedi e di finitura appropriati Rivestibile con un'ampia gamma di prodotti bicomponenti delle linee SikaCor® e Sika® Permacor®.
----------------	--

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Comp. A : B:	94.7 : 5.3 (parti in peso) 9.2 : 1 (parti in volume)
Diluente	Sika® Diluente EG	
Consumo	Consumo teorico di materiale/resa teorica senza sfrido per uno spessore medio del film secco Spessore del film secco: 80 µm Spessore del film bagnato: 140 µm Consumo: 0.225 kg/m² Gli spessori di strato indicati per i rivestimenti di fondo non considerano i fattori di rettifica per superfici ruvide ai sensi della norma ISO 19840. Con SikaCor® EG Phosphat Rapid applicato a spruzzo sono possibili spessori del film secco fino a 120 µm in un'unica mano di lavoro.	
Temperatura del prodotto	Min. 0 °C	
Umidità relativa dell'aria	Mass. 85 %	
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada. La superficie deve essere asciutta e priva di ghiaccio.	
Temperatura superficiale	Min. -10 °C	
Tempo di impiego	Temperatura	Durata
	+10 °C	~ 8 ore
	+20 °C	~ 5 ore
	+30 °C	~ 2 ore
Grado di essiccazione 6	Film secco	80 µm (EN ISO 9117-5)
	0 °C	10 ore
	+5 °C	5 ore
	+10 °C	4 ore
	+20 °C	1.5 ore
	+30 °C	1 ora

Tempo di indurimento

Completamente indurito:

Entro 1 - 2 settimane a seconda dello spessore dello strato e della temperatura.

Effettuare i controlli sul rivestimento finito solamente una volta trascorso il tempo di essiccamento finale indicato.

Tempo d'attesa tra i singoli strati

Min. fino al raggiungimento del grado di essiccamento 6, mass. 1 anno
In caso di tempi d'attesa più lunghi contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.
SikaCor® EG Phosphat Rapid indurisce anche a temperature inferiori a 0 °C. Gli intervalli di sovravorazione aumentano considerevolmente e vanno determinati in cantiere.
Prima di applicare lo strato successivo rimuovere le impurità eventualmente formatesi.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Acciaio

Sabbiare al grado di pulizia Sa 2½ come da EN ISO 12944, parte 4. Privo di impurità, oli e grassi.

MISCELAZIONE

Prima della miscelazione rimescolare meccanicamente i componenti A e B (iniziare a basso regime, poi intensificare la miscelazione fino a mass. 300 g/min).

Prima di procedere alla messa in opera, unire con cautela i componenti A e B nel rapporto di miscelazione indicato.

Per evitare spruzzi o la fuoriuscita del liquido, mescolare brevemente i componenti a basso regime con un miscelatore elettrico a regolazione continua, poi intensificare la miscelazione aumentando il regime fino a mass. 300 g/min. La durata di miscelazione è di minimo 3 minuti ed è conclusa quando la miscela è omogenea.

Versare la miscela in un contenitore pulito e rimescolare ancora brevemente, come indicato sopra.

APPLICAZIONE

Lo spessore indicato del film secco si consegue con il procedimento di spruzzo airless. L'ottenimento di uno spessore uniforme dello strato e di un'estetica regolare dipende dal procedimento di applicazione. In generale, la tecnica a spruzzo dà i risultati migliori. L'aggiunta di solvente riduce la stabilità e lo spessore del film secco. Nell'applicazione a pennello o rullo, per ottenere lo spessore desiderato prevedere eventualmente mani di lavoro supplementari a dipendenza della costruzione, delle caratteristiche locali e della tonalità di colore. Prima di iniziare i lavori è opportuno verificare su una superficie campione se il procedimento d'applicazione scelto e il prodotto concordato danno i risultati auspicati.

Con pennello o rullo

A spruzzo

Ugello:	1.5 - 2.5 mm
Pressione:	3 - 5 bar

Utilizzare imperativamente un separatore di acqua e olio.

Se del caso, aggiungere al massimo il 5 % in peso di Sika® Diluente EG.

A spruzzo airless

Pressione di spruzzo nella pistola:	Min. 180 bar
Ugello:	0.38 - 0.53 mm (15 - 21)
Angolo di spruzzo:	40° - 80°

A temperature inferiori a ca. +15 °C può essere necessario aggiungere il 3 - 5 % mass. in peso di Sika® Diluente EG per correggere la viscosità di messa in opera.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

SikaCor® Cleaner

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaCor® EG Phosphat Rapid
Luglio 2021, Versione 04.01
020602000040000007

SikaCorEGPhosphatRapid-it-CH-(07-2021)-4-1.pdf