BODEN UND WAND

PLATTENWERKSTOFFE

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Einsatzbereich	Lieferform	Verbrauch	Weitere Hinweise
GRUNDIERUNG				
Sikafloor®-01 Primer	Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für saugende und nicht-saugende Untergründe, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	10 kg / 200 kg Fass	ca. 70 g/m²	Je nach Untergrund mit Wasser verdünnen.
Sikafloor®-02 Primer	Sehr emissionsarme Spezialdispersion für nicht-saugende, glatte und dichte Untergründe, Boden und Wand, im Innenbereich.	12 kg	ca. 125 g/m²	Je nach Untergrund bereits nach 90 Min. trocken. (1)
Sika® Primer MB	2-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Epoxydharzbasis unter zementgebundenen Sikafloor® Level Nivellier- und Ausgleichsmassen sowie SikaBond® Reaktionsharzklebstoffen.	10 kg (A+B)	ca. 0.25 – 0.6 kg/m²	Mit Quarzsand im Überschuss abstreuen.
Sika® Primer MB S	1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Polymer, im Innenbereich.	5 kg	ca. 100 – 300 g/m²	Bei Überarbeitung mit Sikafloor® Spachtel- und Nivelliermassen, im Überschuss mit Sika® Quarzsand 0.3-0.9 mm abstreuen.
SikaBond®-850 Repair N	Lösemittelfreies, schnellhärtendes, 2-komponentiges Rissharz auf Basis von gesättigtem Polyester zur Verankerung von Rissen und Arbeitsfugen im Estrich sowie zur Verklebung von Metallprofilen.	9 × 0.51 kg (A+B)	ca. 5 lfm/kg	–
AUSGLEICHSMASSEN / ESTRICHBAU				
Sikafloor®-100 Level AT	Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, qualitativ hochwertige Nivelliermasse, im Innenbereich, Schichtdicke 1 – 10 mm.	25 kg	ca. 1.5 kg/m² pro mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C25-F6. Begehbar nach ca. 3 h und belegereif ab ca. 24 h. (1)
Sikafloor®-400 Level AT	Sehr emissionsarme, staubreduzierte, selbstnivellierende Bodenausgleichsmasse, im Innenbereich, Schichtdicke 1 – 15 mm (15 – 25 mm mit Zuschlägen).	25 kg	ca. 1.5 kg/m² und mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C35-F7. Begehbar nach ca. 3 h und belegereif ab ca. 24 h. (1)
SikaFiber®-6 Level	Mikro-Glasfasern zur Vergütung von Sikafloor®-400 Level AT (ab 3 mm Schichtdicke).	20 × 250 g	250 g auf 25 kg Sikafloor®-400 Level AT	–
Sikafloor®-4020 FiberLevel	Sehr emissionsarme, schnelle, faserverstärkte Nivelliermasse mit Hybrid Active Dry Technology, im Innenbereich, Schichtdicke 3 – 20 mm.	20 kg	ca. 1.6 kg/m² pro mm Schichtdicke	Begehbar nach ca. 2 h und belegereif nach ca. 6 – 24 h. (1)
Sikafloor®-340 Level	Spannungsarme, selbstnivellierende Bodenausgleichsmasse, im Innenbereich, Schichtdicke 4 – 40 mm.	25 kg	ca. 1.8 kg/m² pro mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C35-F7. Begehbar nach ca. 3 h und belegereif ab ca. 24 h. (1)
Sika® Level-399 XXL	Spannungsarme, selbstnivellierende Bodenausgleichsmasse, im Innenbereich, Schichtdicke 15 – 100 mm.	25 kg	ca. 1.9 kg/m² pro mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C40-F7. Begehbar nach ca. 3 – 4 h und belegereif nach ca. 24 h. (1)
Sika® Patch-330 Fibre	Sehr emissionsarmer, faserverstärkter, schnellabbindender Ausgleichs- und Reparaturmörtel, im Innen- und Aussenbereich, 3 – 30 mm.	25 kg	ca. 1.4 kg/m² pro mm Schichtdicke	Begehbar und belegereif ab ca. 2 h. (1)
SikaScreed® SE-04	Schnell erhärtender Estrich, im Innen- und Aussenbereich, Schichtdicke 25 – 80 mm.	25 kg	ca. 2.0 kg/m² pro mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C50-F7. Begehbar nach ca. 3 h und belegereif nach ca. 4 h. (1)
SikaScreed®-25 Flow	Sehr emissionsarmer, schnellabbindender, schwindreduzierter Fliessestrich (ternäres Bindemittelsystem) im Innenbereich, Schichtdicke 5 – 70 mm.	25 kg	ca. 1.8 kg/m² pro mm Schichtdicke	EN 13813 CT-C25-F5. Begehbar nach ca. 90 Min. und belegereif ab ca. 24 h. (1) Manuell und maschinell verarbeitbar. Nicht empfohlen für Beschichtungssysteme.
Schönox® MSE + Schönox® Monokorn 3 – 4 mm	Bindemittel und Zuschlagkomponente zur Erstellung zementgebundener, drainagefähiger Lastverteilungsschichten unter keramischen Belägen und Natursteinplatten auf Balkonen und Terrassen sowie spannungsarmer Lastverteilungsschichten im Innenbereich.	25 kg (Bindemittel) 25 kg (Monokorn)	ca. 1.8 kg/m² Fertigmischung pro mm Schichtdicke	Schönox® MSE Bindemittel wird mit Schönox® Monokorn 3–4 mm gemischt (im Verhältnis 1:4 Gew.-Teile).
Schönox® EP Drain + Schönox® Monokorn 2 – 3 mm	Epoxidharzgebundene Dünnbettdrainage auf Verbundabdichtungen für die Verlegung von keramischen Belägen und Natursteinen im Dünnbettverfahren. auf Balkonen und Terrassen. Entwässert das Dünnbett und verhindert Stauwasser / Wasseransammlungen in Hohlräumen.	1.5 kg (Bindemittel) 25 kg (Monokorn)	ca. 1.25 kg/m² Fertigmischung pro mm Schichtdicke	Schönox® EP Drain wird mit Schönox® Monokorn 2–3 mm gemischt (Verhältnis 1.5 kg : 25 kg).
ABDICHTUNGEN / ENTKOPPLUNGEN / TRITTSCHALLDÄMMUNGEN				
Sikalastic®-220 W	1-komponentige, schnelle, flexible Flächenabdichtung unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassbereichen mit nicht drückendem Wasser, Boden und Wand, im Innenbereich. Zertifizierte Komponente des Abdichtungssystems gemäss ETAG 022, Teil 1.	7 kg, 16 kg	ca. 1.35 kg/m² pro 0.5 mm Trockenschichtdicke	2-lagig aufbringen mit totaler Trockenschichtdicke von min. 0.5 mm. Belegereif nach ca. 3 h (1). Geeignet für FBK (2) A0 und A (nur Wand).
Schönox® 1K DS Premium	1-komponentige, schnellabbindende, flexible Dichtschlämme mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	18 kg	ca. 1.3 kg/m² pro mm Trockenschichtdicke	2-lagig aufbringen mit totaler Trockenschichtdicke von min. 2 mm. EN 14891 Klasse CM O2 P. Belegereif nach ca. 4h. (1) Geeignet für FBK (2) A0, A, B0 und B.
Schönox® 2K DS Rapid	2-komponentige, schnellabbindende und flexible Dichtschlämme unter Fliesen- und Plattenbelägen, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich. Bestehend aus einer Pulverkomponente und einer selbstvernetzenden, acrylatbasierten Dispersionskomponente. Zertifizierte Komponente des Abdichtungssystems gemäss ETAG 022, Teil 1.	12.5 kg (Pulver) 5 kg (Dispersion)	ca. 1.9 kg/m² Fertigmischung pro mm Trockenschichtdicke	2-lagig aufbringen mit totaler Trockenschichtdicke von min. 2 mm. EN 14891 Klasse CM O2 P. Belegereif nach ca. 3 h. (1) Geeignet für FBK (2) A0, A, B0 und B. Schönox® 2K DS RAPID Pulverkomponente wird im Verhältnis 12.5 : 5 Gew.-Teile mit SCHÖNOX® 2K DS RAPID Dispersionskomponente gemischt.
SikaCeram®-500 Ceralastic	1-komponentiger, schneller, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel als Abdichtung und Kleber in Dauernassbereichen wie Bädern, Balkonen und Swimmingpools etc., Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	20 kg	ca. 1.2 kg/m² pro mm Schichtdicke (als Abdichtung)	Abdichten und Kleben mit einem Produkt. Erfüllt die Anforderungen der Klasse C2 E S2 nach EN 12004 (Kleber) sowie der Klasse CM O1 P (mit Armierungsgewebe CM O2 P) nach EN 14891 (Abdichtung). Haftet auf vielen Untergründen. Geeignet für FBK (2) A0, A, B0, B. Zweite Abdichtungsschicht nach ca. 3 h applizierbar. Begehbar nach ca. 12 h, verfugbar (Wand) nach ca. 3h, verfugbar (Boden) nach ca. 24 h, voll belastbar nach ca. 48 h (72 h für Tanks und Schwimmbäder) (1).
SikaCeram® Sealing Membrane W	Flexible, vlieskaschierte Abdichtungsbahn für Nassräume und zugleich Entkopplung für kritische Untergründe. Zertifzierte Komponente des Abdichtungssystems gemäss ETAG 022, Teil 2 (bei Verklebung mit SikaCeram® Sealing Fix), Boden und Wand, im Innenbereich.	30 m (Breite 1 m, Dicke ca. 0.5 mm)	–	In Kombination mit anderen SikaCeram® Klebemörteln als SikaCeram® Sealing Fix, sind die Details (Übergänge, Anschlüsse und Überlappungen) mit einem geeigneten Abdichtungsprodukt auszuführen. Geeignet für die FBK (2) A0, A.
SikaCeram® Sealing Membrane A	Flexible, vlieskaschierte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn unter Plattenbelägen in Nassräumen, Schwimmbädern und auf Balkonen. Zertifizierte Komponente des Abdichtungssystems gemäss ETAG 022, Teil 2 (bei Verklebung mit SikaCeram® Sealing Fix), Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	30 m (Breite 1 m, Dicke ca. 0.5 mm)	–	In Kombination mit anderen SikaCeram® Klebemörteln als SikaCeram® Sealing Fix, sind die Details (Übergänge, Anschlüsse und Überlappungen) mit einem geeigneten Abdichtungsprodukt auszuführen. Geeignet für die FBK (2) A0, A, B0, B, C (3) .
SikaCeram® Sealing Fix	2-komponentiger, schnellabbindender und flexibler Abdichtungskleber zur Verklebung von SikaCeram® Abdichtungsbahnen, Dichtbändern etc., Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	7.8 kg Fertigmischung (A+B)	ca. 0.75 kg/m²	Rollfähig. Verlegereif nach ca. 1 Stunde auf saugenden Untergründen. Erfüllt im System die Anforderungen der ETAG 022.
Schönox® EA PUR (S)	2-komponentige, manuell applizierte Polyurthan-Kombination zur Herstellung chemikalienbeständiger, rissüberbrückender Abdichtungen der Klasse EN 14891 O2 P im Verbund mit keramischen Fliesen und Platten, im Innen- und Aussenbereich.	10 kg (A+B) / Standfest: 5 kg (A+B)	1.6 – 2.0 kg/m² pro mm Schichtdicke	In einer Mindestschichtdicke von 3 mm gemäss Empfehlung SIA 272 aufzutragen. Als fliessfähige oder standfeste Version verfügbar.
Sika® SealTape F	Elastisches Dichtband, Innen-, Aussen- und Gefällsecken, Manschetten für Rohrdurchführungen und Abläufe. Systemkomponenten der Sika Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Übergänge, Anschlüsse) unter Fliesen- und Plattenbelägen, im Innen- und Aussenbereich.	Band: 25 m lang, ca. 120 mm breit Innen- & Aussenecken 20 Stk., Wandmanschetten 20 Stk., Bodenmanschetten 10 Stk., Gefällsecken 10 Stk.	–	Dichtband, Ecken und Manschetten in die Abdichtungsschicht einbetten. Erfüllen im System die Anforderungen der ETAG 022. Geeignet für FBK (2) A0, A.
Sika® SealTape B	Selbstklebendes, elastisches Dichtband, Innen- und Aussenecken, Manschetten für Rohrdurchdringungen und Abläufe. Systemkomponenten der Sika Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Übergänge, Anschlüsse) unter Fliesen- und Plattenbelägen, im Innenbereich.	Band: 20 m lang, ca. 100 mm breit Innen- & Aussenecken 20 Stk. Wandmanschetten 20 Stk.	–	Dichtband, Ecken und Manschetten gemäss Produktdatenblatt mit der jeweiligen Abdichtungsschicht anwenden. Erfüllen im System die Anforderungen der ETAG 022. Geeignet für FBK (2) A0, A.
Sika® SealTape O	Dichtband als Systemkomponente der Sika Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Übergänge, Anschlüsse) unter Fliesen- und Plattenbelägen, im Innen- und Aussenbereich.	4 Rollen à 50 m (Breite ca. 120 mm)	–	Dichtband in die Abdichtungsschicht einbetten. Geeignet für FBK (2) A0, A, B0.
Sika® SealTape Protect	Konfektionierbares, selbstklebendes und vollflächig vlieskaschiertes Edelstahlband für den Schutz vor Verletzungen der Abdichtung unter Fliesen und Platten beim Herausschneiden der elastischen Fugen, im Innen- und Aussenbereich.	20 m (Breite 25 mm)	–	–

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST

PLATTENWERKSTOFFE

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Einsatzbereich	Lieferform	Verbrauch	Weitere Hinweise
ABDICHTUNGEN / ENTKOPPLUNGEN / TRITTSCHALLDÄMMUNGEN (Fortsetzung)				
SikaBond®-801 Grid DC	Dünnes, mehrschichtiges Entkopplungsgewebe unter mechanisch hoch belasteten Plattenbelägen sowie auf instabilen Untergründen. Im Innen- und Aussenbereich.	25 m (Breite ca. 1 m) Dicke der Matte: ~ 0.9 mm	–	–
Sika® Permat	Entkopplungs- und Belagsträgermatte mit Gittergewebe für mechanisch hoch belastete Plattenbeläge sowie anspruchsvolle Untergründe, im Innenbereich.	Karton mit 30 Matten à 0.6 m^2 (=18 m^2) Dicke ~ 3.3 mm	–	Extrem stabiler Belagsträger (bis zu 7.5 kN/m^2 Verkehrslasten)
Sika® Silentboard DC	Dünne, mehrschichtige Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte unter Fliesen- und Plattenbeläge, im Innenbereich.	6 Matten à 0.72 m^2 = 4.32 m^2	–	Trittschallminderung (~10 dB).
SikaBond®-804/-809/-815 Silentboard	Mehrschichtig aufgebaute, beidseitig vlieskaschierte Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Fliesen- und Plattenbelägen, in verschiedenen Dicken (4, 9, 15 mm), im Innenbereich.	100 cm × 60 cm (0.60 m^2) 804: Palette à 300 Matten (180 m^2) 809: Palette à 130 Matten (78 m^2) 815: Palette à 80 Matten (48 m^2)	–	Im Innenbereich auf Böden als Entkopplung, Trittschallminderung sowie zum Höhenausgleich. Trittschallminderung 804: bis zu ~13 dB, 809: bis zu ~14 dB, 815: bis zu ~19 dB.
KLEBEMÖRTEL				
SikaCeram®-204 Medium	Staubreduzierter, flexibiliserter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren, im Innen- und Aussenbereich, bis 10 mm.	25 kg	6er Zahnung ca. 2.4 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.9 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3.4 kg/m^2	EN 12004 C2 TE. Begehbar nach ca. 24 h. Verfugbar nach ca. 24 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1)
SikaCeram®-204 Medium White	Weisser, staubreduzierter, flexibiliserter Fliesenkleber für das Dünn- und Mittelbettverfahren, im Innen- und Aussenbereich, bis 10 mm.	25 kg	6er Zahnung ca. 2.4 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.9 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3.4 kg/m^2	EN 12004 C2 TE. Begehbar nach ca. 24 h. Verfugbar nach ca. 24 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1)
SikaCeram®-250 StarFix	Ergiebiger, flexibler Fliesenkleber (weiss & grau) für keramische Beläge, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 5 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 2.1 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.6 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3.1 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S1. Begehbar nach ca. 24 h. Verfugbar nach ca. 24 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1) Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-250 StarFix White	Weisser, ergiebiger, flexibler Fliesenkleber für keramische Beläge, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 5 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 2.3 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.7 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3.5 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S1. Begehbar nach ca. 24 h. Verfugbar nach ca. 24 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1) Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-250 StarFix Rapid	Schnell abbindender, flexibilisierter Fliesenkleber für das Dünnbettverfahren mit verlängerter Offenzeit, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 5 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 2.0 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3.0 kg/m^2	EN 12004 C2 FTE S1. Innen: Begehbar und verfugbar nach ca. 3 h. Aussen: Begehbar nach ca. 3 h, verfugbar nach ca. 24 h. (1)
SikaCeram®-260 StarFlex	Flexibler, variabel einstellbarer, hochergiebiger, sehr staubarmer Universal-Klebemörtel für das Dünn-, Mittel-, Dick- und Fliessbettverfahren, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 25 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 1.9 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.4 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.8 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S1. begehbar nach ca. 12 h. Verfugbar nach ca. 12 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1) Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-260 StarFlex White	Weisser, flexibler, variabel einstellbarer, hochergiebiger, sehr staubarmer Universal-Klebemörtel für das Dünn-, Mittel-, Dick- und Fliessbettverfahren, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 25 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 1.9 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.4 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.8 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S1. Begehbar nach ca. 12 h. Verfugbar nach ca. 12 h im Innenbereich und nach ca. 48 h im Aussenbereich. (1) Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
Schönox® Q9	Schnell abbindender, trasshaltiger, flexibler Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn-, Mittel- und Fliessbettverfahren. Geeignet für grossformatige Platten, Nassbereiche sowie Boden mit Fussbodenheizung, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 30 mm.	25 kg	6er Zahnung ca. 2.1 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.9 kg/m^2	EN 12004 C2 FTE S1 bei standfester Konsistenz, EN 12004 C2 FE S1 bei fliessfähiger Konsistenz. Begehbar nach ca. 3 h. Wand nach ca. 1.5 h, Boden nach ca. 3 h verfugbar (1). Systemkomponente eines ETAG 022 zertifizierten Systems.
Schönox® Q9 W	Weisser, schnell abbindender, trasshaltiger, flexibler Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn-, Mittel- und Fliessbettverfahren. Geeignet für grossformatige Platten, Nassbereiche sowie Boden mit Fussbodenheizung, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 30 mm.	25 kg	6er Zahnung ca. 2.1 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.9 kg/m^2	EN 12004 C2 FTE S1 bei standfester Konsistenz, EN 12004 C2 FE S1 bei fliessfähiger Konsistenz. Nach ca. 3 h begehbar und verfugbar (1). Systemkomponente eines ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-275 Marble & Stone	Weisser, hydraulisch schnell abbindender, trasshaltiger, variabel einstellbarer, flexibler Fliesen- und Natursteinkleber für das Dünn-, Mittel- und Fliessbettverfahren. Geeignet für grossformatige Platten, Nassbereiche sowie Boden mit Fussbodenheizung, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 30 mm.	20 kg	6er Zahnung ca. 2.1 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.9 kg/m^2	EN 12004 C2 FTE S1 bei standfester Konsistenz, EN 12004 C2 FE S1 bei fliessfähiger Konsistenz. Nach ca. 3 h begehbar und verfugbar (1). Systemkomponente eines ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-290 StarLight	Variabel einstellbarer, staubreduzierter, hochergiebiger, flexibler Klebemörtel mit nachhaltigen Rohstoffen, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 5 mm.	15 kg	6er-Zahnung ca. 1.3 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 1.6 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.0 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S1. Innen: Begehbar und Boden verfugbar nach ca. 16 h; Aussen: Begehbar und Boden verfugbar nach ca. 48 h; Wand verfugbar nach ca. 6 h (innen & aussen). (1) Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
SikaCeram®-295 StarS2	Sehr flexibler, variabel einstellbarer, ergiebiger, faserarmierter Klebemörtel mit Leichtfüllstoffen, je nach Wasserzugabe standfest oder Fliessbettmörtel, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 10 mm.	25 kg	6er-Zahnung ca. 1.7 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.2 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 2.7 kg/m^2	EN 12004 C2 TE S2, nach ca. 24 h begehbar, im Innenbereich nach ca. 24 h, im Aussenbereich nach ca. 48 h verfugbar (1). Systemkomponente des ETAG 022 zertifizierten Systems.
Schönox® Q20 Hybrid	Staubreduzierter Hybridkleber mit langer Verarbeitungszeit und schneller, temperaturunabhängiger Trocknung. Insbesondere geeignet für grossformatige Fliesen und calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte, Boden und Wand, im Innenbereich, bis 10 mm Schichtdicke.	25 kg	6er Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 3.3 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 4.1 kg/m^2	Kennzeichnungsfrei. Nach ca. 4 h begehbar und verfugbar (1). Topfzeit ca. 90 Min. bei +20 °C. Verarbeitungstemperatur nicht unter +5 °C
SikaCeram®-500 Ceralastic	1-komponentiger, schneller, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel als Abdichtung und Kleber in Dauernassbereichen wie Bädern, Balkonen und Swimmingpools etc., Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, bis 5 mm.	20 kg	6er-Zahnung ca. 2.1 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 10er-Zahnung ca. 3 kg/m^2 (als Kleber)	Erfüllt die Anforderungen der Klasse C2 E S2 nach EN 12004 (Kleber) sowie der Klasse CM 01 P (mit Armierungsgewebe CM 02 P) nach EN 14891 (Abdichtung). Haftet auf vielen Untergründen. Geeignet für FBK (2) A0, A, B0, B. Zweite Abdichtungsschicht nach ca. 3 h applizierbar. Begehbar nach ca. 12 h, verfugbar (Wand) nach ca. 3h, verfugbar (Boden) nach ca. 24 h, voll belastbar nach ca. 48 h (72 h für Tanks und Schwimmbäder). (1)
Schönox® 2K PU Solid	2-komponentiger, hochflexibler Polyurethan-Fliesenkleber zur Verlegung von keramischen Belägen und Natursteinen auf schwierigen, auch vibrierenden Untergründen, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich.	5 kg (A+B)	4er-Zahnung ca. 1.5 kg/m^2 6er-Zahnung ca. 2.5 kg/m^2 8er-Zahnung ca. 4.0 kg/m^2	EN 12004 R2, nach ca. 8 h begehbar und verfugbar. (1)

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

PLATTENWERKSTOFFE

PRODUKTÜBERSICHT

Produkt	Einsatzbereich	Lieferform	Verbrauch	Weitere Hinweise
FUGENMÖRTEL				
Schönox® SF Design	Flexibilisierter, schnellabbindender Premium Fugenmörtel für praktisch alle Arten von Plattenbelägen (inkl. verfärbungsempfindlicher Naturstein), Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 1 - 10 mm (Natursteine 1 - 5 mm).	4 × 5 kg Beutel pro Karton	–	EN 13888 CG2 WA, verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbeständigkeit. Optimiert für einen schnellen Festigkeitsaufbau, erhöhte Farbstabilität sowie sehr gute Flankenhaftung. 17 Farben.
Schönox® SB Flex	Normal abbindender, vergüteter Fugenmörtel, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 2 – 20 mm.	15 kg	–	EN 13888 CG2 WA, verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbeständigkeit. 4 Farben.
Schönox® SU	Flexibilisierter, zementgebundener, schnell abbindender Fugenmörtel für fast alle Arten von Plattenbelägen (inkl. verfärbungsempfindlicher Naturstein), Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 3 – 15 mm.	15 kg oder 4 × 5 kg Beutel pro Karton	–	EN 13888 CG2 WA, verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbeständigkeit. Optimiert für die Verfugung von Flächen mit hohen mechanischen und thermischen Belastungen. 4 Farben.
Schönox® XR 40	Schlämmfähiger, zementgebundener Fugenmörtel für hochbelastete Flächen, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 2 – 40 mm.	15 kg	–	EN 13888 CG2 WA, verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbeständigkeit. Optimiert für die Verfugung von Flächen mit hohen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen. Farbe Grau.
SikaCeram® StarGrout	2-komponentiger Klebe- und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis für chemisch und mechanisch belastete Bereiche, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 1 – 15 mm.	3 kg (A+B)	–	EN 13888 RG, EN 12004 R2 T, mechanisch und chemisch belastbar. 9 Farben und 4 Glitter.
Schönox® CF Design	2-komponentiger Klebe- und Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis für chemisch und mechanisch belastete Bereiche, Boden und Wand, im Innen- und Aussenbereich, für Fugenbreiten von 1 – 10 mm.	5 kg (A+B)	–	EN 13888 RG, EN 12004 R2, mechanisch und chemisch hoch belastbar. Bei der Anwendung als Klebemörtel ist ggf. die Zugabe von Sika® Stellmittel T erforderlich. 4 Farben.
ELASTISCHE FUGENMATERIALIEN				
Sikasil® C	1-komponentiger, elastischer Silikondichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, im Innen- und Aussenbereich.	12 Kartuschen à 300 ml pro Karton	–	Neutralhärtend, Langzeit Pilz- und Schimmelbeständigkeit. 13 Farben.
Sikasil® C Premium	Hochwertiger, 1-komponentiger, elastischer Silikondichtstoff mit erhöhtem Schimmelschutz (ausgerüstet mit Silber-Technologie), im Innen- und Aussenbereich.	12 Kartuschen à 300 ml pro Karton	–	Neutralhärtend, verlängerter Schutz vor Schimmel- und Mirkoorganismenbefall, auch für Schwimmbäder und Natursteine geeignet. 5 Farben.
Schönox® ES	1-komponentiger, elastischer Silikondichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, im Innen- und Aussenbereich.	12 Kartuschen à 300 ml pro Karton	–	Neutralhärtend, Langzeit Pilz- und Schimmelbeständigkeit. 4 Farben; farblich abgestimmt auf die starren Fugen im Schönox® Brand.
Schönox® MES	1-komponentiger, elastischer Natursteinsilikon für Anschluss- und Bewegungsfugen, im Innen- und Aussenbereich.	20 Kartuschen à 300 ml pro Karton	–	Neutralhärtend, Langzeit Pilz- und Schimmelbeständigkeit für Natursteine geeignet. 13 Farben; farblich abgestimmt auf die starren Fugen im Schönox® Brand.
ZUBEHÖR				
SikaCeram® Epoxy Remover	Hilfsmittel zur Entfernung von angetrockneten, alten Epoxidharzschleiern und Rückständen.	2 kg	–	Kann je nach Anwendung verdünnt oder unverdünnt appliziert werden.
Sikafloor®-5/-8 Level Tape	Selbstklebender Randdämmstreifen für Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten, 5 und 8 mm Dämmstärke.	5 Rollen à 20 m pro Karton	–	–
Sika® Abglättmittel N	Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® und Sikasil® Dichtstoffe.	4 × 1 l pro Karton	–	–
Schönox® Epoxy Clean	Reinigungskonzentrat zum Reinigen von Epoxidharz-Fugenmörteln.	4 × 0.5 kg pro Karton	Ca. 500 g pro 50 – 100 m^2	Abgestimmt auf Schönox® CF Design. Kann je nach Anwendung unterschiedlich mit Wasser gemischt werden.
Schönox® Epoxy Toolbox	Set mit den idealen Werkzeugen für das optimale Verarbeiten von Epoxidharz-Fugenmörteln.	9-teiliges Set	–	Set-Bestandteile: 1 × Sprühflasche, 1 × Schwammbrett mit Hydroschwamm-Auflage, 1 × Profi-Brett, 4 × Hydroschwamm, 1 × Pad-Handbrett, inkl. Pad fein, weiss; 1 × Ersatzpad fein, weiss

(1) Technische Werte beziehen sich auf die Herstellung bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte. Belegereife gilt nur für keramische Plattenbeläge und auf unbeheizten Untergründen (ansonsten Heizprotokoll beachten).
(2) FBK (Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen) gemäss Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbeläge (SPV 2012)
(3) Die Details (Übergänge, Anschlüsse und Überlappungen, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit Schönox® EA PUR, Schönox® EA PUR S auszuführen.
Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter, ggf. Praxisversuch empfohlen.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch