

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sikagard<sup>®</sup> Tessuto speciale

Tessuto multiassiale facente ponte sulle fessure

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tessuto multiassiale in fibra di vetro per rivestimenti facenti ponte sulle fessure.  
Peso superficiale: 310 g/m<sup>2</sup>

## IMPIEGO

Parte integrante del sistema SikaCor<sup>®</sup>-299 LAU e dei sistemi di rivestimento per pareti Sika<sup>®</sup> DecoWall Epo-Cem<sup>®</sup>, Sika<sup>®</sup> DecoWall Solid e Sika<sup>®</sup> DecoWall Flex.

## VANTAGGI

- Messa in opera semplice e rapida
- Resistenza chimica
- Migliora il ponte sulle fessure
- Migliora la resistenza meccanica

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

<b>Imballaggi</b>	Larghezza del rotolo:	1.25 m
	Lunghezza del rotolo:	100 m
<b>Conservazione</b>	Se immagazzinato correttamente non ha scadenza.	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzino tra +5 °C e +35 °C. Conservare all'asciutto.	
<b>Densità</b>	310 g/m <sup>2</sup>	(Peso per unità di superficie)

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

**Sistema** **Sistema SikaCor<sup>®</sup>-299 per impianti LAU**  
Consultare la scheda dati sulle caratteristiche di SikaCor<sup>®</sup>-299 Airless.

**Sistema per rivestimenti per pareti**  
Consultare la direttiva di messa in opera per sistemi Sika<sup>®</sup> DecoWall. Il tessuto speciale Sikagard<sup>®</sup> è parte integrante dei sistemi Sika<sup>®</sup> DecoWall Epo-Cem<sup>®</sup>, Sika<sup>®</sup> DecoWall Solid e Sika<sup>®</sup> DecoWall Flex.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

#### Preparazione Sikagard® Tessuto speciale

Tagliare il tessuto in base alle esigenze della costruzione. Lungo i tagli prevedere una larghezza di sovrapposizione di circa 10 cm.

#### Posa della resina di laminazione

Applicare uno strato abbondante e regolare di resina di laminazione servendosi di un pennello o di un rullo. Trattare unicamente la superficie che può essere laminata entro il tempo di lavorazione.

### Allettamento di Sikagard® Tessuto speciale

Allettare il tessuto nella resina e premerlo servendosi di una spatola liscia di plastica, partendo dal centro della striscia. Spingere la resina in eccesso e le eventuali sacche d'aria verso le estremità laterali. Assicurarsi di sovrapporre il tessuto su circa 10 cm. Il tessuto e il substrato devono essere completamente imbevuti. Rimuovere la resina in eccesso.

Dopo aver allettato il tessuto di vetro, rullare l'intera superficie con della resina di laminazione appena miscelata, fresco su fresco o il giorno successivo. Assicurarsi che la superficie sia priva di pori d'aria.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto  
Sikagard® Tessuto speciale  
Dicembre 2023, Versione 01.02  
020303070000000042

SikagardTessutospeciale-it-CH-(12-2023)-1-2.pdf