

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika® Reemat Premium

Stuoia di rinforzo in fibra di vetro

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stuoia di rinforzo in fibra di vetro per membrane e sistemi di rivestimento igienici Sikagard®.
Peso superficiale: 225 g/m²

IMPIEGO

- Rinforzo di membrane (rivestimenti di balconi, autosili e simili)
- Rinforzo di sistemi di rivestimento igienici Sikagard®
- Adatto sia per nuove costruzioni che per lavori di risanamento

VANTAGGI

- Messa in opera semplice e rapida
- Facilità d'impiego anche su strutture complesse e dettagli difficili
- Assicura lo spessore corretto dello strato di fondo
- Migliora le capacità di ponte sulle fessure

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Stuoia in fibra di vetro a disposizione casuale	
Imballaggi	Larghezza rotolo:	1.25 m
	Lunghezza rotolo:	90 m
Conservazione	Il prodotto non ha scadenza se immagazzinato correttamente.	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +35 °C. Conservare all'asciutto.	
Aspetto / Colore	Bianco	
Peso unitario	225 g/m ²	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Per informazioni dettagliate si rimanda alla scheda dati dell'autosilo, del balcone o del sistema di rivestimento igienico Sikagard®.
-----------------------	---

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

I limiti dipendono dal prodotto Sikagard® utilizzato. Consultare la relativa scheda dati.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato va preparato secondo le indicazioni riportate nella scheda dati sulle caratteristiche della mano di fondo applicata.

APPLICAZIONE

Applicare la membrana o il 1° strato del sistema di rivestimento igienico Sikagard® con un consumo pari a quello indicato nella relativa scheda dati del prodotto.

Srotolare Sika® Reemat Premium avendo cura di non formare bolle o grinze. Sovrapporre le strisce su almeno 5 cm e assicurarsi che le zone di sovrapposizione siano sufficientemente impregnate da permettere l'adesione di entrambi i lembi.

Dopo il relativo tempo d'attesa, procedere con gli strati successivi secondo le indicazioni della scheda dati più recente del rispettivo prodotto.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika® Reemat Premium
Settembre 2023, Versione 02.01
020915952000000004

SikaReematPremium-it-CH-(09-2023)-2-1.pdf