

# PRODUKTDATENBLATT

## Sikalastic®-801 SL

### PUR-Flüssigkunststoffabdichtung

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentige, elastische Flüssigkunststoff-Abdichtung aus Polyurethan für die Abdichtung von Betonbauwerken unter Terrain.

Manuell verarbeitbar.

#### ANWENDUNG

- Abdichtung von Betonbauwerken unter Terrain
- Abdichtung von horizontalen Flächen
- Abdichtung der Aussenseite von Unterniveaugaragen, Galerien und Reservoirs
- Geeignet für Beton und zementgebundene Untergründe

#### VORTEILE

- 1-komponentig, einfache Applikation
- Für horizontale Flächen, selbstverlaufend
- Manuell verarbeitbar
- Vollflächige Haftung, hinterlaufsicher
- Gute Rissüberbrückung
- Gute Haftung auf zementgebundenen Untergründen
- Wurzelbeständig
- Nicht UV-beständig

#### PRÜFZEUGNISSE

LPM AG, Baustoffprüfinstitut, Beinwil am See (CH):  
Kennwerte - Prüfbericht Nr. A-16 531-1 vom  
16.11.1995

#### PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyurethan		
Lieferform	Eimer:	25 kg	
Aussehen/Farbtone	Kieselgrau (ca. RAL 7032)		
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebilde: 12 Monate ab Produktionsdatum		
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen.		
Dichte	~ 1.36 kg/l	(+20 °C)	(EN ISO 2811-1)
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 85 %		

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Shore A Härte	65 - 75	(7 Tage, +23 °C, 50 % r.F.)	(DIN 53505)
Zugfestigkeit	~ 4.5 N/mm <sup>2</sup>		(DIN 53504)
Bruchdehnung	~ 280 %		(EN ISO 527-2)
Haftzugfestigkeit	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	(Betonbruch)	(EN 13596)

## Chemische Beständigkeit

Beständig gegen viele Chemikalien. Bitte Technischen Berater der Sika Schweiz AG kontaktieren.

## SYSTEMINFORMATIONEN

## System

## Systemaufbau für horizontale Flächen

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Flächenspachtel (≥ 2 mm):	Sikafloor®-81 EpoCem® <sup>1</sup> .	~ 2.3 kg/m <sup>2</sup> /mm
Abdichtung (≥ 2 mm):	Sikalastic®-801 SL	~ 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Systemaufbau bei speziellen Untergründen

Beschichtung	Produkt	Verbrauch
Grundierung:	Gemäss Primertabelle	
Abdichtung (≥ 2 mm):	Sikalastic®-801 SL	~ 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Primertabelle

Untergrund	Vorbereitung <sup>2</sup> .	Primer <sup>2</sup> .
V2A Stahl	Anrauen + Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N
Verzinktes Blech	Anrauen + Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N
Kupfer	Anrauen + Sika® Aktivator-205	Sika® Primer-3 N
Aluminium	Leicht anschleifen	Sika® Primer-3 N
Hart-PVC	Reinigen	Sika® Primer-215
Sikadur-Combiflex® CF Kleber	Reinigen	Sika® Primer-215

1. Bei grösseren Schichtdicken ist Sikafloor®-82 EpoCem® zu verwenden.  
Bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten.

2. Bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten.

Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben für Oberflächenporosität, Oberflächenrauhigkeit, Niveauunterschiede und Restmaterial im Gebinde etc.

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

## Verbrauch

~ 1.5 kg/m<sup>2</sup>/mm

## Schichtdicke

> 2 mm

Die Schichtdicke pro Arbeitsgang darf max. 4 mm betragen. Für das Auftragen einer grösseren Schichtdicke sind mehrere Arbeitsgänge erforderlich.

## Lufttemperatur

Min. +10 °C, max. +30 °C

Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

## Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 85 %

## Taupunkt

Keine Kondensation!

Die Untergrundtemperatur während der Applikation und Aushärtung muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

## Untergrundtemperatur

Min. +10 °C, max. +30 °C

Die Minimaltemperatur darf auch während der Aushärtung nicht unterschritten werden.

## Aushärtezeit

Temperatur	Regenfest	Begehbar	Vollständig ausgehärtet
+10 °C	~ 16 Stunden	~ 48 Stunden	~ 8 Tage
+20 °C	~ 5 Stunden	~ 24 Stunden	~ 5 Tage
+30 °C	~ 3 Stunden	~ 18 Stunden	~ 4 Tage

**Wichtig:** Diese Richtwerte verändern sich je nach Witterungsbedingungen.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Sikalastic®-801 SL auf Sika® Primer-3 N oder Sika® Primer-215

Untergrundtemperatur	Minimum	Maximum <sup>1</sup>
+10 °C	~ 50 Minuten	~ 8 Stunden
+20 °C	~ 30 Minuten	~ 8 Stunden
+30 °C	~ 20 Minuten	~ 8 Stunden

1. Vorausgesetzt, dass Verunreinigungen entfernt oder vermieden wurden. Diese Werte werden durch wechselnde Witterungsbedingungen beeinflusst, speziell durch Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von allen Verunreinigungen sein.

Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche zu erstellen.

Sikalastic®-801 SL wird immer auf einen Flächenspachtel oder alternativ auf eine Epoxidharzgrundierung appliziert. Bitte das Produktdatenblatt des jeweiligen Produktes beachten.

### MISCHEN

Sikalastic®-801 SL wird gebrauchsfertig geliefert.

Sikalastic®-801 SL für 2 Minuten mischen bis eine homogene Masse vorliegt.

Als Mischwerkzeuge werden ein- und zweiarmige Korbrührer (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

### APPLIKATION

Vor der Verarbeitung Feuchtigkeitsgehalt, relative Luftfeuchtigkeit und Taupunkt kontrollieren.

Sikalastic®-801 SL wird ausgegossen und mit einer Zahntraufel gleichmässig verteilt. Danach sofort mit einer Stachelwalze im Kreuzgang egalisieren und entlüften.

### GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Sika® Verdünnung S reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## WEITERE HINWEISE

Frisch applizierter Sikalastic®-801 SL muss für mindestens 24 Stunden vor Dampf, Kondensation und Wasser geschützt werden.

Sikalastic®-801 SL ist nicht für Bereiche mit dauerndem Wasserdruck geeignet.

Nicht ausgehärteter Sikalastic®-801 SL reagiert mit Wasser (Schaumbildung)! Während der Applikation ist darauf zu achten, dass keine Schweißstropfen in die frische Beschichtung gelangen (Stirnbänder und Pulswärmer verwenden).

Ungenügende Vorbehandlung von Rissen kann zu einer reduzierten Nutzungsdauer und erneuter Rissbildung führen.

Nicht geeignet für nachträgliche Beschichtung von Gussasphalt oder Heissmischbelägen.

Muss eine Einhausung beheizt werden, wird der Einsatz von elektrischen Heizgeräten empfohlen. Verbrennungs-Heizgeräte führen zur Entwicklung von Wasserdampf und Kohlendioxid, welche die Beschichtung beeinträchtigen können.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

# ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDS enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfol-gersprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Produktdatenblatt

Sikalastic®-801 SL  
Juli 2018, Version 01.01  
020706101000000003

Sikalastic-801SL-de-CH-(07-2018)-1-1.pdf

