

PRODUKTDATENBLATT

SYNTEKO® EXTRA 1K/2K 45

KERAMIKVERSTÄRKTE, SEIDENMATTE PREMIUM-PARKETTVERSIEGELUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung zur 1- oder 2-komponentigen Verwendung.

ANWENDUNG

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich. Bei der Verwendung als 2-komponentige, hochabriebfeste und chemikaliensbeständige Versiegelung, SYNTEKO® EXTRA 2K, auch für den stark beanspruchten öffentlichen Bereich geeignet.

VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Keramikverstärkt
- Hoch abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit SYNTEKO® 2K SolidMax OIL geölte Böden

UMWELTINFORMATIONEN

SYNTEKO® EXTRA 1K erfüllt die Anforderungen gemäss EMICODE EC1: Sehr emissionsarm

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	SYNTEKO® EXTRA 1K:	4.76 l
	Härter:	0.24 l
	SYNTEKO® EXTRA 2K:	5.00 l
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.	
Feststoffgehalt nach Volumen	~ 32 %	(ISO 3251)

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	Komp. A : B:	20 : 1 (Vol.-Teile)
Verbrauch	Pro Auftrag:	100 - 120 g/m ² 8 - 10 m ² /l
	Bei der Verwendung einer Nylon- oder Microfaser-Versiegelungsrolle mit ca. 6 mm Floorhöhe.	
Untergrundtemperatur	Min. +15 °C, max. +25 °C	

Topfzeit	~ 4 Stunden* (+23 °C)	
	*Eine Topfzeit ist nur bei einer Verwendung als SYNTEKO® EXTRA 2K zu beachten.	
	Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Topfzeit. Das Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar. Angemischtes Material das die Topfzeit überschritten hat darf nicht mehr verwendet werden.	
Aushärtezeit	Pro Auftrag: 3 - 4 Stunden* (+23 °C, 50 % r.F.)	Endfestigkeit: ~ 10 Tage (+23 °C, 50 % r.F.)
	*Bei wasserbasierten Produkten wird nur eine Rollenapplikation pro Tag empfohlen.	
Wartezeit	Begehbar resp. leicht belastbar: ~ 3 Stunden (+23 °C, 50 % r.F.)	Schleif- bzw. mit sich selbst überarbeitbar: 3 - 4 Stunden* (+23 °C, 50 % r.F.)
	Reinigung, Pflege oder Auflegen von Teppichen: 10 Tage (+23 °C, 50 % r.F.)	
	*Bei wasserbasierten Produkten wird nur eine Rollenapplikation pro Tag empfohlen.	

VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach erfolgtem Feinschliff Parkettoberfläche gründlich absaugen.

Bei Parkettarten ohne Nut/Feder-Verbindung wird eine Grundierung mit SYNTEKO® SEALER oder SYNTEKO® FAST SEALER empfohlen (bitte entsprechendes Produktdatenblatt beachten).

Bei Exoten- (z. B. Teak) bzw. stark zur Fleckenbildung neigenden Hölzern (z. B. Buche, Kirsche) wird generell eine Grundierung mit SYNTEKO® FAST SEALER empfohlen.

MISCHEN

Bei der Verwendung als 2-komponentige Versiegelung SYNTEKO® EXTRA 2K, Komp. A kurz aufschütteln. Anschliessend Komp. B zu Komp. A geben und für 3 Minuten mischen bis eine homogene Masse vorliegt. Mischung umtopfen und erneut kurz aufmischen. Das Einrühren von Luft durch zu langes Mischen muss vermieden werden.

Als Mischwerkzeuge werden elektrische Mischgeräte (300 - 400 U/Min.) empfohlen.

Nach dem Mischen Material min. 5 Minuten ruhen lassen.

Angemischter SYNTEKO® EXTRA 2K setzt CO₂ frei. Zur Vermeidung eines Berstens des Gebindes, dieses nach Gebrauch nicht luftdicht verschliessen!

APPLIKATION

SYNTEKO® EXTRA 1K/2K gleichmässig satt mit kurzhaariger Rolle auftragen und zügig im Kreuzgang verteilen, Pfützenbildung vermeiden. Hierfür wird eine Nylon- oder Microfaser-Versiegelungsrolle, Floorh. 6 mm, empfohlen.

Nach vorgängigem Auftrag einer Grundierung ist nach vollständiger Trocknung dieser, ein Auftrag von SYNTEKO® EXTRA 1K/2K in min. 2 Schichten erforderlich.

Im Falle eines Vollaufbaus ist SYNTEKO® EXTRA 1K/2K in min. 3 Schichten aufzutragen.

Hinweis: Bodenheizung vor der Applikation abstellen und direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. Warme Oberflächen beschleunigen die Trocknung was zu Flecken- bzw. Streifenbildung führen kann.

GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

REINIGUNG

Oberflächen welche mit SYNTEKO® Parkettversiegelungen behandelt wurden sind sehr einfach zu pflegen. In der Regel reicht das Aufsaugen von losem Staub. Wenn nötig die Fläche mit einer SYNTEKO® SUPER CLEAN Reinigungslösung abwischen. Hierzu ist ein ausgewrungener Lappen aus geeignetem Material für eine nebelfeuchte Anwendung zu verwenden.

Abrieb von Schuhen, Lippenstift, Tinte etc. sind sofort mit einer SYNTEKO® REMOVER Reinigungslösung zu entfernen.

Der Einsatz von Bürsten, Schabern oder anderen Reinigungsmitteln kann die Oberfläche schädigen.

Für alle SYNTEKO® Pflegeprodukte bitte entsprechende Produktdatenblätter beachten.

HINWEIS

In Bereichen mit intensivem Reinigungsaufkommen oder dem Einsatz besonderer Reinigungs- oder Desinfektionsmittel, wie z.B. Spitäler, Senioren- oder Pflegeheimen, ist eine Verträglichkeit von SYNTEKO® EXTRA 1K/2K im Vorfeld abzuklären. Für weitere Informationen Technischen Verkaufsberater der Sika Schweiz AG oder Klebag AG kontaktieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.