

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikagard[®] Tissu spécial

Tissu multiaxial pour le pontage des fissures

DESCRIPTION DU PRODUIT

Tissu de fibres de verre multiaxial pour les revêtements pontant les fissures.
Densité: 310 g/m²

EMPLOI

Composant du système SikaCor[®]-299 LAU ainsi que des systèmes de revêtement mural Sika[®] DecoWall EpoCem[®], Sika[®] DecoWall Solid et Sika[®] DecoWall Flex.

AVANTAGES

- Durcissement simple et rapide
- Résistance chimique
- Améliore le pontage des fissures
- Améliore la résistance mécanique

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement	Largeur du rouleau:	1.25 m
	Longueur du rouleau:	100 m
Conservation	Conservation illimitée en cas de stockage correct.	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +35 °C. Entreposer au sec.	
Densité	310 g/m ²	(Poids par unité de surface)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Système	Structure pour systèmes SikaCor[®]-299 LAU Voir la fiche technique du produit SikaCor [®] -299 Airless.
	Structure pour systèmes de revêtement mural Voir les directives de mise en œuvre des systèmes Sika [®] DecoWall. Le tissu spécial Sikagard [®] fait partie des systèmes Sika [®] DecoWall EpoCem [®] , Sika [®] DecoWall Solid et Sika [®] DecoWall Flex.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

Préparation de Sikagard® Tissu spécial

Découper le tissu en fonction des conditions sur chantier. Prévoir une largeur de chevauchement d'environ 10 cm dans les découpes.

Application de résine de laminage

Appliquer la résine de laminage généreusement et uniformément au pinceau ou au rouleau. N'appliquer que sur une surface pouvant être recouverte endéans la durée de mise en œuvre.

Incorporation de Sikagard® Tissu spécial

Poser le tissu à la main et l'incorporer à l'aide d'une spatule en plastique. Commencer à partir du centre du lé de tissu. La résine excédentaire et les éventuelles bulles d'air sont refoulées vers les côtés. Veiller à un chevauchement du tissu d'environ 10 cm. Le tissu et le support doivent être complètement mouillés. Enlever la résine excédentaire.

Suite à l'incorporation du tissu en fibres de verre, parachever toute la surface au rouleau avec la résine de laminage fraîchement mélangée. Ceci peut être effectué mouillé sur mouillé ou encore le lendemain. La surface traitée doit être exempte d'air occlus.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikagard® Tissu spécial
Décembre 2023, Version 01.02
020303070000000042

SikagardTissuspecial-fr-CH-(12-2023)-1-2.pdf