

SCHEMA DATI DEL PRODOTTO

Sikafloor®-410

Finitura monocomponente trasparente opaca a base poliuretano



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura a solvente a base poliuretano, monocomponente, trasparente, opaca, igroindurente, stabile agli UV.

IMPIEGO

Sikafloor®-410 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Finitura elastica resistente all'abrasione
- Sigillatura per Sikafloor®-400 N Elastic
- Utilizzabile soltanto in ambienti esterni

VANTAGGI

- Buona elasticità
- Stabile agli UV, non ingiallente
- Resistente alle intemperie
- Resistente all'abrasione con uso pedonale
- Possibilità di esecuzione antisdrucchiolo

CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 1504-2: prodotto per la protezione delle superfici - rivestimento
- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti cementizi per l'impiego negli edifici

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Poliuretano (PUR)		
Imballaggi	Secchio:	3 kg	
Aspetto / Colore	Liquido trasparente		
	I coloranti organici (come foglie, vino rosso, caffè) possono causare viraggi di colore, ma ciò non influisce in nessun modo sulla funzionalità tecnica del prodotto.		
Conservazione	Nell’imballaggio originale integro: 9 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all’asciutto.		
Densità	~ 1.0 kg/l	(+23 °C)	(EN ISO 2811-1)
Contenuto solido in peso	~ 45 %		(EN ISO 3251)
Contenuto solido in volume	~ 50 %		(EN ISO 3251)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a trazione	~ 27 N/mm ²	(7 giorni, +23 °C)	(EN ISO 527-3)
Allungamento a rottura	~ 300 %	(14 giorni, +23 °C)	(EN ISO 527-3)
Resistenza chimica	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG. Importante: Vino, caffè, foglie, petali ecc. possono causare viraggi di colore in superficie, ma ciò non influisce in nessun modo sulla funzionalità tecnica del prodotto.		

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	0.15 - 0.50 kg/m ² per mano di lavoro		
Temperatura del prodotto	Min. +2 °C, mass. +30 °C		
Temperatura dell'aria	Min. +10 °C, mass. +30 °C		
Umidità relativa dell'aria	Min. 35 %, mass. 80 % Oltre +20 °C: Min. 45 %		
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del substrato deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.		
Temperatura del sottofondo	Min. +10 °C, mass. +30 °C		
Tempo di impiego	Utilizzare immediatamente il materiale degli imballaggi iniziati. Dopo 1 - 2 ore sul materiale aperto si forma una pellicola. Le alte temperature e un'umidità relativa dell'aria elevata accelerano considerevolmente l'indurimento.		
Tempo d'attesa prima dell'uso	Temperatura	Resistente alla pioggia	Praticabile
			Pienamente sollecitabile
	+10 °C	~ 15 ore	~ 24 ore
	+20 °C	~ 5 ore	~ 8 ore
	+30 °C	~ 3 ore	~ 5 ore
			~ 7 giorni
			~ 5 giorni
			~ 4 giorni
Indicazione: I tempi indicati si riferiscono al momento dell'applicazione dell'ultimo strato del sistema. Questi valori sono influenzati dalle variazioni delle condizioni atmosferiche, in particolare dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria.			

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistema	Consultare la scheda dati sulle caratteristiche di Sikafloor®-400 N Elastic
---------	---

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non adatto all'uso in ambienti interni.

Sikafloor®-410 non è compatibile con altri sistemi poliuretani (ad es. Sikafloor®-376).

Prima di applicare Sikafloor®-410 attendere che lo strato precedente sia sicuro al tatto.

Anche con un indurimento corretto, inizialmente il rivestimento emana un odore caratteristico.

Proteggere Sikafloor®-410 applicato di fresco dal vapore, dalla condensa e dall'acqua fino al raggiungimento della resistenza alla pioggia.

Applicare con temperature in calo per evitare la formazione di pori.

Uno strato sottile di sigillatura non è sufficiente per coprire le asperità del substrato e le impurità. Per tale motivo, prima dell'applicazione pulire accuratamente il supporto e le superfici adiacenti.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, sgrassato, senza pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

Preparazione dei supporti cosparsi

Si raccomanda in generale di preparare la superficie mediante carta smeriglio.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

MISCELAZIONE

Prima dell'uso rimescolare accuratamente fino ad ottenere una massa omogenea. All'aggiunta di sabbia quarzifera, rimescolare ininterrottamente per evitare che la sabbia si depositi.

Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Si raccomanda l'utilizzo di agitatori a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min).

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il tenore di umidità del substrato, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

Ripartire uniformemente la finitura Sikafloor®-410 con un tretto di gomma o una spatola liscia e ripassare con un rullo di nylon a pelo corto, eseguendo movimenti incrociati.

L'applicazione fresco su fresco permette di realizzare raccordi invisibili.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi da lavoro con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
Sikafloor®-410
Luglio 2026, Versione 03.01
020915205000000136

Sikafloor-410-it-CH-(07-2026)-3-1.pdf